

نتائج اختبار الشد على أسياخ فايبر جلاس

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

الجهة طالبة الاختبار: شركة تيراتك للحلول البيئية

اسم المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): _____

الشركة المنتجة: شركة تيراتك للحلول البيئية

تاريخ التوريد: ٢٠٢٣/٠٢/١٣

تاريخ إجراء الاختبار: ٢٠٢٣/٠٢/٢١

رقم الوارد: I/383/2023

بيانات إضافية: العينات عبارة عن أسياخ فايبر جلاس (بوليمرات مسلحة بالالياف كود العينة: MTL\ST\2023\169 الزجاجية)

الخاصية	النتائج		
	١	٢	٣
القطر الاسمي للأسياخ (مم)	٦	٦	٦
الحمل الأقصى (كن)	٣٢,٠	٢٤,٥	٢٧,٥
مقاومة الشد (نيوتن/مم ^٢)	١١٣١	٨٦٦	٩٧٢
مكان الانهيار	حدث كسر في السبيخ	حدث كسر في السبيخ	حدث كسر في السبيخ
شكل الانهيار			

ملاحظات:

- البيانات المذكورة عالية طبقاً لما تم ذكره ب خطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسؤولية على المركز.
- تم تسليم العينة إلى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تسري ولا يعتد بها لاعتماد أي إنتاج كمي ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.
- صلاحية التقرير ٣ أشهر من تاريخ إجراء الاختبار.

رئيس المجموعة الفنية
أ.د. / أحمد الجابري
٢٠٢٣/٠٢/٢١

المشرف



القائم بالاختبار

