

نتائج اختبار الشد على أسياخ فايبر جلاس

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

تاريخ التوريد: ٢٠٢٤/٠٧/٢٣
تاريخ إجراء الاختبار: ٢٠٢٤/٠٨/٢٥
رقم الوارد: I/1366/2024
كود العينة: MTLAST\2024\1266

الجهة طالبة الاختبار: تيرانتك للحلول البيئية
اسم المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): رافيل Raville - القاهرة الجديدة
الجهة المالكة: ادارة الاشغال العسكرية
الجهة المنفذة: ادارة الاشغال العسكرية

النتائج:

الخاصية	النتائج		
	١	٢	٣
القطر الاسمي للأسياخ (مم)	١٠	١٠	١٠
الحمل الأقصى (كن)	١٠٢,٢	١٠٨,٢	١٠١,٧
مقاومة الشد (نيوتن/مم ^٢)	١٣٠,١	١٣٧٧	١٢٩٤
مكان الانهيار	حدث كسر بالسيخ	حدث كسر بالسيخ	حدث كسر بالسيخ
شكل الانهيار			

ملاحظات:

- البيانات المذكورة عاليه طبقاً لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسئولية على المركز.
- تم تسليم العينة إلى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تسري ولا يعتد بها لاعتماد أي إنتاج كمي ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.



أ.د. / أحمد الجابري

المشرف

٨/٢٩/٢٠٢٤

القائم بالاختبار

٢٢٠٤١٠٨/٢٩