

نتائج اختبار الشد على أسياخ فايبر جلاس

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

الجهة طالبة الاختبار: تيرتك للحلول البيئية

اسم المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): تاج فيلا - التجمع الأول

الجهة المالكة: مدينة مصر للإسكان والتعمير

الجهة المنفذة: مدينة مصر للإسكان والتعمير

النتائج:

النتائج			الخاصية
٣	٢	١	
٧	٧	٧	القطر الاسمي للأسياخ (مم)
٤٧	٤٩	٥٠,٧	الحمل الأقصى (كن)
١٢٢١,٧٣	١٢٧٣,٧٢	١٣١٧,٩١	مقاومة الشد (نيوتن/مم ^٢)
حدث كسر بالسيخ	حدث كسر بالسيخ	حدث كسر بالسيخ	مكان الانهيار
			شكل الانهيار

ملاحظات:

- البيانات المذكورة عالية طبقاً لما تم ذكره بكتاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسئولية على المركز.
- تم تسليم العينة إلى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تسري ولا يعتد بها لاعتماد أي إنتاج كمي ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.



المشرف

Handwritten signature and date: ٢٠٢٤/٠٨/٢٥

القائم بالاختبار
Handwritten signature and date: ٢٠٢٤/٠٨/٢٩