

نتائج اختبار الشد على أسياخ فايبر جلاس

البيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:

الجهة طالبة الاختبار: تيرتك للحلول البيئية

اسم المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): المنطقة الصناعية للمركبات - الصف
- الجيزة

الجهة المالكة: المصرية الاماراتية للتطوير

الجهة المنفذة: المصرية الاماراتية للتطوير

النتائج:

النتائج			الخاصية
٣	٢	١	
٨	٨	٨	القطر الاسمي للأسياخ (مم)
٦٧,٥	٦٣,٧	٦٤,٧	الحمل الأقصى (كن)
١٣٤٣,٥٥	١٢٦٧,٩١	١٢٨٧,٨٢	مقاومة الشد (نيوتن/مم ^٢)
حدث كسر بالسيخ	حدث كسر بالسيخ	حدث كسر بالسيخ	مكان الانهيار
			شكل الانهيار

ملاحظات:

- البيانات المذكورة عالية طبقاً لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسؤولية على المركز.

تم تسليم العينة إلى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.

- النتائج المرفقة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا يعتد بها لاعتقاد أي

إنتاج كمي ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.



المشرف

٨/٢٩
٢٠٢٤

القائم بالاختبار

٨/٢٩
٢٠٢٤