


الجمهورية العربية السورية
نقابة المهندسين



الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت

الملحق ١٨
القضبان البوليمرية المسلحة بالألياف

مقدمة الطبعة الأولى

تقوم لجنة الكود العربي السوري في سعيها الدائم لرفع المستوى المهني ، و الوصول إلى تصميم أمن و اقتصادي للمنشآت و المباني ، بإعداد و إصدار ملحق للكود العربي السوري في مواضيع الهندسة الإنشائية المختلفة لتكون مساعدة للزملاء في إعداد الدراسات اللازمة و تنفيذها . و يتناول هذا الملحق / ١٨ / " **القضبان البوليميرية المسلحة بالألياف** " و هذه المادة الجديدة مفيدة في كثير من التطبيقات و تعطي اقتصاد في استعمالها عندما يسمح ملحق الكود بذلك . و قد دعت الحاجة إلى إصدار هذا الملحق ليكون الزملاء على اطلاع في كيفية استعمال هذه المواد الجديدة و المجالات التي يسمح فيها باستعمالها .

و إن مجلس النقابة يقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في إعداد هذا الملحق الهم و بما يحقق الفائدة المرجوة في الوصول إلى مبني سليمة و ضمن الحدود الاقتصادية .
و شارك في إعداد هذا الملحق الزملاء من لجنة الكود العربي السوري :

مدقاً لغوياً	أ.م. غسان كامل ونوس	رئيساً	د. م. محمد كرامة بدورة
عضوأ	د. م. محمد نزيه اليافي	عضوأ	د. م. أحمد الحسن
عضوأ	د. م. علاء الدين ناصر	عضوأ	د. م. نادر نبيل أنيس
عضوأ	د. م. عمار كعدان	عضوأ	د. م. محمد نزيه أيلوش
عضوأ	د. م. محمد سمارة	عضوأ	د. م. هالة الحسن
عضوأ	د. م. ميادة كوسا	عضوأ	د. م. محمد فريز عابدين
عضوأ	د. م. غيث الحلاق	عضوأ	د. م. ابراهيم عطية
عضوأ	د. م. نبيل عدس	عضوأ	د. م. عصام ملحم
عضوأ	د. م. بسام حويجة	عضوأ	م. سمير بنى مرجة
عضوأ	م. محمد عيد دياب	عضوأ	م. عماد درويش
عضوأ	م. بسام أبو النعاج	عضوأ	م. محمد أيمن الحافظ
عضوأ	م. حلمي السكري	عضوأ	الحيولوجي د. رضا السيبيناتي

دمشق في : آذار ٢٠١٨

نقيب المهندسين السوريين
المهندس غيث القطبني

الفهرس

2	مقدمة الطبعة الأولى
3	جدول المحتويات
10	الباب الأول – المقدمة والتعريف
10	1 - 1 المقدمة.
11	1 - 2 تاريخ استخدام قضبان الفايبر.
13	1 - 3 المصطلحات والتعريف.
13	1 - 3 - 1 الرموز.
19	1 - 3 - 2 تعریفات.
24	الباب الثاني – المجال والغاية والمفاهيم وأسس التصميم
24	2 - 1 مجال الكود وتطبيقاته.
25	2 - 2 متطلبات هذا الكود.
25	2 - 3 تركيب البوليمرات المسلحة.
26	2 - 4 أساس التصميم.
28	الباب الثالث – البوليمرات والقضبان المسلحة بالألياف
28	3 - 1 اعتبارات عامة.
28	3 - 2 المواد المكونة لمنتجات البوليمرات المسلحة بالألياف.
29	3 - 2 - 1 البوليمرات (أو الراتجات).
30	3 - 2 - 2 أنواع البوليمرات.
31	3 - 3 قضبان البوليمرات المسلحة بالألياف (قضبان الفايبر).
31	3 - 3 - 1 مجال الاستخدام والتطبيقات
32	3 - 3 - 2 مقارنة بين قضبان الفايبر (FRP) وقضبان الفولاذ ومجال الاستخدام.
39	3 - 3 - 3 قضبان الفايبر المتوفرة تجارياً.
40	3 - 3 - 4 مقاومة الشد ومعامل المرونة لقضبان الفايبر.

41	5 - 3 - 3 مقاسات القضبان وتمييزها وخصائصها المختلفة.
41	1 - 5 - 3 - 3 مقاسات القضبان.
41	2 - 5 - 3 - 3 تمييز القضبان.
42	3 - 6 - 3 قص وثني قضبان الفايبر.
42	1 - 6 - 3 - 3 قص القضبان طوليًّا.
42	2 - 6 - 3 - 3 ثني القضبان.
43	3 - 7 - 3 - 3 الخواص الطبيعية لقضبان الفايبر.
43	1 - 7 - 3 - 3 الكثافة.
43	2 - 7 - 3 - 3 معامل التمدد الحراري
44	3 - 7 - 3 - 3 تأثير درجات الحرارة المرتفعة على قضبان الفايبر.
45	3 - 8 - 3 - 3 الخواص الميكانيكية لقضبان الفايبر.
45	1 - 8 - 3 - 3 سلوك قضبان الفايبر على الشد.
46	2 - 8 - 3 - 3 مقاومة القضبان المتشتة.
47	3 - 8 - 3 - 3 سلوك قضبان الفايبر على الضغط.
47	4 - 8 - 3 - 3 سلوك قضبان الفايبر على القص.
48	5 - 8 - 3 - 3 سلوك قضبان الفايبر على التماسك أو الالتصاق.
48	9 - 3 - 3 السلوك عبر الزمن.
49	1 - 9 - 3 - 3 تحمل البوليمرات المسلحة بالألياف مع الزمن.
49	2 - 9 - 3 - 3 انهيار التمزق.
49	3 - 9 - 3 - 3 التعب.
50	10 - 3 - 3 التعامل مع قضبان الفايبر.
50	11 - 3 - 3 تنفيذ التسليح من قضبان الفايبر.
51	12 - 3 - 3 الاختبارات وضبط الجودة.

53	الباب الرابع – التأثيرات الكيميائية والبيئية على قضبان الفايبر
53	1 - التأثير البيئية.
53	1 - 1 تأثير الرطوبة.
54	1 - 2 تأثير التجمد والذوبان.
55	1 - 3 تأثير الأوساط القلوية والحمضية.
55	1 - 4 تأثير الأحماض.
55	2 تأثير الفلوبيات (الأملاح).
56	14 تأثير التعرض للإشعاع
57	5 تأثير الحرارة.
59	2 تأثير الزحف.
59	1 حد الزحف.
59	3 تحمل الألياف مع الزمن.
60	4 معاملات خفض المقاومة والانفعال بسبب التأثيرات المحيطية.
61	5 الكل.
62	6 حماية قضبان الفايبر.
62	1 الحماية من الرطوبة والمواد الكيميائية.
63	2 الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
63	3 الحماية من الصواعق والتآكل بسبب الكهرباء الناتجة من التفاعل الكيميائي.
63	4 اشتراطات استخدام طبقات الحماية.
64	الباب الخامس – الخرسانة المسلحة بقضبان الفايبر
64	1 اعتبارات عامة.
64	2 مجالات استخدام قضبان الفايبر كتسليح للعناصر الخرسانية.
64	2 - 1 الحالات التي يسمح فيها باستخدام قضبان الفايبر.
65	2 - 2 حالات لا يسمح فيها باستخدام قضبان الفايبر في التسليح.

65	5 - 3 حالة المقاومة القصوى.
65	1 - 3 - 5 الحمولات.
66	2 - 3 - 5 الإجهادات والانفعالات التصميمية لقضبان الفايبر.
66	3 - 3 - 5 تصميم المقاطع المعرضة لعزوم الانعطاف.
66	1 - 3 - 3 - 5 أساسيات التصميم.
67	2 - 3 - 3 - 5 فرضيات التصميم الأساسية.
67	3 - 3 - 3 - 5 حالة حد المقاومة القصوى لعزوم انعطاف.
67	4 - 3 - 3 - 5 التسليح التوازني للمقطع.
69	5 - 3 - 3 - 5 معاملات خفض المقاومة القصوى.
70	6 - 3 - 3 - 5 حالة نسبة التسليح الأكبر من نسبة التسليح التوازني.
70	7 - 3 - 3 - 5 حالة نسبة تسليح المقطع أقل من نسبة التسليح التوازنية.
71	8 - 3 - 3 - 5 المقاطع المستطيلة المعرضة لعزوم الانعطاف.
71	9 - 3 - 3 - 5 مقاطع على شكل (T و Γ).
72	10 - 3 - 3 - 5 الحد الأدنى للتسليح.
72	11 - 3 - 3 - 5 تنفيذ قضبان الفايبر في عدة صفوف.
72	12 - 3 - 3 - 5 استخدام أنواع مختلفة من قضبان الفايبر في المقطع.
72	13 - 3 - 3 - 5 إعادة توزيع العزوم.
73	14 - 3 - 3 - 5 التسليح في جانب الضغط.
73	4 - 3 - 5 حالة حد المقاومة القصوى للفص.
73	1 - 4 - 3 - 5 الكرمات المسلحة بقضبان الفايبر.
74	2 - 4 - 3 - 5 قوة الفص الاعتبارية القصوى في الكرمات.
74	3 - 4 - 3 - 5 مقاومة الفص القصوى الاعتبارية.
75	4 - 4 - 3 - 5 معامل خفض المقاومة القصوى.
75	5 - 4 - 3 - 5 القيمة الاعتبارية لمقاومة الخرسانة لإجهاد الفص.
75	6 - 4 - 3 - 5 مقاومة التسليح العرضي القصوى للفص في الكرمات.

77	7 - 3 - 4 - 3 - 5 التسليح العرضي في الكرات.
78	5 - 8 متطلبات عامة في اختيار وترتيب التسليح العرضي.
80	5 - 3 - 5 المقاطع المعرضة لحمولات شد محورية أو لعزم انعطاف مترافق مع حمولات شد محورية.
80	5 - 3 - 6 أطوال التماسك لقضبان الفايبر.
81	5 - 3 - 7 حالات حدود التشغيل.
81	5 - 3 - 1 السهوم وحالات حدود التشكك.
81	5 - 3 - 2 نسبة المحاجز الفعال إلى العمق الكلي.
81	5 - 3 - 3 حساب سهم الانعطاف.
81	5 - 3 - 4 عزم العطالة الفعال للمقطع.
83	5 - 3 - 5 حالات حدود التشقق.
83	5 - 4 البلاطات المستندة على التربة.
84	الملحق - اختبارات قضبان الفايبر المستخدمة في أعمال تسليح الخرسانة
84	م - 1 مقدمة.
84	م - 2 اختبار تحديد الخصائص الهندسية لقضبان الفايبر.
84	م - 2 - 1 المجال.
85	م - 2 - 2 الأجهزة الالازمة.
85	م - 2 - 3 تجهيز العينات.
85	م - 2 - 4 ظروف الاختبار.
86	م - 2 - 5 كيفية إجراء الاختبار.
86	م - 2 - 6 تقييم النتائج.
87	م - 2 - 7 تقرير النتائج.
87	م - 3 - 3 اختبار تعين خصائص الشد المحوري لقضبان الفايبر.
87	م - 3 - 1 المجال.
87	م - 3 - 2 الأهمية والاستخدام.

87	م - 3 - 3 المصطلحات.
87	م - 3 - 3 المقطع المختبر.
88	م - 3 - 2 نهايات التثبيت.
88	م - 3 - 3 طول القياس.
88	م - 3 - 4 أداة التثبيت.
88	م - 3 - 5 مقاومة الشد القصوى.
88	م - 3 - 6 مقاومة الضمان على الشد.
88	م - 3 - 7 الانفعال الأقصى.
88	م - 3 - 4 الأجهزة اللازمة - آلة الاختبار.
88	م - 3 - 5 قياس الانفعال.
89	م - 3 - 6 طول القياس.
89	م - 3 - 7 تسجيل المعلومات.
89	م - 3 - 8 تجهيز العينة.
90	م - 3 - 9 ظروف الاختبار.
90	م - 3 - 10 كيفية إجراء الاختبار.
90	م - 3 - 11 تقييم النتائج.
91	م - 3 - 12 تقييم النتائج.
91	م - 3 - 13 تقرير النتائج.
92	م - 4 اختبار تحديد مقاومة التماسك لقضبان الفايبر.
92	م - 4 - 1 المجال.
92	م - 4 - 2 تجهيز العينات.
93	م - 4 - 3 الأهمية والاستعمال.
93	م - 4 - 4 تعريف طول التماسك.
94	م - 4 - 5 الأجهزة اللازمة.
95	م - 4 - 6 تجهيز العينات.

95	م - 4 - 6 - 1 عينات القضبان المغروزة رأسياً.
96	م - 4 - 6 - 2 العينات ذات الأسياخ المغروزة أفقياً.
97	م - 4 - 6 - 3 وضع القضبان في العينات.
97	م - 4 - 6 - 4 شروط صب وحفظ وفك العينات ومعالجتها.
98	م - 4 - 7 ظروف الاختبار.
98	م - 4 - 8 كيفية إجراء الاختبار.
99	م - 4 - 9 تقييم النتائج.
100	م - 4 - 10 تقرير النتائج.
101	م - 5 - 1 اختبار مقاومة قضبان الفايبر لتحمل القويات.
101	م - 5 - 1 المجال.
101	م - 5 - 2 طرق الاختبار.
101	م - 5 - 2 - 1 الطريقة الأولى.
101	م - 5 - 2 - 2 الطريقة الثانية.
102	م - 5 - 2 - 3 الطريقة الثالثة.
102	م - 5 - 3 الأهمية والاستخدام.
102	م - 5 - 4 الأجهزة اللازمة.
103	م - 5 - 5 تجهيز العينات.
104	م - 5 - 6 ظروف الاختبار.
104	م - 5 - 6 - 1 ظروف الاختبار بالطريقة الأولى.
104	م - 5 - 6 - 2 ظروف الاختبار بالطريقة الثانية.
104	م - 5 - 6 - 3 ظروف الاختبار بالطريقة الثالثة.
105	م - 5 - 7 طرق الاختبار.
105	م - 5 - 8 تقييم النتائج.
105	م - 5 - 9 تقرير النتائج.

الباب الأول

١-١ المقدمة:

هناك العديد من المنشآت المنفذة حول العالم من الخرسانة التي استخدمت فيها قضبان التسلیح من قضبان البوليمرات المسلحة بالياف أو اختصاراً قضبان الفایبر (FRP) بدلاً عن قضبان الفولاذ. حيث ثبت خلال العقد الماضي أنه يمكن استخدام هذه القضبان بشكل ناجح وعملي ماعدا المقاطع التي تساهم في مقاومة الزلازل فلا يسمح باستعمالها لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا يسمح باستعمالها كتسليح مقاوم لإجهادات الضغط في العناصر الخرسانية .

يجب أن يدرك المهندس الذي يستخدم هذه التقنيات مدى جدوی استخدام قضبان التسلیح من الفایبر. كما يجب أن يكون على دراية بحدود استخداماتها وفق ما هو مذكور في هذا الدليل. ما زال النقص المعرفي حول أداء تسلیح الفایبر يتجلی في مقاومة الحرائق وبالاستخدام في الأماكن الخارجية المعرضة لشروط محیطية شديدة، كالتعب والتماسک وأطوال التراكب. لذلك ما زالت هناك حاجة لمزيد من البحث في هذه المواضيع.

تسلح عادةً المنشآت الخرسانية التقليدية بالفولاذ العادي أو مسبق الإجهاد، بحيث يكون الفولاذ محمياً من الصدأ بفعل قلوية الخرسانة. مما يوفر لها مزايا عملية واستثمارية. فالعديد من المنشآت المعرضة لبيئة قاسية كالمنشآت البحرية والجسور ومرائب السيارات والمنشآت المعرضة لأملام ضارة، وتأثيرات الرطوبة والحرارة، تؤدي إلى صدأ ونأكل الفولاذ. بالإضافة إلى تخريب الخرسانة وخروجهما عن الاستثمار.

لمعالجة مشكلة الصدأ تم البدء باستخدام حلول بديلة لقضبان الفولاذ العادي مثل قضبان الفولاذ المغطاة بالإيبوكسي ووضع إضافات خاصة في الخلطة الخرسانية. ورغم الجدوی في بعض الحالات إلا أن هذه الحلول قد لا تنهي مشاكل صدأ الحديد بشكل نهائي.

لقد أصبحت المواد المركبة والمصنوعة من الألياف (فایبر) ومن المواد الرابطة البوليمرية (كاربوزين مثلاً) بديلاً لقضبان فولاذ التسلیح في العادي في المنشآت الخرسانية. وقد عرفت هذه المواد باسم البوليمرات المسلحة بالفایبر.

وباعتبار أن مواد الفايبر لا تمتلك خواص مغناطيسية، وهي غير قابلة للصدأ، فإن مشاكل التداخل مع الحقول الكهرومغناطيسية والتعرض للصدأ يحمي المنشآت المسلحة بهذه القصبات من هذه النواحي. وبالإضافة إلى ذلك تتمتع مواد الفايبر بعدة خصائص هامة كمقاومة الشد الكبيرة، الأمر الذي يجعلها مناسبة لتسليح الخرسانة ماعدا المقاطع التي تساهم في مقاومة الزلازل فلا يسمح باستعمالها لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا لتسليح مقاوم لإجهادات الضغط في العناصر الخرسانية .

تختلف الخصائص الميكانيكية للفايبر عنها في الفولاذ. مما يجعل من تغيير فلسفة تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة بالفايبر أمراً ضرورياً.

تنصف مواد الفايبر بأنها غير متجانسة الخواص كالفولاذ، وبمقاومة شد كبيرة بالاتجاه الطولي للألياف فقط دون العرضي. مما يعني أن سلوكها يؤثر على مقاومة القص وخواص التفاسك مع الخرسانة. كما لا تبدي قضبان الفايبر سلوكاً خاصاً بمرحلة السيلان، بل تسلك سلوك مرنًا حتى المقطع. لذا فإن التصميم يجب أن يأخذ بالاعتبار انعدام المطاوعة في العناصر الخرسانية المسلحة بالفايبر.

1 - 2 تاريخ استخدام قضبان الفايبر (البوليمرية المسلحة بالألياف):

بدأ استخدام تسليح الفايبر في أوروبا في ألمانيا مع إنشائها جسر على طريق سريع من الفايبر المسبق الإجهاد وذلك في عام 1986 وبعد بناء هذا الجسر تم تنفيذ برامج لزيادة البحث واستخدام ألياف الفايبر في أوروبا. حيث قام مشروع (European BRITE/EURAM Project)، بإجراء اختبارات مكثفة وتحليل لمواد (FRP) من خلال المشروع (العناصر المركبة للألياف وتقنيات التسليح اللامعدنية) (Fibre Composite Elements and Techniques as Nonmetallic Reinforcement) وذلك منذ عام (1991) إلى العام (1996). وفي الآونة الأخيرة ترأس (EUROCRETE) الجهود الأوروبية في مجال البحث العلمي وتطوير المشاريع.


استخدمت ألياف (FRP) في اليابان في منتصف (1990) في معظم تطبيقات التسليح، بعد أكثر من 100 تجربة في مشاريع تجارية. وأدرجت أحكام وشروط تصميم ألياف (FRP) في توصيات التصميم والإنشاء ضمن الكود الياباني (JSCE) في عام (1997).

أصبحت الصين مؤخراً من أكبر المستخدمين لمركبات التسليح في الإنشاءات الجديدة وفي تطبيقات بلاطات الجسور ذات المجازات الواسعة وللأعمال المردومة تحت الأرض ماعدا المقاطع التي

تساهم في مقاومة الزلازل فلا يسمح باستعمالها فيها لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا العناصر المعرضة لإجهادات الضغط .

كما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المواد وتم شرح الاستخدام النموذجي لتسلیح الفایبر في الكود (ACI 440R).

تبين الأشكال التالية بعض التطبيقات العملية لاستخدام هذه المواد في بناء المصدات البحرية ومختلف التطبيقات الجاهزة، والزخارف المعمارية، كما أصبحت مألوفة أيضاً. وبعض المشاريع الكبيرة التي تشمل عناصر ثانوية في بعض المباني ماعدا العناصر التي تساهم في مقاومة الزلازل فلا يسمح باستعمالها فيها لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا العناصر المعرضة لإجهادات الضغط .



1 – 3 المصطلحات والتعريفات:

1 – 3 – 1 الرموز:

الوحدة	المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي
mm^2, in^2	مساحة تسلیح قضبان الفایبر	area of FRP reinforcement
mm^2, in^2	مساحة قضيب فایبر واحد	area of one FRP bar
mm^2, in^2	مساحة تسلیح الفایبر الازمة لمنع المقطع المعرض للانعطاف من الانهيار بفعل التشقق.	minimum area of FRP reinforcement needed to prevent failure of flexural members upon cracking
mm^2, in^2	مساحة التسلیح بالإنش لمقاومة النقلص و الحرارة.	area of shrinkage and temperature FRP reinforcement per linear foot
mm^2, in^2	مساحة تسلیح قضيب الفایبر الدنيا لمقاومة القص ضمن تباعد للأسوار قدره (s)	minimum amount of FRP shear reinforcement within spacing s
mm^2, in^2	مساحة تسلیح الفوّلاذ المشدود	area of tension steel reinforcement
mm, in	عمق المستطيل المكافئ لمنحنى الإجهاد	depth of equivalent rectangular stress block
mm, in	عرض المقطع العرضي المستطيل	section width of rectangular cross
mm, in	محیط المقطع الحرج للبلطة أو الأساس	perimeter of critical section for footings slabs and
mm, in	عرض الجسد أو الجذع	width of the web
mm, in	التباعد أو مسافة التغطية	spacing or cover dimension
-	معامل التخفيف البيئي لأنواع مختلفة من الفایبر، ولحالات مختلفة من التعرض من	environmental reduction factor fiber type and for various given in-exposure conditions
mm, in	المسافة من أقصى ليف مضغوطة إلى المحور المحايد	distance from extreme compression fiber to the neutral axis
mm, in	المسافة من أقصى ليف مضغوطة إلى المحور المحايد عند الوصول انفعال التوازن	distance from extreme compression fiber to neutral axis at balanced strain condition
mm, in	المسافة من أقصى ليف مضغوطة إلى مركز تسلیح الشد.	distance from extreme centroid of compression fiber to tension reinforcement
mm, in	قطر قضيب التسلیح	diameter of reinforcing bar

الواحدة	المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي
mm ، in	سماكـة التغطـية مقـاسـة من أـبعـد لـيف مشـدـود إـلـى مـرـكـز أـقـرـب قـضـيـب تـسـلـيـحـ.	thickness of concrete cover extreme tension measured from fiber to center of bar or wire location closest thereto
MPa ، psi	معـامل مـروـنة الـخـرـسانـة	modulus of elasticity of concrete
MPa ، psi	معـامل المـروـنة التـصـمـيمـي لـقـضـيـبـانـ الفـايـيرـ. وـالـذـي يـعـرـفـ بـأـنـهـ معـاملـ مـتوـسـطـ عـيـنـةـ مـنـ عـيـنـاتـ الـاخـتـارـ.	design or guaranteed modulus of elasticity of FRP defined as mean modulus of sample of test ave)·specimens (Ef = Ef
MPa ، psi	معـاملـ المـروـنةـ الـوـسـطـيـ لـقـضـيـبـانـ الفـايـيرـ.	average modulus of elasticity of FRP
MPa ، psi	معـاملـ المـروـنةـ لـقـضـيـبـانـ الـفـوـلـاـذـ	modulus of elasticity of steel
MPa ، psi	المـقاـوـمةـ المـميـزةـ لـلـخـرـسانـةـ أـوـ مـتـانـةـ الـخـرـسانـةـ عـلـىـ الضـغـطـ.	strength of specified compressive concrete
MPa ، psi	إـجـهـادـ الشـدـ فـيـ قـضـيـبـانـ تـسـلـيـحـ الفـايـيرـ.	stress in FRP reinforcement in tension
MPa ، psi	مـقاـوـمةـ الـجـزـءـ الـمـحـنـيـ مـنـ قـضـيـبـ الفـايـيرـ.	strength of bent portion of FRP bar
MPa ، psi	إـجـهـادـ المـتـولـدـ فـيـ قـضـيـبـ ضـمـنـ طـوـلـ الإـرـسـاءـ (le).	bar stress that can be developed for embedment length le
MPa ، psi	إـجـهـادـ المـطـلـوبـ فـيـ قـضـيـبـ.	required bar stress
MPa ، psi	إـجـهـادـ القـضـيـبـ المـتـولـدـ بـفـعـلـ الـحـمـولاتـ الـاسـتـثـمـارـيـةـ.	stress level induced in FRP by sustained loads
MPa ، psi	مـقاـوـمةـ الشـدـ التـصـمـيمـيـ لـقـضـيـبـ الفـايـيرـ بـعـدـ أـخـذـ التـخـفيـضـ بـتأـثـيرـ بـيـنـةـ الـاسـتـثـمـارـ بـالـاعـتـبارـ.	‘design tensile strength of FRP reductions for service considering environment
MPa ، psi	إـجـهـادـ شـدـ الصـمـانـ لـقـضـيـبـ الفـايـيرـ ، FRPـ،ـ وـالـذـيـ يـعـرـفـ بـأـنـهـ مـتوـسـطـ إـجـهـادـ الشـدـ لـعـيـنـةـ مـنـ عـيـنـاتـ الـاخـتـارـ نـاقـصـ ثـلـاثـ مـرـاتـ الـانـحرـافـ الـمـعيـاريـ	guaranteed tensile strength of as mean tensile defined·FRP bar test strength of sample of specimens minus three times standard deviation – $3\sigma_{ave} = f_{fu} - f^*_{fu}$
MPa ، psi	مـقاـوـمةـ الشـدـ التـصـمـيمـيـ لـحـسـابـ الـقصـ فـيـ قـضـيـبـانـ الفـايـيرـ. وـتـؤـخـذـ كـأـصـغـرـ مـقاـوـمةـ شـدـ تصـمـيمـيـةـ f_{fu} . وـهـيـ مـتـانـةـ الـجـزـءـ الـمـحـنـيـ مـنـ	shear tensile strength of FRP for as smallest of taken·design ·strength f_{fu} design tensile portion of FRP strength of bent stress or·stirrups f_{fb}

الواحدة	المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي
	أساور الـ FRP، أو الإجهاد المواافق لـ 0.004 Ef.	Ef 0.004 corresponding to 0.004 Ef
MPa ، psi	الإجهاد المسموح في تسلیح الفولاد.	allowable stress in steel reinforcement
MPa ، psi	مقاومة الشد الوسطية للعينات.	
MPa ، psi	إجهاد الخضوع لفولاد التسلیح العادي (غير مسبق الإجهاد)	sample mean tensile strength of test specimens
mm ، in	ارتفاع العنصر المقاوم للانعطاف.	overall height of flexural member
mm ⁴ ، in ⁴	عزم العطالة (عزم القصور الذاتي).	moment of inertia
mm ⁴ ، in ⁴	عزم العطالة للمقطع المشقق.	moment of inertia of transformed cracked section
mm ⁴ ، in ⁴	عزم العطالة الفعال للمقطع.	effective moment of inertia
mm ⁴ ، in ⁴	عزم العطالة لکامل المقطع الخرساني (مع اهمال التسلیح).	gross moment of inertia
mm ، in	المحيط معأخذ الشروط المحيطية بالحساب من المعادلة (8-10).	parameter accounting for Eq. (8-10) boundary conditions
-	نسبة عمق المحور المحايد إلى عمق التسلیح.	ratio of depth of neutral axis to depth reinforcement
-	معامل التماسك (الترابط).	bond-dependent coefficient
m ، ft	المسافة بين العقد في البلاطة على الأرض.	distance between joints in a slab on grade
m ، ft	طول مجاز للعنصر.	span length of member
mm ، in	طول الإرساء	development length
mm ، in	طول الإرساء لقضيب التسلیح من الفایبر.	embedded length of reinforcing bar
mm ، in	طول البروز بعد العكفة لقضيب الفایبر.	length of tail beyond hook in FRP
، Ib.in N.mm	العزم الأعظمي في العنصر في حساب مرحلة السهم.	maximum moment in member at stage deflection is computed
، Ib.in N.mm	عزم التشقق.	cracking moment
، Ib.in N.mm	قدرة تحمل العزم الاسمية.	nominal moment capacity

الواحدة	المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي
' Ib.in N.mm	العزم بفعل حمولات الاستثمار (التحمل).	moment due to sustained load
' Ib.in N.mm	العزم المصعد عند المقطع.	factored moment at section
-	نسبة معامل مرونة قضبان الفايبر إلى معامل مرونة الخرسانة.	ratio of modulus of elasticity of FRP bars to of concrete
mm ، in	نصف القطر الداخلي لعكفة قضيب تسلیح الفایبر	internal radius of bend in FRP reinforcement
mm ، in	خطوة الأسوار أو الحزون أو التباعد بين القضبان الطولية.	stirrup spacing or pitch of and continuous spirals longitudinal FRP bar spacing
C°	حرارة التحول للزجاج.	glass transition temperature
MPa ، psi	وسطي إجهاد التماسك المؤثر على سطح قضيب الفايبر.	average bond stress acting on the FRP bar surface of
N ، Ib	مقاومة القص الاسمية للخرسانة.	provided nominal shear strength by concrete
N ، Ib	مقاومة القص مع وجود أساور فايبر.	shear resistance provided by FRP stirrups
N ، Ib	قوة القص الاسمية في المقطع.	nominal shear strength at section
N ، Ib	مقاومة القص في المقطع مع وجود أساور فولاذية.	shear resistance provided by steel stirrups
N ، Ib	قوة القص المصعدة في المقطع.	section factored shear force at
mm ، in	أكبر عرض للشق.	maximum crack width
-	زاوية انعطاف الأسوار ()، معامل تعديل القضيب العلوي ..	angle of inclination of stirrups or top bar spirals (Chapter 9) modification factor (Chapter 11)
-	نسبة الإجهاد الوسطي لمستطيل الإجهاد المكافئ، إلى قيمة (f'c)	ratio of average stress of equivalent rectangular stress block to f'c
1/°C ، 1/°F	معامل التمدد الحراري الطولي	longitudinal coefficient of 1/°C, 1/°F, thermal expansion
1/°C ، 1/°F	معامل التمدد الحراري العرضي.	transverse coefficient of thermal expansion
-	نسبة المسافة بين المحور المحايد وأبعد ليف مشدود إلى بعد المحور المحايد عن مركز	ratio of distance from neutral axis tension fiber to extreme

الواحدة	المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي
	تسليح الشد.	distance from neutral axis to reinforcement center of tensile (Section 8.3.1)
-	معامل يساوي $f_c' = 0.85 f_c$ ويصل إلى (28 Mpa)... ومن أجل قيم أكبر من ذلك يخضع هذا المعامل بنسبة (0.05) لكل (7 Mpa) وذلك حتى (28 Mpa) على ألا يقل عن (0.65).	concrete factor taken as 0.85 for to and including strength f_c' up to 4000 psi (28 MPa). strength above 4000 psi (28 MPa) reduced this factor continuously at a rate of 0.05 per 1000 psi (7 MPa) of strength each (28 MPa) in excess of 4000 psi but is not taken less than 0.65
-	معامل تخفيف يستخدم في حساب السهم.	reduction coefficient used in deflection (Section calculating)8.3.2
mm ، in	السهم الإضافي بفعل الزحف والانكماش تحت حمولات الاستثمار.	additional deflection due to creep and shrinkage under sustained loads
mm	السهم اللحظي بفعل حمولات الاستثمار.	immediate deflection due to sustained loads
mm	نسبة السهم إلى طول المجاز الحدية.	limiting deflection-span ratio (Chapter 8)
-	الانفعال في الخرسانة.	strain in concrete
-	الانفعال الحدي في الخرسانة.	ultimate strain in concrete
-	الانفعال في تسليح الفايبر.	strain in FRP reinforcement
-	انفعال المقطع التصميمي في تسليح الفايبر.	design rupture strain of FRP reinforcement
‘ in/in mm/mm	انفعال الضمان لتسليح الفايبر. ويعرف بأنه متوسط انفعال الشد عند الانهيار لعينة الاختبار ناقص ثلاثة أمثال الانحراف المعياري.	guaranteed rupture strain of FRP defined as the reinforcement mean tensile strain at failure of specimens minus sample of test standard deviation three times ave – $3\sigma_e = \epsilon_{fu}$ (ϵ_{fu})
-	انفعال المقطع الوسطي للعينات.	mean tensile strain at rupture of specimens sample of test
-	نسبة المسافة بين أبعد ليف مضغوط ومركز تسليح الشد (d) إلى ارتفاع العنصر (h)... (الفصل 8).	ratio of distance from extreme to centroid of compression fiber tension reinforcement (d) to overall height of flexural member

الوحدة	المصطلح العربي	المصطلح الإنجليزي (h) (Chapter 8)
-	معامل تصعيد السهم الإضافي طويل الأجل.	multiplier for additional long-term deflection
-	معامل احتكاك الأرضية لحساب تسليح التقلص والحرارة.	coefficient of subgrade friction of shrinkage and for calculation temperature reinforcement
-	معامل الزمن لحمولات الاستثمار الدائمة.	time-dependent factor for sustained load
-	نسبة تسليح فولاذ الضغط . $A's = b \times d$	ratio of steel compression reinforcement $A's' / b.d \rho'$
-	نسبة تسليح الفولاذ التوازنية.	steel reinforcement ratio producing balanced strain conditions
-	نسبة تسليح الفايبر.	FRP reinforcement ratio
-	نسبة تسليح الفايبر العامل على الضغط.	ratio of FRP compression reinforcement
-	نسبة تسليح الفايبر التوازنية.	FRP reinforcement ratio strain producing balanced conditions
-	نسبة تسليح الفايبر لمقاومة القص.	reinforcement ratio of FRP shear
-	نسبة تسليح الفايبر لمقاومة التقلص والحرارة.	reinforcement ratio for shrinkage FRP temperature and reinforcement
-	نسبة تسليح الفولاذ الدنيا.	minimum reinforcement ratio for steel
-	الانحراف المعياري.	standard deviation
-	معامل خفض المقاومة.	strength reduction factor

1 - 3 - 2 تعریفات:

توضّح التعریفات التالية بعض المصطلحات الخاصة بقضبان الفایبر، والتي قد تستخدم عادة في التطبيقات العملية. وذلك وفق تسلسلها الأبجدي باللغة الإنجليزية:

A

* الاختصار (AFRP): البوليمرات المسلحة بألياف الأراميد (aramid fiber-reinforced polymer).

* القدم (الشيخوخة) aging: هي تأثير الزمن على خصائص المادة.

* القلوية alkalinity: تعبّر عن حالة وجود شوارد الهيدروكسيل (-OH)، أي الاحتواء على مواد قلوية. إذ أن البيئة القلوية في الخرسانة تميّز برقم هيدروجيني (PH) أكبر من (12).

B

* نسبة تسلیح قضبان الفایبر التوازنیة balanced FRP reinforcement ratio: وهي نسبة التسلیح التي عندها يبلغ معها الانفعال في قضبان الفایبر أقصى قيمة له، وفي نفس اللحظة يبلغ انفعال الضغط في الخرسانة القيمة (0.003).

* قضيب الفایبر (FRP bar): مادة مركبة ومصنعة بشكل موشوری (أسطواني)، على هيئة قضبان نحيفة وطويلة، مناسبة لتسلیح الخرسانة. تتألف من ألياف طولانية مجتمعة ومحاطة بمادة بوليميرية صلبة.

يكون مقطع القضبان بأشكال مختلفة (دائري أو مستطيل غالباً). وقد سطحها يكون أملساً أو خشناً (محزناً) لتحسين خواص التماسك مع الخرسانة.

* الجدل braiding: هي عملية يتم بموجبها تشابك اثنين أو أكثر من الخيوط في اتجاه الجدل لتشكيل قضيب متكمّل. وتخالف المواد المجدولة عن المنسوجة (كأقمشة التريكو) في طريقة الغزل من حيث إدخالها في النسيج والطريقة التي يتم من خلالها تداخل الخيوط.

C

* الاختصار (CFRP): البوليمرات المسلحة بألياف الكربون (carbon fiber-reinforced polymer).

- * المزج Composite: وهو خلط مركب أو أكثر من المواد
- * الرابط (cross-link): رابط كيميائي بين ذرات البوليمير. وزيادة عدد هذه الروابط يؤدي لزيادة المقاومة ونقصان المطاوعة.
- * معالجة قضبان الفايبر curing of FRP bars: عملية تحول غير عكوسية تغير في خواص المادة الرابطة (الريزين) عبر التفاعل الكيميائي، كعملية التكييف أو إضافة مواد. ويمكن تحقيق ذلك مع أو بدون الحرارة والضغط.

D

- * معامل التشوه deformability factor: نسبة امتصاص الطاقة عند الحمولة القصوى إلى امتصاص الطاقة عند الاستئمار.
- * التهتك (الضعف أو التراجع) degradation: التغير الضار في البنية الكيميائية أو في الخواص الفيزيائية.
- * معامل المرونة التصميمي Ef (design modulus of elasticity): معامل المرونة المستخدم في حسابات التصميم، والخاص بقضبان الفايبر. ويؤخذ كوسطي نتائج اختبار العينات المستخدمة في تجربة تحديد معامل المرونة ($E_f = E_{f \text{ avg}}$).
- * انفعال التمزق التصميمي ϵ_{fu} (design rupture strain): الانفعال الأقصى الناتج عن الشد لقضبان الفايبر... وعند التصميم يضرب بعامل التخفيض البيئي (CE) – reduction factor.
- * مثانة الشد التصميمية ffu (design tensile strength): مقاومة الشد الحدية المستخدمة في التصميم. وعند التصميم تضرب بعامل التخفيض البيئي (CE) – reduction factor.

E

- * الزجاج من النوع (F-glass) (F-) هو عائلة من أنواع الزجاج مع مركبات ألومنيوم الكالسيوم والبوروسيليكات، مع نسبة عظمى من القلويات لا تزيد عن (2%). وهو يستخدم في صناعة ألياف في البوليميرات المسلحة.

* حد التحمل (endurance limit): عدد دورات التشوه أو التحميل التي تسبب فشل العينة أو العنصر الإنسائي.

F

* مقاومة التعب (fatigue strength): أكبر إجهاد ممكن تحمله لعدد معين من دورات التحميل بدون حصول الفشل.

* الفايبر أو الليف (fiber): أي عنصر رقيق يشبه الخيط من أصل طبيعي أو صناعي ذو منشأ عضوي أو معدني، ويطلق هذا المصطلح بشكل عام على العناصر أو المواد التي يكون طولها أكبر أو يساوي (100) مرة من قطرها.

* ليف الأراميد (aramid fiber): ألياف عضوية عالية التكيف مشتقة من مادة البولي أميد.

* ليف الكربون (carbon fiber): ألياف الكربون التي تنتج عن تسخين مواد عضوية، والتي تحتوي على كمية كبيرة من الكربون، كالحرير الصناعي، البولي أكريلونيتيل (PAN).

* الليف الزجاجي (glass fiber): هو ليف مصنوع من المنتجات غير العضوية من خلل الانصهار المبرد بلا تبلور.

* محتوى الألياف (fiber content): كمية الألياف المحتواة في مركب ما. ويرمز لها عادة كنسبة حجمية أو نسبة وزنية من المركب.

* البوليمرات المسلحة بالفايبر (fiber-reinforced polymer - FRP): مادة مركبة من ألياف مستمرة مجمعة بمادة بوليمرية تذوب أولاً، ثم تنسى بالشكل المطلوب.

* النسبة الحجمية للألياف (fiber volume fraction): نسبة حجم الألياف في المركب إلى حجم المركب.

* النسبة الوزنية للألياف (fiber weight fraction): نسبة وزن الألياف في المركب إلى وزن المركب.

G

* البوليمرات المسلحة بالألياف الزجاجية. (GFRP)

* الشبكة (grid): مركب ذو أوزان ذرية ثقيلة من أصل عضوي أو معدني، ويحوي عناصر (أو جزيئات) مكررة ومتراقبة تشكل مع قضبان الفايبر شبكة متغيرة يمكن استخدامها في تسلیح

الخرسانة. وهذه الشبكة يمكن تفزيذها إما من قضبان متراطة عضوياً أو من قضبان فردية مرتبطة آلياً.

H

* **الخلطة (hybrid)**: مزيج من اثنين أو أكثر من الألياف المختلفة في المنشأ، مثل الكربون والزجاج أو الكربون الأرميد.

I

* **الحقن (impregnate)**: حقن البوليمرات المقواة بألياف الفايبر، لتشبع الألياف بالراتنج (الريزين).

M

* **المصفوفة (matrix)**: هي حالة البوليمرات المقواة بالألياف، والمواد التي تعمل على ربط الألياف معاً، ونقل الحمولة إلى ألياف الفايبر، وحمايتها من العوامل البيئية والأضرار الناجمة عن التعامل معها.

P

* **القار (pitch)**: بقايا سوداء ناتجة من تقطير البترول.

* **البوليمر (polymer)**: مركب ذو أوزان ذرية ثقيلة من أصل عضوي أو معدني ويحتوي عناصر (جزيئات) مكررة.

* **المادة الأصل (precursor)**: هي المادة الأساسية للكربون ولألياف الجرافيت والحرير الصناعي PAN أو لألياف المطلية بالقار، والتي تستخرج من ألياف الكربون والجرافيت.

* **بولتروسيون (pultrusion)**: هي عملية مستمرة لتصنيع المركب الذي له شكل مقاوم. تكون عملية سحب مواد ألياف التسليح من خلال الحقن بحمام ريزين، حيث يتم معالجة الريزين في وقت لاحق.

R

* **الريزين (resin)**: مادة بوليمرية قاسية أو نصف قاسية في درجة حرارة الغرفة وعادة لها نقطة انصهار أو تبلور بدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة.

S

- * تركز الإجهاد (stress concentration): تكبير الإجهادات المحلية في منطقة العزم، أو مناطق التقوب بالمقارنة مع الإجهادات التي تنتج عن المعادلات العادية للميكانيك.
- * إجهاد التثبيت (sustained stress): هو الإجهاد الناتج عن المحافظة على الحمولات (بما في ذلك الحمولات الميئية، وجزء من الحمولات الحية).

T

- * التيرموبلاستيك (thermoplastic): نوع من الريزين الذي يقسى بتحفيض درجة الحرارة ويتلدن بزيادتها.

- * التيرموسيت (thermoset): نوع من الريزين الذي يصب باستخدام الحرارة أو التفاعل الكيميائي ويتحول لمادة غير قابلة للتفاعل أو الانحلال.

V

- * استيرات الفينيل (vinyl esters): فئة من الراسترات التي نقسى بالحرارة التي تحتوي على استر الأكريليك والأحماض الميثاكريليك أو على كليهما معاً. ويصنع الكثير منها من راسترات الإيبوكسي.

W

- * النسيج (weaving): ترتيب الألياف متعددة الاتجاهات. كالأنسجة القطبية التي تمتلك خيوط تسليح محيطية وشعاعية ومحورية (طولية). ولتسليحها تنسج الخيوط الديكارتية مع خيوط متعمدة معها بزاوية (90) درجة.

الباب الثاني

المجال والغاية والمفاهيم وأسس التصميم

2 - 1 مجال الكود وتطبيقاته:

- 2 - 1 - 1 يحدد هذا الملحق من الكود العربي السوري الأحكام والتوصيات الدنيا التي يجب اتباعها في حساب المنشآت الخرسانية المسلحة بقضبان الفايبر (FRP) وتصميمها وتنفيذها وتحقيقها والاختبارات عليها ولا يسمح باستعمالها في العناصر التي تساهم في مقاومة الزلازل لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا المناطق من العناصر المعرضة لاجهادات الضغط .
كما يتضمن طرق الاختبار والتقييّش شرط ألا تكون المنشآت معرضة تعرضاً مستمراً لحرارة تزيد على (50) درجة مئوية، أو تعرضاً متقطعاً لأوقات تزيد على الربع ساعة لحرارة درجتها (70) درجة مئوية، أو لمواد كيميائية ضارة بمواد الخرسانة أو بتسلیحها .
2 - 1 - 2 يعتبر هذا الملحق من الكود جزءاً من أنظمة البناء وقوانينه في الجمهورية العربية السورية.

- 2 - 1 - 3 يطبق هذا الكود على منشآت المباني والمنشآت ذات الطابع الخاص، كالجسور والخزانات والصوامع والوحدات الخرسانية مسبقة الصنع والقشريات وبلاطات الأرضيات والأفنيّة المائية والقساطل الخرسانية المسلحة، عندما لا تتعارض بنوده مع الميزات الخاصة لهذه المنشآت.
وتطبق ملحق الكود (حين صدورها) المتعلقة بهذه المنشآت على الميزات الخاصة لها .
2 - 1 - 4 تحدد الأفعال من اشتراطات الكود الأساس .

- 2 - 1 - 5 يجب أن يتولى مهندس نقابي متخصص وخبير مسؤولية أعمال التصميم والحسابات والإشراف على التنفيذ والتحقق، وله أن يستعين بغيره على مسؤوليته .
تستخدم القصبان المصنعة من الفايبر FRP في تسلیح العناصر الخرسانية كما تستخدم الكابلات المصنعة من نفس المواد في سبق إجهاد العناصر الخرسانية .
خصص هذا الكود لتوصيف أعمال تسلیح العناصر الخرسانية المسلحة المعرضة إلى عزوم انعطاف باستخدام قضبان الفايبر FRP المصنعة من البوليمرات المسلحة بالألياف . ولا يشتمل على

الاشتراطات الخاصة بكافة الأعمال الأخرى المنصوص كمجالات سبق الإجهاد والتدعيم والتطبيقات الخاصة بالعناصر المعدنية والمباني.

2 - 1 - 6 يحدد هذا الكود المتطلبات الدنيا التي يجب مراعاتها في حساب وتصميم وتنفيذ ومراجعة وضبط الجودة وتحقيق كفاءة المنشآت الخرسانية المسلحة باستخدام القصبان المذكورة.

2 - 1 - 7 يجب استيفاء متطلبات حالة حد المقاومة القصوى وحالات حدود التشغيل المنصوص عليها في الكود السوري الأساس لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، وذلك في جميع الأعمال أو العناصر الخرسانية التي تم تسليمها بالقصبان المصنعة من FRP.

2 - 1 - 8 يجب أن يتولى مهندس نقابي استشاري أخصائي ذو خبرة أي من أعمال التصميم والدراسة والإشراف على التنفيذ ومراقبة الجودة لكافة المنشآت التي تقع في مجال هذا الكود. ويمكن للمهندس المذكور أن يستعين بأحد المتخصصين في هذا المجال على مسؤوليته الخاصة الشخصية.

2 - 1 - 9 يجب أن تكون مواد قصبان الفايبر المستخدمة معلومة المصدر، ولها مستندات موثقة تبين مصدر إنتاجها وخصائصها ودرجات صلاحيتها استخدامها. كما يجب عدم استخدام أي من تلك المواد أو العناصر إلا بعد إجراء اختبارات قبول لها.

2-2 متطلبات هذا الكود:

تتلخص متطلبات هذا الكود في أن تشكل عناصر المنشأ المختلفة وحدة متكاملة تحقق متطلبات الاستثمار والتشغيل التي نفذ من أجلها، مع تحقيق اشتراطات التشكيل والترخيم وحدود التشرفات المعيبة وفقاً للكود السوري للخرسانة، مع توفير معامل أمان كاف ضد التصدع والانهيار وعدم التوازن وعدم الاستقرار وعدم التماسك مع التأكيد بعدم السماح باستعمال هذه القصبان في المقاطع التي تساهم في مقاومة الزلازل لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا المناطق من العناصر المعرضة لإجهادات الضغط .

3-2 تركيب البوليمرات المسلحة:

2 - 3 - 1 تمتلك البوليمرات المسلحة بالألياف ومنتجاتها عموماً خصائص فنية واقتصادية تمكنا من استخدامها في مجالات البناء. فهي تمتاز بـالمقاومة العالية وخففة الوزن وعدم قابلية الصدأ وسهولة الاستخدام والتنفيذ.

2 - 3 - 2 بسبب الاختلاف في الخصائص الفيزيائية والميكانيكية بين مواد قضبان الفايبر، ظهرت الحاجة لدليل خاص بتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة بهذه القضبان. ويتوفر هذا الملحق من الكود ذلك.

2 - 3 - 3 تكون البوليمرات المسلحة بالألياف عموماً من الألياف والراتج البوليمرى. حيث يتم دمجهما مع بعض إما في الموقع عند الاستخدام أو بعناصر مسبقة الصنع.

2 - 3 - 4 تعتبر ألياف الكربون وألياف الزجاج وألياف الأramid الأكثر استخداماً في مجال البناء. ويستخدم عادةً راتج الإيبوكسي أو راتج البولي استر في الأعمال المتعلقة بالبوليمرات المسلحة بالألياف. كما تستخدم تلك هذه المنتجات لمقاومة إجهادات الشد التي تتعرض لها العناصر الإنسانية طويلة الأجل (دون استخدامها لمقاومة إجهادات الضغط)، مع الإشارة إلى إمكانية السماح بتعرضها لإجهادات ضغط بصفة ثانوية أو غير دائمة.

2 - 3 - 5 تكون الوحدات التي يتم معالجتها في الموقع من لفائف من الألياف Sheets يتم تثبيتها موضعياً بالراتج. ويتم إنتاج الوحدات مسبقة التصنيع كرقائق أو قضبان أو كابلات وشرائح مسبقة الإجهاد.

تنتج الوحدات مسبقة التصنيع على هيئة النماذج التالية:

- الرقائق: Laminates
 - القضبان: FRP Bars
 - كابلات وشرائح سبق الإجهاد: Pre-stressing FRP tendons and strips
 - مقاطع إنسانية مشكلة بالسحب: Pultruded FRP sections
- كما يمكن أيضاً استخدام كابلات وشرائح سبق الإجهاد الخارجي لتلك العناصر.

4-2 أسس التصميم:

2 - 4 - 1 تتأثر خصائص البوليمرات المسلحة بالألياف بعوامل البيئة المحيطة بمرور الزمن نتيجة الزحف والكلل والحرارة المرتفعة والحريق وغيرها من الخصائص. من أجل ذلك يجب أن يؤخذ بالاعتبار في التصميم الإنثائي معاملات الأمان الخاصة التي تأخذ بالاعتبار تلك التأثيرات منفردة أو مجتمعة. ويتناول هذا الكود تقييم تلك التأثيرات والاشتراطات التي يجب مراعاتها في التصميم.

4 - 2 تستخدم قضبان الفايبر (الألياف) FRP في تسلیح العناصر المعرضة لعزم انعطاف كالجوانز والبلاطات الخرسانية غير المعرضة للزلزال . ولا تستخدم تلك القضبان في تسلیح العناصر المعرضة لقوى ضغط كالأعمدة والجدران .

4 - 3 يستند التصميم على نظرية حالات الحدود الموضحة في الكود السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية . مع التوسيع إلى أن الخرسانة المسلحة بقضبان الفايبر FRP لها طبيعة انهيار هشة Brittle (أي تنهار بشكل مفاجئ دون أية مؤشرات سابقة) ، بعكس الانهيار المطاطع Ductile في العناصر الخرسانية المسلحة بقضبان الفولاذ . ومن أجل هذا السبب تؤخذ معاملات خفض المقاومة الحدية أعلى من تلك المسلحة بالفولاذ . ويسمح هنا بأن يتم تصميم المقاطع المستطيلة لعناصر الخرسانية المسلحة بقضبان الفايبر بحيث تنهار الخرسانة المضغوطة أولاً . إما بالنسبة للمقاطع غير المستطيلة مثل L, T فيجب زيادة معاملات خفض المقاومة عن القيم المستخدمة في النوعية السابقة نظراً لأن الانهيار المحتمل لتلك المقاطع يكون في قضبان التسلیح من FRP . مع التأكيد بعدم السماح باستعمال هذه القضبان في المقاطع التي تساهم في مقاومة الزلزال لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا المناطق من العناصر المعرضة لإجهادات الضغط .

الباب الثالث

البوليمرات والقضبان المسلحة بالألياف (قضبان الفايبر)

1 - اعتبارات عامة:


تبين خصائص البوليمرات المسلحة بالألياف ومكوناتها بحسب المصنع وطرق التصنيع. لذلك تعتبر الخواص المذكورة في هذا الباب عامة واسترشادية، وليس بالضرورة أن تتطبق على جميع المنتجات التجارية. لذلك يجب حين استخدام منتجات البوليمرات المسلحة بالألياف الرجوع إلى المصنع للحصول على الخواص الخاصة بالمنتج. ونظراً لاختلاف خواص المواد باختلاف المصنع، ينصح باستخدام مكونات النظام بأكمله من نفس المصدر في التطبيق الواحد، وعدم خلط ألياف مع بوليمرات أو لواصق من مصادر مختلفة، وذلك لضمان تمام توافق مكونات النظام كيميائياً ومتكمانياً.

2 - المواد المكونة لمنتجات البوليمرات المسلحة بالألياف:

ت تكون المواد التي تُنتج منها البوليمرات المسلحة بالألياف والتي تستخدم في تسلیح أو إصلاح أو تقوية العناصر الخرسانية، مما يلي:

- الألياف.
- البوليمرات (الراتنجات).
- اللواصق.
- المعاجين.
- طلاء الحماية.
- مواد الحماية المؤقتة.

ويهتم هذا الجزء من الكود السوري بقضبان تسلیح الخرسانة المصنوع من هذه المواد.



3 – 2 – 1 البوليمرات (أو الراتجات) : Resins

البوليمرات هي مواد ذات وزن جزيئي كبير، تتشكل من مئات الآلاف من وحدات متكررة تسمى المونوميرات. وهي تعتبر بوليمرات في حالة لزوجة تقارب من الصمغيات (Gum-Like). وتكون البوليمرات إما لا عضوية يكون أساسها من ذرات السليكون [SI] أو الفوسفور [P] أو الكبريت [S]. أو عضوية ويكون أساسها من ذرات الكربون والهيدروجين.

إن كلمة (بوليمر) هي كلمة عامة يحدد نوعها معامل المرونة (E) كما يلي:

تعتبر البوليمرات لدائن (Elastomers) إذا كان $E < 100 \text{ N/mm}^2$

تعتبر البوليمرات ألياف (Fibers) إذا كان $E > 3500 \text{ N/mm}^2$

تعتبر البوليمرات بلاستيك (Plastics) إذا كان $E > 3500 \text{ N/mm}^2$ خطأ! ارتباط غير صحيح.

يمكن تقسيم البوليمرات عموماً إلى قسمين أساسين حسب سلوكها تحت تأثير الحرارة:

الترموبلاست (Thermoplast): وهو نوع يلين بالتسخين ويتجدد بالتبريد، ويمكن إعادة تشكيله عدة مرات بتناوب التسخين والتبريد. وتخالف أنواع هذا القسم بسبب تركيبها الذاتي أو إضافة بعض المواد المعينة لها.

الترموسيت (Thermoset): وهو نوع لا يلين بالتسخين ولكن يتصلب بالتبريد. ويمتاز هذا القسم بخواصه الكهربائية الجيدة وتمتاز البوليمرات التي لا تلين بالحرارة بعد تصلدها والمقاومة بالألياف بمقاومة كبيرة للشد والضغط والصدمة والزحف والحرارة والماء والكيماويات، ومن أمثلة هذا النوع البولي أستر المسلح بألياف الزجاج، أو الإيبوكسي المسلح أما بألياف الكربون أو ألياف الزجاج أو ألياف الأراميد.

تضاف أحياناً إلى البوليمرات مواد ملئة (Fillers) وهي مواد صلبة ذات مقاسات صغيرة مثل الرمل الناعم والأسمنت وكربونات الكالسيوم والميكا والسيليكا وغيرها. حيث تضاف بهدف خفض ثمن المادة المنتجة وتعديل خواصها وزيادة مقاومتها خاصة إذا كانت مستخدمة في أغراض إنشائية. كما أنه قد تضاف الملدنات (Plasticizers) التي تساعد على سهولة تشكيلها أو إضافات تعمل على تعديل خواصها مثل خواص المرونة والصلابة ومقاومة الرطوبة أو مقاومة الفطرية أو تحسين الخواص الكهربائية أو مقاومة الحرائق، وقد تستخدم الأكسيد المعدنية لإضفاء لون معينة للبوليمر المنتج.

3 - 2 - 2 أنواع البوليمرات:

من أشهر أنواع البوليمرات راتجيات الإيبوكسي Epoxy Resins وراتجيات البوليستر Polyester Resins وراتجيات الفينيلستر Vinylester Resins

يوضح الجدول (1-3) التالي الخواص الميكانيكية لبعض البوليمرات المستخدمة لتسليح الألياف وأهمها مقاومة الشد ومعامل المرونة والانفعال الأقصى عند الانهيار. مع الإشارة إلى أن هذه القيم استرشادية.

الجدول(3) الخواص الميكانيكية الاسترشادية للبوليمرات

نوع البوليمر	الوزن النوعي kN	مقاومة الشد N/mm ²	معامل مرونة الشد kN/mm ²	الاستطالة القصوى %
أيبوكسي	1.1 – 1.4	50 - 90	3	2 - 8
بوليستر	1.2	50 - 65	3	2 - 3
فينيلستر	1.15	70 - 80	3.5	4 - 6

3 - 3 قسبان البوليمرات المسلحة بالألياف (قسبان الفايبر):

3 - 3 - 1 مجال الاستخدام والتطبيقات

يجب أن تؤخذ خصائص مواد البناء بالحسبان لتحديد فيما لو كان من المناسب استخدامها أم لا.

تعتبر خاصية مقاومة الصدأ التي يتمتع بها تسليح الفايبر ذات فائدة كبيرة، وخاصةً للمنشآت التي تتعرض لظروف بيئية تسبب الصدأ كالجدران البحرية والمنشآت البحرية وبلاطات الجسور والمنشآت السطحية التي تتعرض لأملاح قابلة للانحلال أو طبقات التغطية التي تحوي أملاح قابلة للانحلال. مع التأكيد بعدم السماح باستعمال هذه القسبان في المقاطع التي تساهم في مقاومة الزلازل لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا المناطق من العناصر المعرضة لإجهادات الضغط .

تمتاز قسبان الفايبر بكونها لا يؤثر بالحقول الكهربائية أو المغناطيسية. وتعد هذه الخاصية هامة وخاصةً في المنشآت الحاوية على تجهيزات طبية كالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو أي تجهيزات ذات حقول كهرومغناطيسية أخرى. لذلك يجب أن يقتصر استخدام تسليح الفايبر على المنشآت التي تستفيد من خصائص عدم الصدأ والشفافية المغناطيسية والعازلة الكهربائية.

لا تمتلك قضبان تسليح الفايبر سلوكاً مطاوياً كقضبان الفولاذ، إلا أنها تمتلك مقاومة مرتفعة جداً للشد. ويوضح الجدول (2-3) أدناه بعض مزايا ومساوئ هذه القضبان عند استخدامها كتسليح للمنشآت الخرسانية.

الجدول (2-3) – مزايا وعيوب قضبان الفايبر المستخدمة في تسليح الخرسانة



مساوئ تسليح الفايبر	مزايا تسليح الفايبر
لا تسلك سلوكاً مطاوياً قبل الانقطاع.	مقاومة الشد الطولية مرتفعة (تعلق باتجاه الحمولة بالنسبة للألياف).
المقاومة العرضية ضعيفة (تعلق باتجاه الحمولة بالنسبة للألياف).	مقاومة لصدأ (لا تتعلق بسماكنة التغطية).
ذات معامل مرونة منخفض (يختلف بحسب نوع الألياف المستخدمة).	ليس لها خصائص مغناطيسية.
تتأثر بالposure للأشعة فوق البنفسجية.	تحمل التعب بشكل مرتفع (يتعلق بنوع الألياف).
قابلية الاستمرار بالعمل لبعض الألياف في البيئة الرطبة أو في البيئة القلوية ضعيفة.	خفيفة الوزن (بين ربع وخمس كثافة الفولاذ).
معامل التمدد حراري مرتفع للجهة العمودية على الألياف مقارنة بالخرسانة.	ناقلية كهربائية وحرارية منخفضة (لألياف الأرميد والزجاج).
قد تتأثر بالنار بحسب نوع المادة الرابطة وسماكنة التغطية الخرسانية.	–

تعتمد قضبان الفايبر معامل مرونة الشد. لذلك لا تستخدم كتسليح للأعمدة أو كتسليح ضغط في العناصر المعرضة للإهانة ولا في العناصر المعرضة للزلزال.

3 – 3 – 2 مقارنة بين قضبان الفايبر (FRP) وقضبان الفولاذ ومجال الاستخدام:



تطور في بداية القرن الحادي والعشرين إنتاج قضبان البوليمرات المسلحة بالفايبر التي يرمز لها بالرمز (FRB) والتي تستخدم في تسليح الخرسانة، كمادة منافسة لقضبان الفولاذ. فلاستخدام هذه القضبان محاسن ومساوئ بالمقارنة مع القضبان الفولاذية.

يبين الجدول (3 - 3) التالي بعض المقارنات بين قضبان الفايبر وقضبان الفولاذ التي تحددها معايير الكود السوري.



الجدول (3-3) – مقارنة بين قضبان الفايبر وقضبان الفولاذ وفق معايير الكود السوري.

نوع المقارنة	قضبان الفايبر(FRP)	قضبان الفولاذ التقليدية
البنية	مجموعة من الألياف الطولية المجمعة ضمن مادة رابطة (matrix) بشكل قضبان تسليح وقد تكون الألياف من مواد مختلفة كألياف الكربون والألياف الزجاجية وألياف الأرميد وكذلك للمادة الرابطة أنواع مختلفة كالريزين والبوليميرات.	حديد مصهور مع نسبة كربون تعطيه قساوة. ويتمتع بروابط معدنية بين جزيئاته.
الشكل	يمكن أن تكون قضبان محلزنة أو ملساء أو ذات سطح خشن و غالباً تكون ذات لون أصفر أو ألوان فاتحة.	محلزنة أو ملساء بلون رمادي معدني قد يميل للأحمر عند الصدأ.
الأنواع الأكثر استخداماً	البوليميرات المسلحة بالألياف الزجاجية (GFRP) البوليميرات المسلحة بالألياف الكربونية (CFRP) البوليميرات المسلحة بألياف الأرميد (AFRP) وهناك العديد من الأنواع والتركيبات الأخرى.	الفولاذ القاسي واللين ويمكن توفر أنواع مختلفة حسب الإضافات ونسب المواد الكيميائية عند الصنع.
الوزن الحجمي (kg/m ³)	GFRP: 1250 - 2100 CFRP: 1500 - 1600 AFRP: 1250 - 1400 يتراوح وزن قضبان الفايبر بين (20% - 25%) من وزن فولاذ التسليح.	7800 - 7900
الناقلة الكهربائية	غير ناقلة للتيار الكهربائي (عزلة). ويستثنى منها ألياف الكربون ذات الناقلة المنخفضة (نصف ناقل GFRP -).	ناقلة للتيار الكهربائي
التأثير على الحقول المغناطيسية	لا تؤثر بالحقول المغناطيسية (شفافة مغناطيسياً) لهذه الصفة أهمية عند وجود تجهيزات ذات خصائص مغناطيسية كالأجهزة الطبية وأجهزة الاتصالات.	تأثير بالحقول المغناطيسية
مقاومة الشد عند الانقطاع (kg/cm ²)	GFRP: 4830 - 16000 CFRP: 6000 - 36900 AFRP: 17200 - 25400	3700: طري 4400: متوسط المقاومة 5000: عالي المقاومة
إجهاد الخضوع (kg/cm ²) عند استطالة 20%	لا يوجد بسبب عدم وجود عتبة لدونة.	2400: طري 3000: متوسط المقاومة 3700: عالي المقاومة
معامل المرونة (kg/cm ²) E	GFRP: 350000 - 510000 CFRP: 1200000 - 5800000 AFRP: 410000 - 1250000	2100000

نوع المقارنة	قضبان الفايبر (FRP)	قضبان الفولاذ التقليدية
الاستطالة عند الانقطاع (%)	GFRP: 1.2 - 3.1 CFRP: 0.5 - 1.7 AFRP: 1.9 - 4.4	20: طري 16: متوسط المقاومة 10: عالي المقاومة
التجانس	غير متجانسة فلها خصائص مختلفة بين الاتجاه الطولي والعرضي (ANISOTROPIC).	متجانسة في كل الاتجاهات أي لها خصائص واحدة في الاتجاه الطولي والعرضي ISOTROPIC.
معامل التمدد الحراري الطولي $\alpha_1 \times 10^{-6} {}^{\circ}\text{C}$	GFRP: -10 to -6 CFRP: -9 to 0 AFRP: -2 to -6 تعني الإشارة السالبة تقلص المادة بارتفاع الحرارة	11.7
معامل التمدد الحراري العرضي $\alpha_2 \times 10^{-6} {}^{\circ}\text{C}$	GFRP: 21 to 23 CFRP: 74 to 104 AFRP: 60 to 80 تمدد عرضي كبير وله تأثيرات تصميمية	11.7
منحني الإجهاد/الانفعال		
طريقة الانهيار	مرحلة مرنة فقط، تنتهي بانقطاع متوازي للألياف المكونة للقضيب ثم بانقطاع كامل ولا يظهر القسيب أي سلوك لدن يذكر (هناك بعض القسبان المطورة ذات عتبة لدونة، لكنها ما زالت تحت الدراسة وهي ذات تكلفة مرتفعة).	مرحلة مرنة ثم يدخل في مرحلة انتقالية (مرنة / لدونة) ثم إلى مرحلة اللدونة حيث تستمر التشوّهات رغم ثبات الإجهاد (عتبة اللدونة) ثم يصل لمرحلة الانقطاع.
اللدونة والمطاوعة	ليس لها سلوك مطاوع وبالتالي لا تعطي إنذارات مسبقة عن فشل العناصر الإنسانية وغير مناسبة لتسليح الإطارات وجدران القص وبالتالي غير مناسبة لمقاومة الزلازل، والعناصر المسلحة بها لا تقوم بإعادة توزيع العزوم الداخلية ويجبأخذ ذلك بعين الاعتبار عند إجراء التحليل الإنساني للعناصر غير المقررة.	تسارك سلوك مطاوع يجعلها مناسبة لتسليح العناصر المقاومة للزلازل كالأطارات وجدران القص ودخولها بمرحلة اللدونة يعطي إنذارات مسبقة عن فشل العناصر الإنسانية.

نوع المقارنة	قضبان الفولاذ التقليدية	قضبان الفايبر (FRP)
مقاومة التأكل	تتأثر بالرطوبة وتنأكل بفعل الأحماض مما قد يؤدي لانخفاض شديد في مقاومة القضبان.	مقاومة ممتازة للرطوبة والأحماض والأوساط القلوية مقارنة بفولاذ التسليح ولكن التعرض المستمر للأوساط المخرشة عند التخزين. قد يؤدي لقصان أو زيادة في المقاومة والقساوة. وبالتالي فإن نتائج الاختبارات قد تتأثر أو تتفاوت بحسب البيئة التي تم تخزين القضبان فيها.
مقاومة الوسط القلوي	لا تتأثر بالأوساط القلوية	الأوساط القلوية (تحفظ قيمة $PH = 11.5 - 13$) من مقاومة الشد لقضبان الفايبر كما يلي: GFRP: 0% - 75% CFRP: 0% - 20% AFRP: 10% - 50%
مقاومة الوسط الحمضي	تتأثر بشكل كبير	لا تتأثر بالأوساط الحمضية
التخزين في العراء	لا تتأثر بالشمس ولكن الرطوبة والهواء يؤديان للصدأ.	تتأثر بالأشعة فوق البنفسجية (الشمس) والرطوبة مما يخفض من مقاومة الشد والترابط الداخلي بين الألياف والمادة الرابطة.
مقاومة الضغط مقاومته	يستخدم في تسليح العناصر المضغوطة.	لا ينصح باستخدامها في العناصر المعرضة للضغط كالأعمدة أو الجوانز المسلحة على الضغط (تسليح ثانوي) فقد يحصل انهيار موضعى ضمن القضيب مما يضعف من مقاومته.
مقاومة إجهادات القص	يتم مقاومتها من خلال أساور تصنّع في موقع العمل عبر ثني قضبان بأقطار صغيرة (6 - 8 - 10).	يتم مقاومتها من خلال أساور مصنوعة مسبقاً في المصنع وتأتي بأبعاد محددة ولا يمكن ثني القضبان لتشكيلها في موقع العمل.
ثني القضبان (العکفات) والأسوار	يمكن ثني وتشكيل العکفات والأسوار بسهولة في موقع العمل. النقص في مقاومة الشد بسبب الثني قليل مقارنة بالفاير.	لا يمكن ثنيها في موقع العمل وتأتي مثنية مسبقاً من المصنع بزوايا وأشكال متعددة. الانعطاف الأدنى لقضيب الفايبر يساوي (4 - 3.5) أضعاف قطر القضيب. تعاني المنطقة المثنية من انخفاض في مقاومة الشد بمقدار % (40 - 50).
تأمين استمرارية التسليح	يمكن استخدام اللحام أو الوصلات الميكانيكية أو أطوال التراكب	لا يمكن استخدام الروابط الميكانيكية أو اللحام حيث يؤدي لأذية القضبان ويستعراض عنها بأطوال التراكب.

نوع المقارنة	قضبان الفايبر (FRP)	قضبان الفولاذ التقليدية
الترابك مع أنواع أخرى من قضبان التسلیح	يمكن تراكب GFRP مع الفولاذ العادي. لا يمكن تراكب CFRP مع الفولاذ بسبب التأكل الشاردي الذي قد يحصل.	يمكن بشرط عدم حدوث تأكل.
قص وقطع القضبان	يجب استخدام أداة قطع ميكانيكية (الصاروخ) وفي حال عدم توفرها يستخدم أداة قطع حادة مع وضع القضيب بشكل مسنود عند منطقة القطع حتى لا تحرّب في بنية القضيب بسبب إجهادات قطع القضبان. ويجب على عامل التقطيع أن يلبس نظارات واقية نظراً لتطاير أجزاء من الألياف عند القطع.	يمكن تقطيعها بالأدوات التقليدية المعروفة.
روابط التجميع والكراسي المعدنية	يجب أن تكون أسلاك الربط من مواد مقاومة للتآكل (بلاستيك / فايبر) وكذلك الكراسي عند استخدام CFRP أما مع CFRP فيمكن استخدام الروابط المعدنية.	يمكن استخدام أي نوع من الروابط بشرط ضمان الثبات.
سماكه التغطية	نفس السماكة بحالة الفولاذ ولكن يجب الانتباه لكون قضبان الفايبر ذات معامل تمدد حراري عرضي كبير وكذلك يجب زيادة السماكة عند وجود خطوط الحرائق.	يمكن الرجوع للكود السوري.
معاملات خفض عند استخدام الطريقة الحدية	$\phi = 0.65$ على الضغط $\phi = 0.55$ على الشد $\phi = 0.50$ على القص أو الفتل	$\phi = 0.65$ على الضغط $\phi = 0.7 - 0.9$ على الشد $\phi = 0.75$ على القص أو الفتل
الковادات المستخدمة	معايير المنشآت البetonية (ACI 117) دليل تحديد مقاومة الحرائق للعناصر البetonية (ACI 276R) تصميم البلاطات الملامسة للتربة (ACI 360R) التقرير الفني عن المنشآت البetonية المسلحة بقضبان الفايبر (ACI 440R) دليل تجارب التحقق من العناصر البetonية المسلحة أو المدعمة بالفايبر (ACI440.3R) كود المنشآت البetonية مسابقة الإجهاد بقضبان الفايبر (ACI 440.4R) الkovodat الروسية الkovodat الكندية دليل تصميم المنشآت البetonية المسلحة بقضبان الفايبر (ACI 440.1R- 06) kovodat أخرى كالفرنسية والأسترالية	الковود والkovodat الأمريكية وغيرها الكثير...


قضبان الفولاذ التقليدية	قضبان الفايبر (FRP)	نوع المقارنة
	وغيرها. مع التأكيد بعدم السماح باستعمال هذه القضبان في المقاطع التي تساهم في مقاومة الزلازل لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا المناطق المعرضة لـإجهادات ضغط.	
ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير يؤدي لانخفاض في معامل المرونة ولكن تبقى درجة الحرارة الحدية أعلى بكثير من قضبان الفايبر.	لا ينصح باستدامها في المنشآت ذات الاحتمال الكبير لحدوث الحرائق. بينما التجارب أثبتت أن تعرض قضبان CFRP,GFRP لدرجات حرارة أعلى من 250°C يسبب انخفاض في مقاومة الشد بمقدار 20%. ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لانخفاض قوى الترابط بين الألياف ضمن القصيب ويضعف الارتباط بين القضبان والبيتون بمقدار (40~20%) عند حرارة (60~124°C) وتصل حتى (80%) عند درجة حرارة (200°C).	مقاومة الحرارة والاحتراق
مقارنة بالفايبر فإن مخاطر التعامل المباشر مع القضبان الفولاذية قليلة.	يجب لبس كفوف العمل عند الامساك بالقضبان حيث يمكن للألياف الفايبر أن تخترق الجلد بسهولة. وعند تقطيع القضبان يجب لبس النظارات الواقية للأعين حيث يشكل تطاير الألياف خطراً على العين.	التعامل مع القضبان
يفضل تخزينها في أماكن مغلقة قليلة الرطوبة ولكنها لا تتأثر بأشعة الشمس.	يجب تجنب وضع القضبان مباشرة على الأرض وكذلك تجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة ويفضل تخزينها في مستودعات قليلة الرطوبة ومغلقة.	التخزين

من خلال المقارنات السابقة يصلح استخدام قضبان الفايبر فقط في بعض عناصر المنشآت التالية: مع التأكيد بعدم السماح باستعمال هذه القضبان في المقاطع التي تساهم في مقاومة الزلازل لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا المناطق المعرضة لـإجهادات ضغط.

1. في بعض عناصر المباني غير المساهمة في مقاومة الزلازل و المكونة من ثلاثة طوابق أو أقل كمباني الفيلات ومساكن الإيواء والشاليهات، وبيوت الحراسة والمستودعات والهندغارات.
2. في بعض الأساسات المنفردة والمشتركة المستمرة لبعض العناصر الإنسانية غير المساهمة في مقاومة الزلازل و المناطق غير المعرضة لـإجهادات ضغط.
3. القساطل البيتونية للتمديدات المختلفة.
4. العبارات والمنشآت الرطبة.
5. المنشآت التي لا تحتاج لدراسة زلزالية أو حرارية.
6. الأرضيات وال بلاطات الملامسة للتربة.
7. جسور المشاة.
8. الأنفاق الصغيرة.
9. كافة المنشآت الأخرى التي تكون فيها الإجهادات الرئيسية إجهادات شد مع التأكيد بعدم السماح باستعمال هذه القصبان في المقاطع التي تساهم في مقاومة الزلازل ولا تستعمل في المناطق المعرضة لـإجهادات ضغط.

٣ - ٣ - ٣ قصبان الفايبر المتوفرة تجاريًّا:

تم صناعة تسلیح قضبان الفایبر المتوفیر فی السوق من مواد مصنوعة من الأرمید المتصل (carbon FRP- CFRP)، ألياف الكربون (continuous aramid FRP- AFRP) والذی هو جزءاً لا يتجزأ من مصفوفة المعالجة بالراتنج حسب الكود (ACI 440R). (GFRP) تكون منتجات التسلیح بالألياف النموذجية إما شبکات (grids) أو قضبان (bars) أو أنسجة (fabrics) أو من حبال (ropes). وبالنسبة للقضبان فهناك أشكال مختلفة من مقاطعها (المربع، الدائري، المصمت، المجوف) وأنظمة التشكيل (ألياف الفايبر المحززة خارجيًا exterior wound fibers) أو المغلفة بالرمل sand coatings أو المعدلة بالسحب (separately formed deformations). ويبيّن الشكل (1.2) الفرق الواضح بين خمس عينات من قضبان تسلیح الفایبر (GFRP).



الشكل (1.2) نماذج لقضبان التسلیح من الفایبر المتوفرة تجاریاً

3 – 3 – 4 مقاومة الشد ومعامل المرونة لقضبان الفايبر:

تصنع قضبان التسلیح من البولیمرات المسلحة بالألياف بأقطار مختلفة لا تقل مقاومة للشد فيها عن (400 N/mm^2). وقد تصنع بمقاومة شد أعلى كما هو موضح بالجدول (4-3) كقيم استرشادية.

الجدول (4-3) – مقاومة الشد لقضبان البولیمرات المسلحة بالألياف (قيم استرشادية)

ماركة القضبان	مقاومة الشد
قضبان الفايبر المسلحة بألياف الزجاج GFRP	$f_u \geq 400 \text{ Mpa}$
قضبان البولیمرات المسلحة بألياف الأراميد AFRP	$f_u \geq 500 \text{ Mpa}$
قضبان البولیمرات المسلحة بألياف الكربون CFRP	$f_u \geq 2000 \text{ Mpa}$

من أجل التصميم يمكن للمهندس اختيار أية مقاومة لقضبان تتراوح بين بين F60 و F300 دون الحاجة لاختيار أي نوع تجاري معين من قضبان الفايبر. ويجري الاختبار وفقاً لما ورد في ملحق هذا الكود.

من أجل تحديد المقاومة يمكن تحديد معامل المرونة من خلال خواص المنتج. على أنه يجب اختيار أصغر معامل مرونة لكل نوع من أنواع الألياف. حيث يمكن للمهندس المصمم أن يختار أصغر رتبة معامل المرونة والتي تكون مناظرة لنوع الألياف المستخدم في التسلیح.

يلخص الجدول (5-3) التالي قيم معامل المرونة الدنيا كقيم استرشادية لأنواع المختلفة من قضبان البوليمرات المسلحة بالألياف. يجب قياس قيمة انفعال الكسر لكل قضبان البوليمرات المسلحة بالألياف من خلال اختبار الشد.

الجدول (5-3) – معامل المرونة الدنيا لقضبان الفايبر (قيم استرشادية)

رتبة معامل المرونة	نوع القضبان
40	قضبان الفايبر المسلحة بألياف الزجاج GFRP
70	قضبان البوليمرات المسلحة بألياف الأرميد AFRP
110	قضبان البوليمرات المسلحة بألياف الكربون CFRP

3 – 3 – 5 مقاسات القضبان وتمييزها وخصائصها المختلفة:

3 – 3 – 1 مقاسات القضبان:

يكون القطر الإسمى لقضيب الفايبر ذي النتوءات مكافئاً لنفس القضيب الأملس المستدير الذي له نفس المساحة. وفي القضبان ذات المقطع غير الدائري كالقضبان المربعة مثلاً، أو القضبان ذات المقطع المفرغ، فإن القطر الإسمى في هذه الحالة يكون مكافئاً للقضيب المصمت الذي له نفس المساحة على أنه يجب أن يعطى أقصى بعد خارجي للقضيب بالإضافة إلى القطر الإسمى المكافئ.

3 – 3 – 2 تمييز القضبان:

يجب أن يرفق المنتج مع القضبان الموردة وثيقة تميز أنواع القضبان ومقاساتها. وذلك من خلال وضع بطاقة على الحاوية أو الحزمة، مدون على عليها المعلومات الآتية:

- رمز تمييز المنتج: وهو حرف يميز نوع الألياف (g للزجاج، C للكربون، A أرميد أو D نظام مختلط) ملحق به الرقم المناظر للمقياس الإسمى للقضيب المسمى (المميز) طبقاً لمواصفات بلد المنشأ.
- علامة تميز مقاومة للشد.

— علامة تميز رتبة معامل المرونة للقضيب.
في القضبان غير التقليدية (مقطع القضيب مفرغ أو مضلع) توضع علامة تميز القطر الخارجي أو أقصى بعد خارجي. كما يجب أن تضاف رتبة التماسك عندما يكون هناك تصنيف لهذه القضبان.

* مثال لتوضيح رموز التمييز:

العلامة E 6.0 / XXX-G # 4-F60 / وتعني هذه الرموز ما يلي:

G # 4 : قضيب مسلح بألياف الزجاج رقم 13 (القطر الإسمى 12.07 mm)

F 60 : رتبة المقاومة على الأقل 400 N/mm^2

E6.0 : رتبة معامل المرونة على الأقل 40 N/mm^2

في حالة القضبان ذات الأشكال غير التقليدية أو المفرغة، يجب أن تضاف تعريفات أكثر لرموز التمييز كما هو موضح مثل: XXX G # 4 F 100 E6.0 0.16

حيث تعبّر 0.16 عن أقصى بعد خارجي.

يجب أن تستخدم العلامات في موقع التنفيذ للتحقق من أنواع ورتبة ومقاسات القضبان.

3 – 3 – 6 قص وثني قضبان الفايبر (البوليمرية المسلحة بالألياف):

3 – 3 – 6 – 1 قص القضبان طولياً:

تقطع القضبان بالطول المطلوب من الأطوال الموجودة في موقع التنفيذ أو موقع التصنيع.

3 – 3 – 6 – 2 ثني القضبان:

يجب أن ينفذ ثني قضبان الفايبر المصنعة من راتج الثرمونت قبل التصلب الكامل للراتج. حيث يستحيل ثني هذه القضبان أو تعديل شكلها بعد حدوث التصلب نتيجة القساوة الطبيعية التي تكتسبها القضبان بعد التصلب. وكذلك فإن تسخين القضبان غير مسموح به لأنه يؤدي إلى تفتك أو تحلل الراتج وبناء عليه فقدان مقاومة البوليمرات المسلحة بالألياف.

تختلف مقاومة القضبان المثلثية بدرجة كبيرة عن القضبان المستقيمة لنفس النوع من الألياف.

لأن مقاومة القضبان المثلثية تعتمد على طريقة الثني ونوع الراتج. لذلك مقاومة الجزء المثلثي

عموماً يجب أن تخفض اعتماداً على الاختبارات المناسبة التي تجري طبقاً لطريقة الاختبار المذكورة في ملحق هذا الكود.

يمكن أن تثنى القضبان التي لم تتصلب بشكل كامل شريطة تجنب الزوايا الحادة التي تتلف الألياف، بحسب شروط المصنع.

3 - 3 - 7 - الخواص الطبيعية لقضبان الفايبر (البوليمرية المسلحة بالألياف) :

1 - الكثافة:

تكون كثافة قضبان الفايبر من رتبة 1.2×10^{-3} g/mm³ وهي تعادل سدس إلى ربع كثافة قضبان الفولاذ، فهي تتراوح بين (1.25 - 2.1 g/cm³ = 77.8 - 131.3 lb/ft³) كما هو موضح في الجدول (6-3) التالي. وهذا الانخفاض في الوزن يؤدي إلى تكاليف نقل أقل وكذلك سهولة مناولة القضبان في موقع العمل.

الجدول (6-3) – كثافة قضبان التسلیح المختلفة kg/m³ (قيم استرشادية)

الفولاذ	قضبان ألياف الزجاج	قضبان ألياف الكربون	قضبان ألياف الأramid
7850	1250 - 2100	1500 - 1600	1250 - 1400

3 - 7 - 2 - معامل التمدد الحراري

يختلف معامل التمدد الحراري لقضبان الفايبر في الإتجاهين الطولي والعرضي طبقاً لنوع الألياف ونوع الراتنج ونسبة كثافة الألياف في واحدة الحجم. حيث يتأثر معامل التمدد الحراري في الاتجاه الطولي غالباً بخواص الألياف، بينما يتأثر معامل التمدد الحراري في الإتجاه العرضي بخواص الراتنج. ويوضح الجدول (7-3) التالي قيم معامل التمدد الحراري الطولي والعرضي لقضبان الفايبر مقارنة بقضبان الفولاذ.

الجدول (7-3) معامل التمدد الحراري لقضبان التسليح المختلفة* (قيم استرشادية)

معامل التمدد الحراري $\times 10^6 \text{ } ^\circ\text{C}$				الاتجاه
قضبان ألياف الأramid	قضبان ألياف الكربون	قضبان ألياف الزجاج	الفولاذ	
-22 to -26	0 to -9	6 to 10	11.7	الطولي α_L
60 to 80	74 to 104	21 to 23	11.7	العرضي α_T

اعتمدت قيم هذا الجدول لكثافة ألياف بالحجم تتراوح بين (50% - 70%) من الحجم.

* تدل القيم السالبة لمعامل التمدد الحراري على أن المادة تتكمش بزيادة الحرارة وتتمدد بانخفاض الحرارة.

* يمكن الاستثناء لقيم الخرسانة باعتبار أن معامل التمدد الحراري فيها ($10^{-6} \times 11 - 7$) ودائماً يفترض أنها ذات خواص موحدة في جميع الإتجاهات Isotropic

3 – 7 – 3 تأثير درجات الحرارة المرتفعة على قضبان الفايبر:

لا تستخدم قضبان الفايبر في المنشآت التي يمكن أن تتعرض للحرق لأن الألياف تتأثر بالحرارة المرتفعة.

يرمز عادةً لدرجة الحرارة التي يبدأ عندها التغير في التركيب الفيزيائي للبوليمر بالرمز (T_g) (Glass-Transition-temp). عند الوصول إلى هذه الدرجة يتأثر معامل مرنة القضبان وتحدث تغيرات في تركيبه الجزيئي. تعتمد قيمة (T_g) على نوع الراتنج. وهي تتراوح بين ($60 - 82 \text{ } ^\circ\text{C}$) في المواد المركبة. حيث تكون خصائص الألياف الحرارية أعلى من الراتنج، لذلك يمكن أن تستمر بقدرتها على حمل بعض الأحمال في الاتجاه الطولي. في حين أن خواص الشد للمركب كله تقل كنتيجة لفقدان قوى التماسك المنقولة بين الألياف والراتنج.

تكون خصائص البوليمر (في الخرسانة المسلحة بقضبان الفايبر) عند سطح القصيب أساسية للحفاظ على التماسك بين القضبان والخرسانة. وتختفي الخصائص الميكانيكية للبوليمر بدرجات ملحوظة عند درجة حرارة قريبة جداً من (T_g)، ويكون البوليمر غير قادر على نقل الإجهادات من الخرسانة إلى الألياف.

أظهرت الدراسة المجرأة على القضبان التي لها ($T_g = 60 - 124 \text{ } ^\circ\text{C}$) نقصاً في مقاومة التماسك باختبار الإنفصال (Pull out) يتراوح بين (20% - 40%) عند درجة الحرارة المذكورة.

وبلغ هذا النقص (80% - 90%) عند درجة حرارة (200 °C). كما أن القصبان تنهار على الشد عندما تتراوح درجة الحرارة بين (350 - 250 °C).

يحدث انهيار المنشآت عند فقدان التماسك، لأن قوام البوليمر يصبح ليناً، أو إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق الدرجة المسموح بها للألياف نفسها، وفي هذه الحالة يظهر الانهيار عند درجة حرارة حوالي 980 °C بالنسبة لألياف الأراميد أما ألياف الكربون فهي قادرة على تحمل درجة حرارة حتى 1600 °C. وقد وجد أن سلوك ومدى تحمل المنشآت الخرسانية المسلحة بقضبان من الفايبر والمعرضة للحرق أو درجات حرارة عالية مازالت تحت الدراسة.

3 – 3 – 8 الخواص الميكانيكية لقضبان الفايبر:

تختلف الخواص الميكانيكية لقضبان الفايبر بين منتج لآخر بدرجة كبيرة. حيث توجد عدة عوامل لها تأثير كبير على الخواص الفيزيائية والميكانيكية، كنوع الألياف ونسبة محتوى الألياف الحجمي (كثافة الألياف) ونوع الراتنج واتجاه الألياف والأبعاد وضبط الجودة وطريقة التصنيع... ويجب أن تتطابق هذه الخواص الموصفات القياسية المطبقة في بلد المنشأ. وتعطى لقضبان عالمة مميزة مع اختلاف الرتب طبقاً لخواصها الهندسية مقاومة الشد ومعاملة المرونة.

3 – 3 – 1 سلوك قضبان الفايبر على الشد: Tensile behavior

يتميز سلوك قضبان الفايبر عند تحديدها بحمولة شد بعلاقة خطية مرنة بين الحمل والاستطالة حتى الانهيار، ولا يسبق الانهيار أي خضوع أو استطالة غير مرنة على عكس قضبان الفولاذ. تعتمد مقاومة الشد لقضبان الفايبر على خواص كل من الألياف التي تمثل المكون الرئيسي الحامل وكذلك على شكل وأبعاد الألياف واتجاهاتها ونسبتها إلى البوليمر، ودرجة تماسكها معه، كما تعتمد أيضاً على أسلوب التصنيع والمعالجة وضبط الجودة للتصنيع.

يؤثر قطر قضيب الفايبر على مقاومة الشد وذلك نتيجة عدم انتظام توزيع الإجهادات على مقطع القضيب حيث تزيد على المحيط الخارجي عنها في المنتصف (Shear Lag Effect)، ويزيد هذا التأثير بزيادة قطر القضيب، مما يخفض مقاومة وكفاءة القضبان ذات الأقطار الكبيرة.

تؤخذ قيمة مقاومة الشد لقضبان الفايبر من واقع بيانات وتقارير المصنع أو المورد بأنها أقصى إجهاد يتعرض له القضيب عند اختبار الشد من أجل التصميم يمكن للمهندس اختيار آلية مقاومة لقضبان

تتراوح بين بين F60 و F300 دون الحاجة لاختيار أي نوع تجاري معين من قضبان الفايبر. ويجري الاختبار وفقاً لما ورد في ملحق هذا الكود.

ويؤخذ المتوسط الحسابي للعينات المختبرة مطروحاً منه ثلاثة أمثل الانحراف المعياري، وكذلك يتحدد الانفعال الأقصى بنفس الأسلوب.

لتعيين مقاومة الشد لقضبان الفايبر تجرى تجربة الشد القياسي مع مراعاة استخدام كابلات التثبيت (Testing Grips) لتلقي حدوث تركيز للإجهادات عند نقاط التثبيت، والذي يمكن أن يسبب كسر العينة قبل الوصول إلى الحمولة القصوى.

يعطي الجدول (8-3) التالي بعض القيم الاسترشادية لخواص البوليمر المسلح بألياف الزجاج والكربون والأramid والتي فيها نسبة الألياف 70% - 50% من الحجم، تحت تأثير الشد، مقارنة بقضبان الفولاذ.

الجدول (8-3) – مقاومة قضبان الفايبر على الشد (قيم استرشادية)

نوع القضيب	اجهاد الخصوع N/mm ²	مقاومة الشد KN/mm ²	معامل مرونة الشد N/mm ²	معامل الانفعال %	الاستطالة القصوى %
فولاذ	276 - 517	483 - 690	200	1.4 – 2.5	6 - 12
ألياف الزجاج	-	483 - 1600	35 - 50	-	1.2 – 3.1
ألياف الكربون	-	600 - 3690	120 - 580	-	0.5 - 1.7
ألياف الأرميد	-	1720 - 2540	41 - 125	-	1.9 – 4.4

3 – 8 – 2 مقاومة القضبان المثنية:

غالباً ما تصنع القضبان من بوليمر التيرموسبيت المسلح بألياف، حيث لا يمكن تثبيتها بعد التصلب التام. يستثنى من ذلك القضبان المصنعة من بوليمر التيرموبلاست الذي يمكن إعادة تلبيتها بالحرارة أو الضغط أو كليهما بحيث يمكن تشكيلها وتثبيتها. لهذا السبب يجب أن تشكل قضبان الفايبر أثناء التصنيع وقبل تمام تصلب البوليمر لتأخذ الزوايا أو الاستدارة المطلوبة.

تنخفض مقاومة الشد عند الزوايا والأجزاء المثنية بقيم تراوح بين (40% - 50%) من القيمة المناظرة لقضبان المستقيمة.

لتعيين مقاومة الشد للأجزاء المثنية بتجربة اختبار الشد الموضحة في ملحق هذا الكود.

3 - 8 - 3 سلوك قضبان الفايبر على الضغط: Compressive behavior

تستخدم قضبان الفايبر بحيث تحمل إجهادات الشد فقط ويمنع استخدامها لمقاومة الضغط، أي يمنع تحميلاً بإجهادات ضغط محوري بالاتجاه الطولي. لأن هذه القضبان ذات مقاومة ضعيفة لهذا النوع من الإجهادات

تعتمد مقاومة قضبان الفايبر (FRP) للضغط في الاتجاه الطولي (longitudinal compression) على نوع الألياف ونسبتها ونوع البوليمير، حيث يحدث الانهيار بسبب التحنّب الموضعي الدقيق للألياف (Fiber Micro Buckling) أو بسبب انهيار تحت تأثير القص (shear failure) الذي يتعلق بنوع الألياف وحجمها (كتافتها) ونوع الراتنج، أو بسبب إجهادات الشد في الاتجاه العرضي (transverse tensile failure).

للحصول على قيم مقاومة الضغط لقضبان الفايبر يجب العودة إلى بيانات المصنع، على أن يبين المصنع أسلوب الاختبار الذي اتبّعه. وذلك لعدم الاتفاق على الاختبارات القياسية عالمياً لتعيين هذه الخاصية.

أظهرت اختبارات الضغط على عدد من العينات القصيرة لقضبان الفايبر (نسبة الطول إلى القطر تتراوح بين 1/1 - 1/2)، أن مقاومة الضغط أقل من مقاومة الشد بنسبة (55% ، 78% ، 20%) لألياف الزجاج والكربون والأramid على التوالي. كما أن معامل مرونة الضغط أقل من معامل مرونة الشد بنسبة (80% ، 85% ، 100%) لألياف الزجاج والكربون والأramid على التوالي.

3 - 8 - 4 سلوك قضبان الفايبر على القص: Shear behavior

تعتبر معظم قضبان الفايبر المركبة ذات مقاومة ضعيفة لإجهادات القص الموازية لاتجاه الألياف، أي اتجاه المحور الطولي للقضيب، وذلك بسبب اعتمادها على مقاومة البوليمير وحده للقص فقط، وذلك بسبب انعدام مقاومة الألياف للقوى العمودية عليها. ويجب ألا تعرّض قضبان الفايبر لإجهادات قص عند استخدامها لتسليح مقاطع خرسانية مقاومة للشد.

يمكن تحسين مقاومة القص عن طريق وضع بعض الألياف مائلة على اتجاه الألياف الرئيسية في الاتجاه العرضي أو متقطعة معها. ويتم ذلك أثناء تصنيع القضيب بلف أو جدل أو تضفير الألياف إضافية فوق الألياف الطولية الرئيسية.

تعين مقاومة القص لقضيب البوليمير بالألياف عن طريق الاختبار. ويجب أن يذكر المصنع في تقاريره نوع اختبار القص وكيفية إجراؤه وعدد العينات ونتائجها.

3 - 3 - 8 - 5 سلوك قphan الفايير على التماسك أو الالتصاق: Bond behavior

تعتمد مقاومة التماسك بين قضيب الفايير والخرسانة على الخواص الميكانيكية للقضيب وعلى شكل السطح. بالإضافة إلى عملية التصنيع والظروف البيئية المحيطة بالتنفيذ. وتنقل القوى بين القضيب والخرسانة بإحدى الطرق التالية:

- الالتصاق على سطح التماس بالروابط الكيمائية.

- مقاومة الانزلاق على سطح التماس بسبب الاحتكاك.

- التماسك الميكانيكي بسبب عدم انتظام السطح الداخلي كالخشونة أو النتوءات.

يفترض في قphan الفايير (FRP) أن يتم انتقال قوى الالتصاق من خلال الراتنج لألياف التسلیح، مع الإشارة إلى أن اللاصق الراتنجي يكون أحياناً مساعداً في تحمل القص.

تقاس مقاومة التماسك بين القضيب وبين الخرسانة بواسطة اختبار الإقتلاع (pull out test) المبين بملحق الاختبارات في نهاية هذا الجزء من الكود السوري. على أنه يجب أن يذكر في تقارير المصنع نوع اختبار التماسك وكيفية إجرائه وعدد العينات ونتائجها.

لزيادة التماسك بين القضيب وبين الخرسانة تستخدم في تصنيع القphan نتوءات على سطوحها بشكل جداول (أو ضفائر). ويمكن أن تلصق الرمال على سطح القphan لنفس الهدف بواسطة راتجات لاصقة ذات خواص التصاق عالية. مع ضرورة الاهتمام بإيقان بعمليات التصنيع وضبط الجودة.

يعتمد سلوك المنشآت المسلحة بقphan الفايير على خصائص مقاطع القphan وعلى أداء المقطع الخرساني للعنصر الإنسائي المسلح بهذه القphan. لذلك يجب عند التصميم التأكد من كفاءة الالتصاق والتماسك والترابط بين القphan والخرسانة مع الأخذ بالاعتبار السلوك المشترك بينهما. عندما يخضع قضيب مشوه لزيادة إجهادات الشد، فإن قوى الالتصاق بين القضيب والخرسانة المحيطة به تتفكك، والتشوهات على سطح القضيب تسبب قوة مائلة مماسية بين القضيب والخرسانة المحيطة به. وينتج الإجهاد على سطح القضيب عن القوة المتولدة بالاتجاه الطولي للقضيب والتي تأخذ بالاعتبار إجهاد الالتصاق بينه وبين الخرسانة.

3 - 3 - 9 السلوك عبر الزمن: Time-dependent behavior

يشترط تقييم تحمل مواد وأنظمة البوليمرات المسلحة بالألياف مع الزمن وقدرتها على مقاومة تأثير العوامل الخارجية، مع الاحتفاظ بفاعليتها تحت تأثير هذه الظروف.

Durability 3 - 9 - 1 تحمل البوليمرات المسلحة بالألياف مع الزمن (الديومة):

هي قدرة البوليمرات المسلحة بالألياف عموماً على مقاومة تأثير العوامل البيئية المحيطة من رطوبة وحرارة وتناوب البال والجفاف وتناوب التجمد والذوبان ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية والعوامل الأخرى كالاحت ومقاومة الكيماويات والتآثر بالوسط القلوي للخرسانة ومقاومة ظواهر الزحف والاسترخاء والكلل والحريق خلال عمر المنشآ. فالعوامل السابقة أو بعض منها يؤدي إلى تأثير سلبي مع الزمن على خصائص القسبان الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية.

Creep rupture 3 - 9 - 2 انهيار التمزق:

في حال تعرض قسبان الفايبر (FRP) لحمولة ثابتة مع الزمن، يمكن أن تنهار فجأة بعد فترة تدعى بزمن التحمل. وتعرف هذه الظاهرة باسم انهيار التمزق أو الزحف (أو التعب الثابت). ولا يؤخذ انهيار التمزق بالاعتبار في حال استخدام قسبان الفايبر مع قسبان الفولاذ في الخرسانة المسلحة، إلا في حالة ارتفاع درجات الحرارة (كحالة التعرض للنار). حيث تزداد نسبة إجهاد الشد المستمر على المدى القصير لقسبان الفايبر (FRP)، ويقل ذلك من زمن التحمل يمكن أن يقل زمن انهيار التمزق في ظروف بيئية معينة كارتفاع الحرارة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والقلوية العالية وتعاقب دورات الرطوبة والجفاف أو دورات التجمد والذوبان. تعتبر ألياف الكربون بشكل عام أقل عرضة لانهيار التمزق، في حين أن ألياف الأramid عرضة بدرجة متوسطة، والألياف الزجاجية هي الأكثر عرضة لذلك.

Fatigue 3 - 9 - 3 التعب:

تعرض الألياف الزجاجية الفردية عموماً إلى انهيار التعب. إلا أنها قد تظهر تشغقات ناتجة عن ضعف بسبب وجود كميات ضئيلة من الرطوبة في البيئة المحيطية. وعموماً تكون قسبان (CFRP) في جميع أنواع مواد (FRP) أقل عرضة لانهيار التعب، حيث تتراوح المقاومة المتوسطة عند انهيار التعب بين (5% - 8%) من المقاومة الستاتيكية الأولية في العشر سنوات الأولى من عمر المادة. تلعب العوامل البيئية دوراً مهماً في سلوك التعب للألياف الزجاجية كحساسية التعرض للرطوبة، والقلوية والمحاليل الحمضية. وهنا يكون سلوك ألياف الأramid أو ألياف الكربون أو الزجاج في حالة التعب متماثلاً.

يجب أن يشير المصمم لطرق الاختبار القياسية (كما هي موضحة في ملحق هذا الكود). كما يجب أن يستشير الشركة المصنعة للقسبان حول خصائص الاستجابة للتعب.

3 - 3 - 10 التعامل مع قضبان الفايبر (البوليمرية المسلحة بالألياف):

تعتبر قضبان الفايبر أكثر عرضة لحدوث أضرار على سطحها الخارجي، فحدث هذه الأضرار على السطح أو حدوث شروخ أو ثقوب يؤدي إلى خفض مقاومة القضبان بدرجة كبيرة. كما يمكن أن تسبب هذه الظواهر بفقدان الديمومة بسبب اختراق القلويات وإتلافها للقضبان. يجب إتباع الخطوات التالية لتقليل الضرر للقضبان والعمال عند التعامل معها أثناء النقل أو التخزين:

- يجب ارتداء قفازات عند التعامل مع قضبان الفايبر لتفادي الجروح الجلدية التي يمكن أن تنتج من الألياف أو الأطراف الحادة.
- يجب عدم تخزين القضبان على الأرض مباشرةً، حيث توضع فوق ألواح مخصصة لهذا الغرض لتسهيل التعامل معها.
- يجب حماية القضبان من التعرض للحرارة المرتفعة أو للأشعة فوق البنفسجية أو للمواد الكيميائية، وذلك لتأثيرها الضار على القضبان.
- في كثير من الأحيان تلوث سطح القضبان ببعض المواد كالزيوت وغيرها أثناء التصنيع ، مما قد يؤدي إلى خفض مقاومة الالتصاق بالخرسانة. لذلك يجب إزالة هذه المواد في حال وجودها بتنظيف سطوح القضبان قبل استخدامها بمواد مذيبة، شريطةً ألا تؤثر هذه المذيبات على خواص القضبان.
- يوصى عند قطع القضبان باستخدام الأفقيّة والقفازات والنظارات لحماية العيون. تجري عملية القطع بواسطة أداه فولاذية مسنونة جيدا وبسرعة عالية، أو بمنشار ذي أسنان حادة.
- يجب عدم تعريض القضبان أثناء نقلها أو تخزينها أو أثناء رصها أو أثناء قطعها لأي قوى قص.

3 - 3 - 11 تنفيذ التسلیح من قضبان الفایبر (البوليمرية المسلحة بالألياف):

يجري تركيب القضبان وترص بطريقة مماثلة لوضع قضبان التسلیح من الفولاذ، مع بعض الشروط الأخرى التالية:

1. لا بد من وضع وثبت قضبان الفايبر باستخدام كراسي لا تسبب أي ثلف للقضبان (يفضل أن تكون من مواد بلاستيكية أو مواد غير قابلة لإحداث تآكل أو صدأ)، ويجب أن تتنكر متطلبات هذه الكراسي في شروط ومواصفات المشروع.

2. يجب التأكيد من تثبيت القضبان في أماكنها وعدم السماح بأية إزاحة يمكن أن تحدث أثناء عمليات صب الخرسانة.

3. تربط القضبان في أماكنها بواسطة مواد لا تسبب أية أضرار فيها. كأسلاك الربط المغلفة أو الأربطة البلاستيكية. على أن تذكر متطلبات وأسلوب ومواد الربط في شروط ومواصفات المشروع.

4. يجب عدم يجب السماح بحدوث أي انعطاف للقضبان المنتجة من الترمومسيت المعالج. كما يجب اتباع تعليمات المنتج لأنواع القضبان الأخرى.

5. عند الحاجة للاستمرارية في القضبان يجب استخدام الوصلات التراكيبية، ويعتمد طول هذه الوصلات على مقاومة الخرسانة ونوعها ورتبة القضبان ومقاسها وشكل السطح والمسافات بين القضبان وسمكية التغطية الخرسانية. ويجب بيان التفاصيل الإنسانية للوصلات التراكيبية في مخططات المشروع.

3 – 3 – 12 الاختبارات وضبط الجودة:

يمكن اعتماد نتائج الاختبارات التي يجريها المنتج على قضبان الفايبر، والتي يقدمها كشهادات اختبار. ولكن على المستورد أيضاً إجراء اختبارات على كل شحنة بشكل منفصل وتقديم نتائج هذه الاختبارات للمستهلك بوثائق واضحة. ويمكن للمهندس التتحقق من نتائج اختبارات المنتج والمستورد من خلال اختبارات ي يقوم هو بإجرائها وفقاً لما ورد في ملحق هذا الكود.

يجب إجراء الاختبارات التالية مرة واحدة على الأقل قبل وبعد تغيير المصدر أو تغيير أسلوب التصنيع أو تغيير مادة من المواد المكونة لقضبان البوليمرات المسلحة بالألياف:

- اختبار خواص الشد المحوري.
- اختبار مقاومة التماسك عن طريق اختبار القلع (Pull Out).
- اختبار مقاومة القلويات.

أما أثناء التوريد فيجب إجراء الاختبارات التالية:

- مقاومة الشد.

– معامل المرونة على الشد والانفعال الأقصى.

يجب على المنتج أن يقدم شهادة / عند الطلب / تبين تطابق أي كمية القضبان مع توصيف كامل لطرق الاختبارات التي أجريت.



الباب الرابع

التأثيرات الكيميائية والبيئية على قضبان الفايبر (البوليميرية المسلحة بالألياف)

4 - 1 التأثير البيئي:

4 - 1 - 1 تأثير الرطوبة:

يؤثر تعرض المنتجات البوليميرية عموماً إلى الرطوبة مع الزمن، سلباً على خواص ومقاومة الراتنج اللاصق المستخدم في هذه المنتجات، حيث تتخفي مقاومة الالتصاق بزيادة فترة التعرض للرطوبة. ففي بعض أنواع من الإيبوكسي تخفي مقاومة الالتصاق بدرجة كبيرة عند تعرض المادة للأحمال الثابتة بوجود الرطوبة. ويوصى بعدم استخدام راتنج الإيبوكسي كمادة لاصقة إذا كانت سطوح الخرسانة ستتعرض للرطوبة أو للبلل، إلا إذا كان الإيبوكسي مصنعاً خصيصاً لهذا الغرض.

يجب توفير منافذ لخروج بخار الماء خارج السطح الخرساني في التطبيقات التي يوجد بها حركة متوقعة للمياه داخل الخرسانة. وبشكل عام تتأثر ألياف الأرميد بشكل كبير بالرطوبة العالية.

أما من حيث شكل التأثير، فالرطوبة تؤثر على تحمل البوليمرات المسلحة بالألياف لأن ذلك يؤدي ذلك إلى زيادة وزن هذه المواد.

يتوقف امتصاص هذه المواد للرطوبة على درجات الحرارة المحيطة وعلى الإجهاد الواقع عليها كما يتوقف على زمن التعرض للرطوبة، وعلى مكونات وخصائص هذه المواد.

تعتبر البوليمرات المسلحة بألياف الزجاج وألياف الأرميد هي الأكثر تأثراً بالرطوبة.

يؤدي امتصاص الرطوبة إلى زيادة الإجهادات المتبقية (Residual Stresses) كما يؤدي إلى حدوث لدونة في الراتنجات مما يسرع من معدلات الرزق.

يمكن استخدام البوليمرات المسلحة بألياف الأرميد في الأوساط المغمورة والرطبة.

يجب توفير حماية كافية من الرطوبة في حالة استخدام البوليمرات المسلحة بألياف الزجاج في وسط رطب.

٤ - ١ - ٢ تأثير التجمد والذوبان:

يؤدي تناوب تجمد وذوبان الماء الذي تتعرض له القصبان إلى فقدان جزئي لمقاومة الالتصاق، سواء بين القصبان وبين سطح الخرسانة أو بين طبقات مادة القصيب. وتتخفض مقاومة الالتصاق بوجود فجوات بين المادة اللاصقة والخرسانة. كما يجعل وجود الأملاح في تدهور مقامة الالتصاق نتيجة تشكل وكبر حجم بلورات الملح.

بشكل عام يمكن اعتماد المعلومات التالية حول تأثير التجمد والذوبان:

١. لا تؤثر الحرارة دون الصفر المئوي، ودورات التجمد والذوبان على ألياف الكربون أو ألياف الزجاج، ولكنها تؤثر على كل من الراتنج والمادة اللاصقة، وعلى تكامل منظومة الألياف والراتنج.

٢. تحول المادة اللاصقة من البوليمرات والراتنج إلى مادة هشة مما يخفض الانفعال الحراري القساوة عند حرارة تحت الصفر المئوي.

٣. هناك بعض أنواع الإيبوكسي التي يزيد امتصاصها للماء عند انخفاض الحرارة المحيطة بها، مما يؤثر على تحملها. ويعرف ذلك بظاهرة التأثير الحراري العكسي.

٤. تؤدي دورات تناوب التجمد والذوبان إلى نقصان مقاومة الشد القصوى ومعلم المرونة ويزداد التدهور في الخواص الميكانيكية مع استمرار دورات التجمد والذوبان نتيجة لتولد شروخ صغيرة في الراتنج. ويتوقف التأثير السلبي لذاك الشروخ على قيمة الانكماش الناتج من معالجة الراتنج.

٥. تؤدي دورات التجمد والذوبان إلى احتمال زيادة التدهور في تحمل أنظمة قضبان الفايبر عند وجود أملاح في وسط مبلول إلى حدوث شروخ دقيقة وتدهور تدريجي نتيجة تشكل البلورات وزيادة تركيز الأملاح.

٦. يجب حساب الإجهادات المتبقية في حالة تعرض نظام البوليمرات المسلحة بالألياف لفروق كبيرة في درجة الحرارة. وذلك بين حرارة المعالجة وحرارة الاستخدام في الأجواء الباردة حتى يمكن تلافي الشروخ المتولدة نتيجة لهذه الإجهادات.

٧. عند استخدام الألياف في تطبيقات تتعرض لدورات تجمد وذوبان، يجب أخذ الاحتياطات الكافية في اختيار المادة اللاصقة كي لا تتعرض هذه المادة إلى التدهور وتحول إلى مادة هشة. وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر الخبرة العملية ونتائج موثقة ومعتمدة من المصنع.

٨. يجب عدم استخدام ألياف الأراميد في التطبيقات المعرضة لدورات تجمد وذوبان.

9. يجب العناية بتحضير السطح واستوائه عند لصق أنظمة البوليمرات المسلحة بالألياف وذلك لتلافي وجود فراغات بين هذه الأنظمة وسطح العنصر الإنسائي المدعم.

٤ - ١ - ٣ تأثير الأوساط القلوية والحمضية:

تؤثر أحماض الكبريتيك والنتروتيك والهيدروكلوريك عموماً على معظم أنظمة قضبان الفايبر. وتتوقف درجة التأثير على نوع الحمض ودرجة تركيزه ودرجة الحرارة وكذلك نوع الراتنج المستخدم.

من جهة أخرى يؤدي تعرض القضبان إلى محليل الأملاح الذائبة إلى زيادة خاصية الامتصاص الشعري فيها حيث تدفع محلول الملح إلى التحرك إلى داخل القضبان. مما قد يؤثر سلباً على تحملها. لذلك تؤثر الأوساط القلوية بشكل عام على خواص قضبان الفايبر حيث تتلف في الخواص الميكانيكية فيها، مما قد يؤدي إلى انهيار كامل النظم.

٤ - ١ - ٣ - ١ تأثير الأحماض:

تحقق أنظمة البوليمرات المسلحة بألياف الكربون تحملأ أفضل للأحماض مقارنة بتلك المسلحة بالأنواع الأخرى من الألياف مثل الزجاج والأramid. مع الإشارة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسرع من تدهور خصائص كافة الأنواع المذكورة عند التعرض للأحماض.

تقاوم البوليمرات المسلحة بألياف المذيبات بصفة عامة وذلك مثل البنزين والكيروسين وأن كانت البوليمرات المسلحة بألياف الزجاج تتأثر تأثراً طفيفاً بالمذيبات.

٤ - ١ - ٣ - ٢ تأثير القلويات (الأملاح):

يتوقف تحمل البوليمرات المسلحة بألياف لمحليل الأملاح الذائبة على نوع الراتنج المستخدم. ويؤثر نوع الملح وتركيزه على تحمل قضبان الفايبر، لذلك يجب تحديد لتركيز الملح المسبب لأي ضعف ملحوظ في تحمل القضبان عن طريق اختبارات موثقة من المصنع، أو وفقاً لما ورد في ملحق هذا الكود.

يعتبر /الإبيوكسي/ أكثر ال RATINGS تحملأ لتأثير الأملاح المختلفة. في حين يبني راتنج /الفينيل استر/ تحملأ أفضل لأملاح الكلوريديات من راتنج /بولي استر/. وبشكل عام يعتبر تحمل ال RATINGS تحت تأثير الأملاح مقبولاً... انظر الملحق.

1. القسبان المصنعة من ألياف الزجاج:

يمكن استخدام بعض أنواع القسبان المسلحة بألياف الزجاج المقاومة للأوساط القلوية شريطة القيام باختبارات بنتائج موثقة من المصنع أو تجرى بحسب ما ورد في ملحق هذا الكود، حيث يجب أن توضح هذه الاختبارات صلاحية استخدامها. كما يجب أن تتوفر الخبرة في استخدام هذه القسبان.

2. القسبان المصنعة من ألياف الكربون:

يمكن إهمال تأثير الأوساط القلوية بمختلف تركيزاتها على البوليمرات المسلحة بألياف الكربون.

3. القسبان المصنعة من ألياف الأراميد:

تظهر أنظمة القسبان المسلحة بألياف الأراميد تحملًا مقبولًا عند تعرضها للأوساط القلوية. ولكنها أقل تحملًا من القسبان المسلحة بألياف الكربون.

قد تؤدي الأوساط القلوية إلى زيادة تماسك قسبان الفايبر مع الخرسانة حين استخدامها كتسليح داخلي للعناصر الإنسانية، وذلك نتيجة لزيادة الحجمية الطفيفة التي تحدث لهذه القسبان. أظهر راتج الإيبوكسي بوجه عام نتائج مرضية عند تعرضه للأوساط الكيميائية وخاصة الأوساط القلوية والحامضية. ويعتمد تأثره على تركيز المواد المذكورة وعلى درجات الحرارة ويعطي الجدول (4 - 1) قيم استرشادية لهذه التأثيرات.

4 - 1 - 4 تأثير التعرض للإشعاع:

يعتبر راتج الإيبوكسي مقاومًا بشكل جيد للإشعاع، وخاصة إشعاع غاما. ولكن ألياف الأراميد تعتبر ضعيفة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية.

الجدول (1 - 4)

سلوك المواد البوليمرية في الأوساط الكيميائية المختلفة عند درجتي حرارة (25 ، 65 °C).

استيرين بوتادين		سيليكون		بولي ريثان		بوليستر		إيبوكسي		أكريليك		الحالات
65	25	65	25	65	25	65	25	65	25	65	25	
مقبول	مقبول	غير واضح	غير واضح	ضعيف	غير واضح	غير واضح	غير واضح	مقبول	مقبول	غير واضح	مقبول	الأحماض غير المؤكسدة
		ضعيف										الأحماض المؤكسدة
		مقبول										محاليل الأملاح القاسية
مقبول	مقبول	غير واضح	غير واضح	مقبول	غير واضح	غير واضح	غير واضح	مقبول	مقبول	غير واضح	مقبول	القلويات القاسية
مقبول	مقبول	غير واضح	غير واضح	مقبول	غير واضح	غير واضح	غير واضح	مقبول	مقبول	غير واضح	مقبول	المذيبات المستقطبة
ضعف	ضعف	غير واضح	غير واضح	ضعف	غير واضح	غير واضح	غير واضح	ضعف	ضعف	غير واضح	ضعف	المذيبات غير المستقطبة
		مقبول										الماء

4 - 1 - 5 تأثير الحرارة:

تبخر وتتحطم معظم الراطتجات في درجات الحرارة التي تزيد عن (300 °C) وقد تكون الأخيرة الناتجة عنها في هذه الدرجات ذات تأثير سام.

يمكن إهمال تأثير الحرارة الأقل من حرارة التحول الزجاجي (حرارة التحول) على خواص راتج الإيبوكسي، فحرارة التحول تؤثر على صلابة الإيبوكسي ومقاومة الزحف ومقاومة التأثير الكيميائي، وعلى التماسك بين القصبان والخرسانة.

لا توجد تأثيرات جوهرية لدرجات الحرارة المحيطة بالمنشآت (الأقل من حرارة التحول الزجاجي) على خواص قضبان الفايبر. أما بالنسبة لتأثير الحرارة الأعلى من حرارة التحول الزجاجي فيعتمد على ما يلي:

1. نوع الراتنج المستخدم في القضبان.

2. نوع الراتنج اللاصق.

3. نوع الألياف ومحتوها في الاتجاهات المختلفة وكون نظام صناعة القضبان خارجياً أو داخلياً.

4. تعرض القضبان لدورات من التغييرات الحرارية.

5. نوع التغطية ومواد الحماية.

عند استخدام القضبان ذات التمدد الحراري العرضي العالي نسبياً، فإن التغييرات في الحرارة قد تؤدي إلى حدوث إجهادات شد في الخرسانة المحيطة بالقضبان، مما قد يسبب شروخ في الخرسانة تؤثر على تحمل العنصر الخرساني. لذلك يجب على المصمم أخذ هذه الإجهادات بالاعتبار عند التصميم.

عند استخدام حرارة الاستخدام قريبة أو أكثر قليلاً من حرارة التحول الزجاجي، فيجب على المصمم أخذ نقصان قيمة معامل المرونة والمقاومة بالاعتبار.

يجب على المصمم عمل نظام حماية فعال عند تعرض المنشأ لدرجات حرارة تساوي درجة حرارة التحول أو أعلى منها.

يجب على المصمم أخذ تأثير زيادة درجة الحرارة المحيطة على زيادة كل من الزحف والاسترخاء.

عند استخدام راتنج الإيبوكسي، فيجب استخدام أقل سماكة ممكنة منه ينص عليها المنتج في لصق القضبان، وذلك لتخفيف تأثير معامل التمدد الحراري العالي لراتنج الإيبوكسي.

يجب تحديد درجة حرارة الاستخدام العظمى الداخلية والخارجية للقضبان، للحفاظ على الأمان اللازم لعدم حدوث فقدان في الخواص الميكانيكية وتؤخذ هذه الدرجة على أساس درجة الحرارة التي تقل بمقدار (20°C) درجة مئوية عن درجة حرارة التحول الزجاجي.

يسمح برفع حرارة الاستخدام القصوى في حالة توفر نظام حماية للقضبان من درجات الحرارة المحيطة. على أن تتوفر الخبرة والتجارب المعتمدة لصلاحية نوع القضبان. وعلى ألا تزيد درجة حرارة الاستخدام في هذه الحالة عن التحول الزجاجي.

4 - 2 تأثير الزحف:

يؤدي تعرض قضبان الفايبر لإجهادات ثابتة مع الزمن نتيجة لتعرض العنصر الخرساني لأحمال دائمة أو حية شبه دائمة، إلى احتمال انهيارها بعد فترة زمنية تسمى زمن الانهيار بالزحف (creep Rupture Time) ويعرف ذلك بانهيار الزحف.

تؤدي زيادة إجهاد الشد على القضبان إلى تخفيض زمن الانهيار بالزحف، ويقل هذا الزمن أيضاً نتيجة سوء حالة العوامل البيئية المحيطة مثل ارتفاع درجة الحرارة، التعرض للإشعاعات فوق البنفسجية والقولية العالية والتعرض لدورات بلل وجفاف بالإضافة إلى دورات التجمد والذوبان. وعموماً فإن الأنظمة المسلحة بألياف الكربون هي أقل الأنظمة تعرضاً لانهيار الزحف نظيرتها تلك المسلحة بألياف الأramid وأخيراً الأنظمة المسلحة بألياف الزجاج.

4 - 1 حد الزحف:

يعرف حد الزحف (CL) بأنه أقصى إجهاد مسموح به على قضبان الفايبر تحت تأثير الحمولات الدائمة (الحملات الميتة + جزء من الحملات الحية ذات الصفة الدائمة + مقدار الحمل الأقصى لدوره التحميل) والذي لا يسبب انهيار الزحف خلال عمر المنشأ. ويعتمد حد الزحف على نوع الألياف المستخدمة في النظام ويؤخذ كما يلي:

$$\text{ألياف الزجاج} = C_L = 0.2 f_{fu}$$

$$\text{ألياف الأرميد} = C_L = 0.3 f_{fu}$$

$$\text{ألياف الكربون} = C_L = 0.55 f_{fu}$$

حيث (f_{fu}) المقاومة المميزة القصوى للشد لقضبان.

يجب ألا تزيد الإجهادات المحسوبة باستخدام نظريات المرونة والمطبقة على القضبان بتأثير حمولات الاستثمار الدائمة للمقطع، عن حد الزحف.

4 - 3 تحمل الألياف مع الزمن:

في معظم الأحيان لا تتعرض مادة الألياف مباشرةً للعوامل المحيطة لأن مادة الراتنج المستخدمة في تكوين النظام تكون في خط المواجهة الأول.

٤ - ٣ - ١ القسبان من ألياف الكربون:

تعطي ألياف الكربون عموماً تحملًا عاليًا للأوساط المختلفة، فهي لا تمتلك الماء ولها تحمل عالي للحالات الكيميائية والأحماض والقلويات والمذيبات العضوية. ولكن عند استخدام قسبان الفايبر بجوار قسبان فولاذ التسلیح، يجب الانتباه إلى أن الفايبر قد يسرع من صدأ الفولاذ.

٤ - ٣ - ٢ القسبان من ألياف الأراميد:

عند استخدام ألياف الأراميد، يجب حماية القسبان من تأثيرات الرطوبة العالية والحرارة العالية بالأشعة فوق البنفسجية.

٤ - ٣ - ٣ القسبان من ألياف الزجاج:

يختلف تحمل الألياف الزجاجية مع الزمن بحسب النوع المستخدم. فمثلاً يمتلك الزجاج من نوع AR glass مقاومة جيدة للقلويات، في حين تكون الأنواع الأخرى مثل E&S glass ذات مقاومة ضعيفة للقلويات. أما بالنسبة للأحماض فإن ألياف الزجاج تتأثر سلباً بالأحماض القاسية.

٤ - ٤ معاملات خفض المقاومة والانفعال بسبب التأثيرات المحيطية:

تؤثر الظروف المحيطية على العناصر تأثيراً مباشراً على خواص الزحف للبوليمرات المسلحة بالألياف عموماً. حيث يعتمد تأثير هذه الظروف على نوع الألياف والبوليمرات المستخدمة وعلى نوع وتركيز الوسط المحيط، بالإضافة إلى درجة تعرض السطح للعوامل البيئية.

تقلل الظروف المحيطة القاسية من زمن الانهيار بالزحف. لذلك يجب حساب حد المقاومة القصوى للمقطع المستخدم في أنظمة البوليمرات المسلحة بالألياف عموماً، وتخفيض مقاومة الشد القصوى والانفعال الأقصى لهذه الأنظمة طبقاً للمعادلات التالية:

$$f_{fu}^* = C_E \cdot f_{fu} \quad (1-4)$$

$$\varepsilon_{fu}^* = C_E \cdot \varepsilon_{fu} \quad (2-4)$$

$$E_f = f_{fu} / \varepsilon_{fu} \quad (3-4)$$

يؤخذ معامل المرونة لرقيقة البوليمرات المسلحة بالألياف ثابتًا ومماثلاً للعينة الأولية طبقاً للمعادلة رقم (6-3) حيث أنها لا تتأثر بالبيئة المحيطة.

حيث:

(f_{fu}^*) مقاومة القصوى للشد.

(ε_{fu}^*) الانفعال الأقصى.

(C_E) معامل خفض المقاومة القصوى والانفعال الأقصى بسبب تأثير العوامل الجوية لأنظمة المختلفة. وتحدد قيمته من جدول رقم (4-2) التالي.

(E_f) معامل المرونة.

الجدول (4 - 2) – معاملات خفض المقاومة لأنظمة البوليمرات المسلحة بالألياف المختلفة بتأثير العوامل البيئية

C_E	نوع الألياف / نوع اللاصق	درجة تعرض السطح للعوامل البيئية
0.95	كربون / إيبوكسي	الأسطح المحمية وتشمل جميع العناصر الداخلية المحمية
0.85	أramid / إيبوكسي	
0.75	زجاج / إيبوكسي	
0.85	كربون / إيبوكسي	الأسطح غير المحمية وتشمل الكباري والمرائب وجميع الأسطح المعرضة للبيئة الخارجية
0.75	أramid / إيبوكسي	
0.65	زجاج / إيبوكسي	
0.85	كربون / إيبوكسي	الأسطح المعرضة لتأثيرات ضارة وتشمل محطات الصرف الصحي والمصانع الكيماوية وجميع الأسطح المعرضة لمواد كيماوية أو أبخرة
0.75	أramid / إيبوكسي	
0.50	زجاج / إيبوكسي	

في حالة تعرض البوليمرات المسلحة بالألياف لدرجات حرارة عالية يجب تخفيض قيمة المعامل (C_E) بناء على تجارب عملية.

في حالة تنفيذ البوليمرات المسلحة بالألياف في بيئه غير مؤثرة (تعرض داخلي) يمكن استخدام قيم أعلى لمعامل خفض المقاومة. كما يجب اعتبار قيمة أقل للمعامل (C_E) في حالة تعرض البوليمرات المسلحة بالألياف لبيئة محيطة مؤثرة بدرجة عالية مثل الرطوبة العالية أو المياه المالحة أو القلوية العالية. ويمكن زيادة هذا المعامل عند استخدام حماية لأنظمة البوليمرات المسلحة بالألياف من العوامل الجوية بشرط التأكد معملياً من كفاءة هذه الحماية مع الزمن.

5 - 4 الكل:

تعتبر ألياف الكربون الأقل تأثراً بالكلل مقارنةً بالأنواع المختلفة من البوليمرات المسلحة بالألياف ومقارنة بقضبان فولاد التسلیج.

يؤخذ حد الكلل لأنظمة المسلحة بألياف الكربون أحادية الإتجاه مساوياً (60%) من المقاومة المميزة القصوى للشد، وذلك عند استخدام نسبة ألياف (60%) حجماً، والمعرضة لحملة شد تكون عندها نسبة بين الإجهاد الأدنى إلى الإجهاد الأقصى (10%).

لا تتأثر مقاومة ألياف الكربون للكلل بالرطوبة أو بدرجة الحرارة المحيطة، ما لم يتأثر الراتنج اللاصق (Resin) أو السطح الفاصل بين الألياف والمادة اللاصقة بالبيئة المحيطة.

يؤخذ حد الكلل (30%) من مقاومة الشد المميزة لألياف الزجاج و (55%) لألياف الأراميد. وهو أقل من حد كلل ألياف الكربون المعرضة لنفس ظروف التحميل وبنفس نسبة الألياف السابق ذكرها. عند زيادة نسبة الإجهاد الأدنى إلى الإجهاد الأقصى عن (10%) أو نقصان نسبة الألياف في النظام حجماً عن (60%) فيجب الاعتماد على نتائج معملية معتمدة لتحديد حد الكلل.

يجب الانتباه إلى أن العوامل البيئية المحيطة كالرطوبة وارتفاع الحرارة لها تأثير سلبي على حد الكلل لكل من ألياف الزجاج وألياف الأراميد. وفي هذه الحالة يجب الرجوع إلى اختبارات معتمدة لتحديد حد الكلل، تجرى وفقاً لما ورد في ملحق هذا الكود.

4 - 6 حماية لقضبان الفايبر (FRP) (البوليمرية المسلحة بالألياف):

يجب على المهندس المصمم التأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بحماية البوليمرات المسلحة بالألياف من العوامل المؤثرة سلباً على كفافتها مع الزمن. وينبغي أن تقاوم البوليمرات المسلحة بالألياف الرطوبة والمواد الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية، وأن يتم حمايتها من ذلك عن طريق طبقات الحماية المناسبة.

تتناول هذه الفقرة طرق الحماية من التأثيرات التالية:

الرطوبة.

المواد الكيميائية.

الأشعة فوق البنفسجية.

الصواعق

صدأ صلب تسليح المنشأ بواسطة الخلايا الغلافانية (الكهرباء الحادثة بالتفاعل الكيميائي).

4 - 6 - 1 الحماية من الرطوبة والمواد الكيميائية:

يجب أن تكون كافة أنواع أو أنظمة القضبان المستخدمة محمية ضد الرطوبة والمواد الضارة باستخدام طبقات حماية مثل الـپوريثان والإيبوكسي أو بعض أنواع اللاتكس.

4 - 6 - 2 الحماية من الأشعة فوق البنفسجية:

يجب أن تكون كافة أنواع أو أنظمة القسبان المستخدمة محمية ضد تأثير الأشعة فوق البنفسجية من خلال طلائتها بطلاء حماية من الأكريليك أو طلاء من البولي يوريثان أو الجل أو الفلورين ذي الأساس الراتجي على أن تتكون هذه الحماية من طبقي طلاء على الأقل.

4 - 6 - 3 الحماية من الصواعق والتآكل بسبب الكهرباء الناتجة من التفاعل

الكيميائي:

إذا كان من المحتمل أن يتعرض القسبان إلى الصواعق أو إلى التآكل بسبب الكهرباء الناتجة من التفاعل الكيميائي، فيجب أن تكون محمية باستخدام شبكة معدني. لحماية فولاذ تسليح المنشأ من التآكل الناتج عن طريق خلايا الغلفنة، فيجب منع ألياف الكربون من ملامسة الفولاذ.

4 - 6 - 4 اشتراطات استخدام طبقات الحماية:

إذا استخدمت القسبان لأعمال التدعيم، فيجب بعد الانتهاء من هذه الأعمال استخدام طبقات حماية نهائية على سطحها، مع ضرورة الاهتمام بالاشتراطات التالية:

- يجب عدم استخدام طبقات الحماية قبل أن تتصالب طبقة الإيبوكسي المستخدمة في لصق نظام البوليمرات المسلحة بالألياف.
- يجب أن يكون السطح المطلوب حمايته نظيفاً من الأتربة أو أي عوالق، كما يجب تنظيف السطح بفرشاة أو قماش جاف بحيث لا تحدث به أية خدوش.
- يجب أن يكون السطح خالٍ من الرطوبة والزيوت والشحوم أو أي مواد تؤثر على التماسك بين السطح وطبقات الحماية المطلوب استخدامها.
- يجب اختيار البوليمرات ومواد الحماية التي تناسب درجة حرارة التشغيل بالموقع.
- يجب ألا تستخدم المواد التي انتهت فترة صلاحيتها.
- يجب استبعاد أي بوليمرات أو إيبوكسيات انتهت فترة تشغيلها (Pot life) أثناء عملية إعداد طبقات الحماية.

الباب الخامس

الخرسانة المسلحة بقضبان الفايبر

(البوليمرية المسلحة بالألياف)

1 - اعتبارات عامة:

يتناول هذا الباب كيفية تحقيق البنود الأساسية في تصميم العناصر الخرسانية المسلحة بقضبان الفايبر (FRP) بطريقة حالات الحدود. وهي الحالات التي تضمن أماناً كافياً ضد الانهيار نتيجةً لوصول المقطع إلى حد المقاومة القصوى، مع استيفاء متطلبات التشغيل ومتطلبات المثانة والتحمل مع الزمن، وفقاً لما جاء في الباب الثالث من الكود مع التأكيد بعدم السماح باستعمال هذه القضبان في المقاطع التي تساهم في مقاومة الزلازل لعدم توفر اللدونة في خواصها ولا المناطق المعرضة للإجهاد ضغط.

2 - مجالات استخدام قضبان الفايبر كتسليح للعناصر الخرسانية:

تحكم طبيعة الانهيار الهش لكل من القضبان المذكورة والخرسانة في تحديد المجالات التي يسمح فيها باستخدام قضبان الفايبر كتسليح للعناصر الخرسانية وكذلك الخواص الميكانيكية والطبيعية لمواد القضبان، وذلك في الفقرة التالية.

3 - الحالات التي يسمح فيها باستخدام قضبان الفايبر:

يسمح باستخدام قضبان الفايبر في الحالات التالية:

- 1 - كتسليح لمقاومة إجهادات الشد في العناصر الخرسانية. وفي هذه الحالات يمكن السماح بتعرض تلك القضبان إلى إجهادات ضغط نتيجة التغيرات في الأحمال والناجمة عن بعض حالات التحميل، وتهمل مقاومة القضبان إذا كان إجهاد الضغط أساسياً في هذه العناصر.
- 2 - كتسليح بديل في العناصر الخرسانية المعرضة لعوامل بيئية ذات تأثيرات مؤكدة تسبب صدأ فولاذ التسليح.
- 3 - كتسليح في العناصر الخرسانية المعرضة للمجالات الكهرطيسية.

4 - كتسليح مقاوم للإجهادات الناتجة عن الحرارة والانكمash في العناصر الخرسانية المسلحه.

5 - كتسليح للعناصر الخرسانية المرتكزة على التربة.

إذا تطبق اشتراطات هذا الباب فقط على نوعيات القضبان الواردة في الباب الثاني من هذا الكود. ويقتصر هذا الباب على تصميم العناصر الخرسانية المسلحة بقضبان الفايبر والواردة في نهاية الفقرة (2 - 3 - 2).

2 - 2 - 5 حالات لا يسمح فيها باستخدام قضبان الفايبر في التسليح:

1 - لا يسمح باستخدام قضبان الفايبر كتسليح مقاوم للإجهادات الضغط في العناصر الخرسانية المسلحة. وبالتالي لا يسمح باستخدام هذه القضبان في تسليح الأعمدة والجدران الحاملة أو كتسليح مقاوم للإجهادات الضغط في العناصر المعرضة للعزم مثل الكمرات والبلاطات.

2 - لا يسمح باستخدام قضبان الفايبر كتسليح للإطارات الخرسانية بسبب طبيعة الانهيار الهش لهذه العناصر الخرسانية المسلحة بالقضبان المذكورة.

3 - لا يسمح باستخدام قضبان الفايبر كتسليح للعناصر الخرسانية التي يحدث فيها إعادة توزيع للعزم. كما لا يسمح باستخدامها لتسليح العناصر المقاومة لأحمال الزلزال.

4 - لا يسمح باستخدام قضبان الفايبر كتسليح للعناصر التي تتعرض فيها القضبان لقوى القص المباشر.

5 - لا يسمح باستخدام قضبان الفايبر كتسليح في المناطق المعرضة للإجهادات قص الثقب.

5 - 3 حالة المقاومة القصوى:

يتناول هذا البند حساب المقاومة القصوى للمقاطع المعرضة لعزم الانعطاف والمقاطع المعرضة لقوى القص وللحفاظ على مقاومة التماسك.

5 - 3 - 1 الحمولات:

يتم حساب الحمولات القصوى وفقاً لما ورد في ملحق الكود السوري الخاص بالأحمال (كود الأحمال).

5 - 3 - 2 الإجهادات والانفعالات التصميمية لقضبان الفايبر:

يتم تحديد قيم الإجهادات والانفعالات التصميمية القصوى لقضبان بعد استيفاء متطلبات المثانة والتحمل مع الزمن وفقاً لما جاء في الباب الثالث من الكود الأساس. كما يتم تحديد قيم الإجهادات والانفعالات التصميمية في حالة أحصار التشغيل (دونأخذ عاملات زيادة الأحمال).

يؤخذ إجهاد الشد التصميمي الأقصى لقضبان الفايبر عند مناطق الدوران، من المعادلة التالية:

$$f_{rb}^* = \left(\frac{0.05 r_b}{d_b} + 0.3 \right) g f_{fu}^* \leq f_{fu}^* \quad (1-5)$$

حيث:

f_{fb}^* = إجهاد الشد الأقصى لقضبان الفايبر عند الدوران (N/mm^2).

r_b = نصف قطر الدوران (mm)

d_b = قطر قضيب التسلیح (mm).

f_{fu}^* = مقاومة الشد التصميمية لقضبان الفايبر، بعد الأخذ في الاعتبار معامل أمان يتوقف على ظروف البيئة المحيطة وفقاً للباب الثالث.

5 - 3 - 3 تصميم المقاطع المعرضة لعزوم الانعطاف:

يتناول هذا البند أساسيات وافتراضات تصميم المقاطع المستطيلة المعرضة لعزوم انعطاف أحادية التسلیح (المسلحة بصف واحد من قضبان الفايبر). مع إمكانية استخدام المفاهيم الواردة في هذا الجزء في تحليل وتصميم المقاطع غير المستطيلة المعرضة لعزوم الانعطاف أو المسلحة بأكثر من صف من قضبان الفايبر.

5 - 3 - 3 - 1 أساسيات التصميم:

تفرض طبيعة الانهيار الهش لكل من الخرسانة وقضبان الفايبر أن يكون انهيار المقاطع المعرضة لعزوم انعطاف والمسلحة بهذه القضبان هشاً أيضاً. لأن الانهيار في هذه الحالة يكون محكماً إما بانهيار الخرسانة على الضغط أو بانهيار القضبان الشد وذلك خلافاً لتوصيات الكود السوري للمقاطع المسلحة بقضبان الفولاذ قبل انهيار الخرسانة على الضغط.

في حالة انهيار قضبان الفايبر على الشد يكون انهيار العنصر مفاجئاً. ولا تكون هناك مؤشرات لذلك، بل يكون هناك إنذار محدود على هيئة ترخيم ظاهر أو شقوق ظاهرة نتيجة للاستطالة الملحوظة لقضبان الفايبر قبل الانهيار. وكذلك لا يكون للمقطع مطاوعة (أو مطولة) كافية. لذلك فعند تصميم المقاطع المسلحة بقضبان الفايبر يسمح بأن يكون الانهيار ناتجاً إما عن

انهيار الخرسانة في الضغط، أو بانهيار القصبان على الشد. وذلك بحسب شكل مقطع العنصر. مع الإشارة إلى أن انهيار الخرسانة على الضغط يعتبر أكثر ملائمة في المقاطع المسلحة بقضبان الفايير، لأنه في مثل هذه الحالة يسلك العنصر سلوكاً لدائماً ولو بشكل جزئي عند الانهيار.

تتطلب طبيعة الانهيار الهش في المقاطع الخرسانية المسلحة بقضبان الفايير، استخدام قيم لمعاملات خفض المقاومة القصوى أكبر من مثيلاتها المستخدمة في المقاطع المسلحة بقضبان الفولاذ.

5 - 3 - 3 - 2 فرضيات التصميم الأساسية:

يجب أن يفي حد المقاومة لكافة المقاطع الخرسانية المسلحة بقضبان الفايير والمعرضة لعزوم الانعطاف بما يلي:

1 - شروط التوازن (Equilibrium Conditions).

2 - شروط توافق الانفعالات (Compatibility of Strain).

3 - الفرضيات الأساسية لتوزيع الانفعالات على المقطع توزيعاً خطياً، وبالتالي تعتبر الانفعالات متناسبة مع بعدها عن المحور المحايد.

4 - يعتبر الانفعال الأقصى للضغط في المقاطع الخرسانية المعرضة للانعطاف ($e_{cu} = 0.003$).

5 - عند حساب حد المقاومة القصوى تهمل مقاومة الخرسانة على الشد وتقاوم قضبان الفايير كافية إجهادات الشد.

6 - تعتبر العلاقة بين الإجهاد والانفعال لقضبان الفايير علاقة خطية مرنة حتى الانهيار.

7 - يفترض وجود تماسك تام بين قضبان الفايير والخرسانة.

8 - تؤخذ العلاقة بين الإجهاد والانفعال في الخرسانة من منحي (الإجهاد / الانفعال) المبني على اختبارات قياسية وفقاً لما ورد في ملحق هذا الكود.

5 - 3 - 3 - 3 حالة حد المقاومة القصوى لعزوم انعطاف:

يتم تحديد مقدار العزم الحدي الأقصى لمقطع خرساني مسلح بقضبان الفايير على أساس انهيار المقطع، الذي قد يحكمه انهيار الخرسانة على الضغط أو انهيار الشد للقضبان. ويمكن تحديد نوع الانهيار بمقارنة نسبة التسليح الفعلية للمقطع مع نسبة التسليح التوازنية المحددة في الفقرة التالية.

5 - 3 - 3 - 4 التسليح التوازني للمقطع:


تعرف نسبة التوازنية للمقطع بأنها نسبة التسليح التي يصل معها انفعال قضبان الفايير المشدودة إلى حد الأقصى (E_i/f_u **)، في نفس اللحظة التي تصل فيها الخرسانة المضغوطة إلى انفعال قدره ($e_{cu} = 0.003$) كما في الحالة (ج) من الشكل (5 - 1) التالي.

تحسب نسبة تسليح المقطع الخرساني المسلح بقضبان الفايير من المعادلة (5 - 2) التالية:


$$\mu_f = \frac{A_f}{b \cdot d} \quad (5-2)$$

كما تحسب نسبة التسلیح التوازنی من المعادلة (5-3) التالية:


$$\mu_{fb} = 0.8 \frac{0.67 f_{cu}}{f_{fu}^*} \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_{fu}^*} \quad (3-5)$$



أ - انهيار الخرسانة على الضغط



ب - انهيار القضبان على الشد




ج - حالة الانهيار

الشكل (1-5) - توزع الإجهادات والانفعالات

5 - 3 - 3 - 5 معاملات خفض المقاومة القصوى:

تؤخذ معاملات خفض المقاومة القصوى للخرسانة وتسلیح الفایبر كما يلى (الشكل 2-5):



الشكل (2-5) - تغير معاملات خفض المقاومة مع تغير نسبة التسلیح بقضبان الفایبر

▪ انهيار الشد الهاش لقضبان الفايبر:

$$\mu_f \leq \mu_{fb}$$

$$\gamma_c = 2 \quad \gamma_f = 2 \quad (4-5)$$

▪ انهيار الخرسانة الهاش على الضغط (المنطقة الانتقالية بين انهيار الضغط وانهيار الشد):

$$\mu_{fb} < \mu_f < 1.4 \mu_{fb}$$

$$\gamma_c = \gamma_f = 2.75 - 0.75 \frac{\mu_f}{\mu_{fb}} \quad (5-5)$$

▪ انهيار الخرسانة الهاش على الضغط:

$$\mu_f \leq 1.4 \mu_{fb}$$

$$\gamma_c = 1.7 \quad \gamma_f = 1.7 \quad (6-5)$$

٥ - ٣ - ٣ - ٦ حالة نسبة التسلیح الأکبر من نسبة التسلیح التوازنی:

إذا كانت ($\mu_f > \mu_u$) يكون انهيار الضغط للخرسانة هو المتحكم في فشل المقطع. وفي هذه الحالة يمكن استخدام المستطيل المكافئ لإجهادات الضغط للخرسانة وفقاً للكود السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية. ويتم حساب العزم الحدي الأقصى لمقاومة المقطع (M_u) من المعادلة (5-7) التالية:

$$M_u = \left(\frac{A_f f_{fe}^*}{\gamma_f} \right) \left(d - \frac{a}{2} \right) \quad (7-5)$$

ويتم حساب عمق المستطيل المكافئ (a) من العلاقة التالية:

$$a = \frac{\frac{A_f f_{fe}^*}{\gamma_f}}{\left(\frac{0.67 f_{cu}}{\gamma_c} \right)} \quad (8-5)$$

ويتم حساب الإجهاد التصميمي للقضبان بعد أخذ تأثير العوامل البيئية وفقاً للباب الثالث من العلاقة التالية:

$$\frac{f_{fe}^*}{\gamma_f} = \left(\frac{0.8 d - a}{a} \right) \cdot E_f \cdot \varepsilon_{cu} \quad (9-5)$$

بالت遇وض من المعادلة (8-5) في المعادلة (9-5) تنتج العلاقة التالية:

$$\frac{f_{fe}^*}{\gamma_f} = \left[\sqrt{\frac{(E_f \cdot \varepsilon_{cu})^2}{4} + \frac{0.536 f_{cu}}{\mu_f \cdot \gamma_c} \cdot E_f \varepsilon_{cu}} - 0.5 E_f \cdot \varepsilon_{cu} \right] \leq \frac{f_{fu}^*}{\gamma_f} \quad (10-5)$$

٥ - ٣ - ٣ - ٧ حالة نسبة تسلیح المقطع أقل من نسبة التسلیح التوازنی:

إذا كانت نسبة تسلیح المقطع أقل من نسبة التسلیح التوازنی (أي $\mu_u < \mu_f$)، يكون انهيار قضبان الفایبر على الشد هو الذي يحكم حالة الانهيار. ويحدث ذلك قبل وصول انفعال الخرسانة إلى حد الأقصى ($\varepsilon_c = 0.003$). وبالتالي لا يمكن استخدام المستطيل المكافئ لإجهادات الضغط في الخرسانة بسبب عدم معرفة مقدار الانفعال المنكور لحظة الانهيار، وبالتالي لا يمكن معرفة عمق المحور المحايد، وعدم معرفة قيم المعاملات (α_1, β_1). حيث:

- (α_1) هي النسبة بين إجهاد الخرسانة المتوسط والإجهاد الأقصى.
(β_1) هي النسبة بين عمق المستطيل المكافئ للإجهادات إلى عمق المحور المحايد.

يتم حساب العزم الحدي الأقصى لمقاومة المقطع (M_u) من المعادلة الآتية:

$$M_u = A_f \frac{f_{fu}^*}{\gamma_f} \left(d - \frac{\beta_1 C}{2} \right) \quad (11-5)$$

تتغير قيم (C , β_1) بناء على خواص المواد المستخدمة ونسبة تسلیح قضبان الفایر. وتكون أقصى قيمة لهذا المقدار هي (C_b , β_1). وهذا يحدث عندما يصل افعال الخرسانة إلى حده الأقصى، أي إلى (0.003). يمكن أيضاً استخدام المعادلة التقريرية التالية لحساب العزم الحدي (M_u):

$$M_u = 0.8 A_f \frac{f_{fu}^*}{\gamma_f} \left(d - \frac{0.8 C_b}{2} \right) \quad (12-5)$$

حيث:

$$C_b = \left(\frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_{fu}^*} \right) \cdot d \quad (13-5)$$

8 - 3 - 3 - 5 المقاطع المستطيلة المعرضة لعزوم الانعطاف:

يجب أن يكون الانهيار في المقاطع المستطيلة المعرضة لعزوم الانعطاف محكماً بانهيار الخرسانة في الضغط. وذلك لضمان عدم حدوث انهيار شد (أو تمزق) في قضبان الفایر نتيجةً لزيادة قيمة المقاومة المميزة للخرسانة المستخدمة في التنفيذ عن رتبة الخرسانة التصميمية. وهنا يجب أن تكون نسبة تسلیح المقطع أكبر من (1.4) من نسبة التسلیح التوازنی... أي أن ($\mu_f > 1.4 \mu_{fb}$) يتم تصميم هذه المقاطع وفقاً للبند (5 - 3 - 3 - 6) من هذا الباب، معأخذ معاملات خفض المقاومة بالاعتبار وفقاً للمعادلة (6 - 5).

9 - 3 - 3 - 5 مقاطع على شكل (T و Γ):

في معظم الحالات يكون الانهيار في المقاطع على شكل (T و Γ) والمعرضة لعزوم الانعطاف، محكماً بانهيار الشد قضبان الفایر. لذلك يمكن تصميم هذه مقاطع وفقاً لما هو ورد في البند (5 - 3 - 3)، معأخذ معاملات خفض المقاومة وفقاً للمعادلة (5 - 4).

يتربى على الاختلافين السابقين (بالإضافة إلى ضعف مقاومة القص المباشر لقضبان الفايير)، ضعف مقاومة القصوى للخرسانة في حالة استخدام تسلیح طولي من قضبان الفايير لمقاومة القص عن حالات التسلیح بالفولاذ.

5 - 3 - 4 - 2 قوة القص الاعتبارية القصوى في الكرمات:

لحساب إجهادات القص تؤخذ بالاعتبار قوة قص العظمى المحسوبة عند وجوه المساند. أما في حالات المساند المباشرة تحت الكرمات فيسمح أن يكون حساب إجهاد القص وتصميم التسلیح العرضي اللازم مبنياً على قيمة القص المؤثرة على مسافة تساوي نصف الارتفاع الفعال للكمرة من وجه المسند، حيث يتولد نتيجة هذا الاستناد قوة ضغط عمودي على الحافة السفلية للكمرة موضوع التحليل. وهنا يجب العودة إلى الكود السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية لتحديد المقطع التصميمي.

5 - 3 - 4 - 3 مقاومة القص القصوى الاعتبارية.

يحسب الإجهاد الأقصى للقص (q_u) في الكرمات أو البلاطات ذات العمق الثابت، عند أي مقطع من العلاقة :

$$q_u = \frac{Q_u}{b \cdot d} \quad (15-5)$$

حيث (Q_u) قوة القص القصوى في المقطع.

يجب تجنب حدوث انهيار بسبب إجهادات القص، نظراً للطبيعة الهشة لهذا النوع من الانهيار.

حيث يمكن تقسيم انهيار القص إلى النوعين التاليين:

آ - انهيار الضغط الناتج عن فشل الخرسانة في جذع المقطع.

ب - انهيار الشد المفاجئ في القضبان.

يعتبر النوع الأخير ذو طبيعة أكثر هشاشة من انهيار الضغط الذي يترافق مع سهم كبير في الكمرة.

ب – عند وجود حمولة مركزية (P_u) عند المسافة (a) من وجه المسند أقل أو تساوي ضعف الارتفاع الفعال ($a < 2d$ ، يسمح بحساب إجهاد القص الناتج عن هذا الحمل بأخذ قوة قص تساوي قوة القص الحسابية مضروبة في $(a/2d)$.

ج – يمكن اعتبار قيمة القص المؤثرة في المقطع الحرج، ثابتة على مسافة قدرها $(d/2)$ من وجه المسند. وقيمتها أكبر قوة محسوبة طبقاً للبندين (أ و ب) أعلاه.
إذا زادت القيمة (q_u) عن مقاومة الخرسانة (q_{cuf}) فمن الضروري استخدام تسليح عرضي من قضبان الفايبر من نوع واحد أو أكثر من الأنواع التالية:

1 – أساور عمودية على محور العنصر.

2 – أساور مائلة بزاوية لا تقل عن (30°) عن المحور الطولي للكمرة، مع أساور عمودية على مستوى المحور، ويحسب مقدار مشاركة التسليح العرضي كما يلي:

$$q_{fu} = q_{u-0.5} \cdot q_{cuf} \quad (19-5)$$


5-4-3-7 التسليح العرضي في الكرمات:

لضمان عدم حدوث انهيار التسليح العرضي عند مناطق الدوران في حالة استخدام أساور من قضبان الفايبر، وكذلك للحد من توسيع الشقوق الناتجة عن القص (وفي ذلك ضمان لفاعلية الخرسانة في مقاومة قوى القص)، يجب أن لا يتعدى إجهاد الشد الأقصى المسموح به بالنسبة للتسليح العرضي في قضبان الفايبر (f_{fq}) القيمة التالية:

$$f_{fb}^* = 0.002 E_f P f_{fb} \quad (22-5)$$

حيث (f_{fb}^*) الإجهاد الأقصى المسموح به عند زاوية التسليح العرضي طبقاً للمعادلة (1-5).
آ – في حال استخدام أساور عمودية على محور العنصر بدون قضبان مكسحة، يحسب التسليح العرضي طبقاً من المعادلة التالية:

$$\mu_{fb} = \frac{A_{fq}}{b \times s} = \frac{q_{fu}}{\left(\frac{f_{fq}}{\gamma_f} \right)} \quad (23-5)$$



(الشكل 4 - 5)

ب - في حال أساور استخدام مائلة أو قضبان طولية مكشحة على محور العنصر بزاوية (α), يحسب التسلیح العرضي من المعادلة التالية:

$$\frac{A_{fb}}{b \times s} = \frac{q_{fub}}{\left[\left(\frac{f_u}{\gamma_f} \right) \times (\sin \alpha + \cos \alpha) \right]} \quad (24-5)$$

$$q_{fub} = q_{fu} - q_{fus} \quad (25-5)$$

q_{fub} = مقاومة القص القصوى الاعتبارية للقضبان المكشحة.

q_{fus} = مقاومة القص القصوى الاعتبارية للأسوار العمودية على محور العنصر.

3 - 4 - 8 - متطلبات عامة في اختيار وترتيب التسلیح العرضي:

لضمان عدم حدوث انهيار قص مفاجئ، يجب ألا يقل الحد الأدنى لنسبة التسلیح العرضي في

الكمرات عن:

$$\mu_{f_{q \min}} = \frac{0.4}{f_{f_q}} \quad (26-5)$$

حيث تؤخذ (f_{f_q}) بوحدة (N / mm^2) .

يجب ألا تزيد المسافة الأفقية بين الأسوار الرأسية عن نصف العمق الفعال $(d/2)$ أو عن $(20 cm)$ ، أيهما أقل).

يجب ألا تزيد هذه المسافة — بالنسبة للقضبان المكسحة عن الارتفاع الفعال (d) .

ج — لا تقل المسافة الأفقية بين القضبان الطولية المكسحة عن $(1.5 d)$ بشرط ألا يزيد إجهاد القص على مرة ونصف مقاومة الخرسانة للقص. كما يمكن زيادة هذه المسافة الأفقية إلى $(2d)$ إذا كان إجهاد القص المطبق لا يتعدى مقاومة الخرسانة للقص.


د — يعتبر التسلیح العرضي فعالاً في حال كان كل خط يميل بزاوية مقدارها (45°) ممتدًا من منتصف عمق الكمرة إلى وجه الركيزة، يقطع أحد قضبان تسلیح القص في جذعه الفعال.

ه — يراعى عدم تنفيذ وصلات عند المناطق ذات إجهاد القص العالية.

و — يجب ألا تقل نسبة نصف قطر الانحناء إلى قطر التسلیح العرضي المستخدم عن (3) . أي

$$(r_b / d_b \geq 3)$$

مع ضرورة قفل الأسوار بزاوية قائمة (90°) كما هو مبين في الشكل (5-5).



الشكل(5 - 5) تفصيلات الأسوار المصنعة من قضبان الفايبر

ز — يجب ألا يقل طول الجزء المستقيم من الأسوارة عند منطقة الإقفال عن (12) مرة قطر قضيب الأسوارة $(l_b \geq 12d_b)$ ، وذلك لضمان طول تماسك كافٍ بينها وبين الخرسانة.

ح – يجب أن تضم البلاطات والكمارات التي لا يزيد ارتفاعها على (25 cm) أو عن (2.5) سمaka الشفة (للمقطع T) أو عن نصف سمaka الجذع.. أيهم أكبر، بحيث يحدد ارتفاع المقطع على أساس مقاومة القص. تكون بواسطة الخرسانة فقط وطبقاً للعلاقة (5 - 27) أدناه. وتطبق هذه الحالة على الكمارات المخفية في البلاطات المفرغة.

$$q_{cuf} = 0.16 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} \left(\frac{\mu_f E_f}{\mu_s E_s} \right) \text{ N/mm}^2 \quad (27-5)$$

3 – 5 المقاطع المعرضة لحمولات شد محورية أو لعزوم انعطاف متراقة مع حمولات شد محورية:

- آ – تصميم المقاطع المعرضة لحمولات شد محوري أو لقوى شد تؤثر داخل المقطع، وضمن المسافة الواقعة بين (d) و (d') على أساس أن المقاومة تتم بواسطة قضبان الفايير فقط.
- ب – تصميم المقاطع الخرسانية الأخرى خلافاً لما ذكر في البند (آ)، والمعرضة لحمولات شد محوري متراقة مع عزم انعطاف، باستخدام طريقة توافق الانفعالات.

3 – 6 أطوال التماسك لقضبان الفايير (البوليميرية المسلحة بالألياف):

يجب أن تمتد قضبان التسلیح من (FRP) على جانبي أي مقطع بطول تماسك يتناسب مع قوة الشد في القضيب في هذا المقطع. ويحسب طول التماسك (L_a) اللازم لمنع انفصال الخرسانة عن قضبان التسلیح المعرضة لـ إجهاد شد من المعادلة التالية:

$$L_a = \frac{\phi \times \zeta \times \eta \times f_{fu}^*}{18.5} \quad (5-28)$$

ويقاس هذا الطول في المقطع الحرج الذي يحدث عنده أقصى إجهاد شد في القضبان. وكذلك في المقطع الذي تنتهي أو تكسح عنده القضبان.

حيث:

\emptyset = القطر الإسمى للقضيب

η = 1.30 لقضبان التسلیح العلوية التي يزيد سمك الخرسانة المصبوبة أسفلها على (30 cm).

η = 1.00 لجميع الحالات الأخرى.

ζ = معامل يعتمد على سمaka التغطية الخرسانية أو المسافة بين قضبان الفايير الطولية:

$$\zeta = 1 \text{ عندما تكون المسافة} = 2\emptyset$$

$$\zeta = 1.5 \text{ عندما تكون المسافة} = \emptyset$$

3 - 7 حالات حدود التشغيل:

تعتبر العناصر الخرسانية المسلحة بقضبان الفايبر ذات صلابة صغيرة نسبياً بعد التشقق. وبالتالي فإن السهم المسموح تحت تأثير حمولات التشغيل يتحكم غالباً بالتصميم.

إذا كان التصميم محكماً بانهيار الخرسانة على الضغط، فسينتج عن ذلك على وجه العموم استيفاء اشتراطات حالات حدود السهم والتشققات.

3 - 7 - 1 السهم وحالات حدود التشکل:

يجب ألا تزيد قيمة السهم في العناصر المعرضة لعزم انعطاف في المنشآت العادية عن تلك المحددة في الكود السوري الأساس للمنشآت الخرسانية.

3 - 7 - 2 نسبة المجاز الفعال إلى العمق الكلي:

لا يجوز استخدام نسبة المجاز الفعال إلى العمق الكلي المذكورة في الكود السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية في العناصر الخرسانية المسلحة بقضبان الفايبر. ويجب في جميع الحالات حساب السهم والتحقق من عدم تجاوزه لقيمة المسموح بها.

3 - 7 - 3 حساب سهم الانعطاف:

يمكن حساب سهم الانعطاف من أساس الطرق المعروفة في نظريات المرونة مع اعتبار معامل المرونة طبقاً لما ورد في هذا الكود.

3 - 7 - 4 عزم العطالة الفعال للمقطع (I_e):

يؤخذ عزم العطالة الذاتي الفعال للمقطع (I_e) لحساب سهم الانعطاف للعناصر غير المستمرة من المعادلة:

$$I_e = \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 \beta_d I_g + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_g} \right)^3 \right] I_{cr} \quad (29-5)$$

$$\beta_d = 0.5 \left[\frac{E_f}{E_s} \right] \quad (30-5)$$

حيث:

I_{cr} = عزم العطالة للمقطع الفعال بعد التشقق على ألا يزيد عن (I_g).

I_g = عزم القصور الذاتي الكامل للمقطع الخرساني حول محور الخمول وبدون اعتبار تأثير الشروخ وهو إهمال حديد التسلیح.

E_s = معاير مرونة صلب التسلیح.

E_f = معاير مرونة قضبان FRP.

M_a = قيمة أكبر عزم انعطاف يتعرض له العنصر عند حساب السهم.

M_{cr} = أقل عزم انعطاف يسبب التشقق في الخرسانة ويؤخذ من المعادلة التالية:

$$M_{cr} = \frac{f_{ctr} \cdot I_g}{y_t} \quad (31-5)$$

حيث:

y_t = المسافة من المحور المحايد حتى طرف أقصى ليف مشدود في المقطع، مع عدم اعتبار

تأثير الشروخ والتسلیح.

f_{ctr} = إجهاد حد التشقق للخرسانة المعرضة للشد. ويؤخذ من المعادلة:

$$f_{ctr} = 0.6\sqrt{f_{cu}} \quad N/mm^2 \quad (32-5)$$

حيث تؤخذ (f_{cu} , f_{ctr}) بوحدة (N/mm²).

ملاحظات:

- 1 — عند حساب التشكك في العناصر المستمرة يمكن اعتبار عزم العطالة الفعال، يساوي متوسط قيمتي هذا العزم في مقطعي العنصر المعرضين لأقصى عزمي انعطاف سالب ووجب.
- 2 — يسبب زحف الخرسانة نتيجة للحمولات الدائمة سهماً إضافياً يزداد مع الزمن. ويمكنأخذ هذا السهم الإضافي المتولد عن تأثير الزحف بالاعتبار، من خلال ضرب قيمة السهم اللحظي بسبب الحمولات الدائمة والمحسوب طبقاً لقواعد السابقة، بالمعامل ($\alpha = 1.2$).

٥ - ٣ - ٥ حالات حدود التشقق:

يتحمل أن يكون توسيع التشقق في العناصر المسلحة بقضبان الفايبر أكبر من نظائرها المسلحة بقضبان الفولاذ. ولكن نظراً لأن قضبان الفايبر لا تصدأ، فإن اشتراطات حد التشقق المعطاة في الكود السوري للخرسانة المسلحة تكون اشتراطات متحفظة. لذلك يتشرط ألا يزيد عرض التشقق الناتج في الخرسانة المسلحة بقضبان الفايبر عن (0.5 mm) كي لا تؤثر تلك التشقق سلباً على مقاومة الخرسانة وعلى شكل العنصر.

٥ - ٤ البلاطات المستندة على التربة:

يمكن التحكم في تشققات البلاطات الخرسانية المستندة على التربة عن طريق استخدام تسلیح من قضبان الفايبر، من خلال استخدام هذه القضبان كتسليح لمقاومة الانكمash والحرارة. توضع هذه القضبان عادةً في النصف العلوي من مقطع البلاطة. وهي تساعده في التحكم في عرض التشقق وتوزيعها والمسافات فيما بينها. مما يترب عليه إمكانية زيادة المسافات بين فوائل الانكمash في تلك البلاطات.

تحسب مساحة التسلیح من العلاقة التالية:

$$A_{f,sh} = \frac{5000 \mu \times L \times \gamma_{RC} \times t}{0.0012 E_f} \quad (33-5)$$

حيث:

$A_{f,sh}$ = مساحة التسلیح لقضبان لوحدة الأمتار بوحدات (م²/م).

μ = معامل احتكاك التربة. ويمكن اعتباره ($\mu = 1.5$).

L = المسافة بين فوائل الانكمash بوحدات (mm).

E_f = معاير المرونة لقضبان FRP بوحدات (mm).

γ_{RC} = الوزن الحجمي لخرسانة البلاطة بوحدات (N/mm³).

t = سمك البلاطة بوحدات (mm).

ملحق الكود

اختبارات قضبان الفايبر (البوليمرية المسلحة بالألياف) المستخدمة في أعمال تسليح الخرسانة

م - 1 مقدمة:

يتم تصنيع قضبان الفايبر بعدة طرق، أهمها:

آ - القضبان المشكلة.

ب - القضبان المغطاة بالرمل.

ج - القضبان ذات النتوءات.

د - الكابلات متعددة الجداول.

هـ - الكابلات على هيئة ضفائر.

لذلك تم إدراج هذا الملحق للتمكن من تحديد الخصائص المختلفة لقضبان المصنوعة البوليمرات المسلحة بالألياف.

م - 2 اختبار تحديد الخصائص الهندسية لقضبان الفايبر:

م - 2 - 1 المجال:

يمكن تحديد الخصائص الهندسية التالية لقضبان لاستخدامها في توصيف المواد وضبط الجودة وأعمال التصميم والتحليل الإنساني:

1. مساحة مقطع القضيب الفعلية.

2. القطر المكافئ للقضيب.

3. المحيط المكافئ للقضيب.

يعتبر مقطع قضيب الفايبر من العوامل الهامة التي يجب أخذها بالاعتبار عند استخدام هذه القضبان في تسليح العناصر الخرسانية. وتوضح الطريقة التالية كيفية إجراء هذا التحديد. حيث تعتمد هذه الطريقة على عمر العينة في سائل ضمن أنبوب اختبار مدرج. وهي مخصصة لتعيين مقاطع

القضبان ذات الشكل الهندسي الذي لا يؤدي إلى احتباس الهواء عند غمرها بالسائل في أنبوب اختبار مدرج.

م - 2 - 2 الأجهزة اللازمة:

1. أنبوب اختبار ذو تدريج (10 ml) كحد أقصى، وبقطر وارتفاع مناسبين لاحتواء العينة وتعيين حجمها.
2. أداة قياس مناسبة بدقة (0.025 mm) لقياس أبعاد العينة.
3. يستخدم الماء أو الكحول الإيثيلي (في حال تكونت فقاعات هواء على العينة) لملئ أنبوب الاختبار.

م - 2 - 3 تجهيز العينات:

1. يجب أخذ عينات من (5) قضبان على الأقل بطول (20 cm) بحيث تعبر عن دفعه الإنتاج. شريطة أن تكون هذه العينات غير معرضة لأي نوع من أنواع التشغيل أو التشكيل.
2. أثناء إعداد وتجهيز العينات، يجب تجنب أية عوامل خارجية قد تؤثر على خواص المواد كالحرارة والأشعة فوق البنفسجية والمواد كيميائية الحمضية أو القلوية والتأثيرات الميكانيكية التي تغير من الشكل.
3. إذا كان الشكل الخارجي للقضبان مشكلًا أو غير مستدير (Deformed bars)، فيجب أن يحتوي طول العينات المختبرة على طول واحد على الأقل من تكرار التغيير في الشكل (Characteristic length). بالنسبة لشبكات قضبان الفايير، يكون طول العينة عند تقطيع القضبان هو طول الفتحة في الشبكة، مع ضرورة مراعاة تعامد اتجاه المقطع مع الاتجاه الطولي للعينة. كما يجب إزالة أية زوائد عند سطح القطع.
4. يمكن تغطية سطح القطع للعينات باستخدام شمع البارافين في حال الشك بإمكانية دخول الماء داخل العينة أثناء إجراء الاختبار.

م - 2 - 4 ظروف الاختبار:

يجري الاختبار ضمن شروط المعمل القياسية في درجات حرارة (23 ± 3) ورطوبة نسبية ($50\% \pm 10$).

م - 2 - 5 كيفية إجراء الاختبار:

1. يجب حفظ العينات في ظروف الاختبار المذكورة في البند السابق لمدة لا تقل عن (24) ساعة قبل اختبارها.
2. يملأ أنبوب الاختبار المدرج بالماء أو الكحول الإيثيلي لارتفاع مناسب مع المحافظة على ألا يفيض الماء أو الكحول عند غمر العينة به. ثم يسجل حجم السائل في الأنبوب.
3. يقاس طول كل عينة ثلاثة مرات بتدوير العينة (120) درجة حول محورها في كل مرة قياس. ويتم حساب متوسط الثلاث قراءات لأقرب (0.1 mm) ويعتمد كطول للعينة.
4. تغمر العينة بالكامل داخل السائل مع مراعاة عدم تكون فقاعات هواء محبوسة حول العينة. وتسجل الزيادة الحجمية للسائل (حجم السائل المزاح).

م - 2 - 6 تقييم النتائج:

أولاً — عند تحديد طول وحجم كل قضيب من العينات الخمسة، تحسب مساحة مقطع العينة (A) وتقارب إلى أقرب (1 mm²) من خلال تقسيم حجم العينة على طولها (L).

$$A = \frac{\Delta V}{L} \times 1000 = \frac{V_1 - V_0}{L} \times 1000$$

حيث:

ΔV = الزيادة في قراءة أنبوب الاختبار عند غمر العينة في السائل (mm).

V_1 = حجم السائل في أنبوب الاختبار قبل غمر العينة (mm).

V_0 = حجم السائل بالمختبر بعد غمر العينة ، مل.

L = طول العينة (mm).

ثانياً — يحسب القطر المكافئ (d_b) لكل عينة كما يلي، باعتبار أن مقطع العينة دائرياً.

$$d_b = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}} \quad (\text{mm})$$

ثالثاً — يحسب المحيط المكافئ (C_b) لكل عينة كما يلي، باعتبار أن مقطع العينة دائرياً.

$$C_b = 2\sqrt{A \times \pi} \quad (\text{mm})$$

م - 2 - 7 تقرير النتائج:

يجب أن يحتوي التقرير النهائي لنتائج الاختبار على البيانات الآتية:

1. الاسم التجاري للقضبان، وتاريخ تصنيعها وأبعادها.
2. نوع الألياف والمادة الرابطة ونسبة الألياف (V_f) في العينة.
3. وصف لعينات الاختبار وأرقامها.
4. التشكيلات الموجودة على سطح العينة.
5. نوع السائل المستخدم (ماء أو كحول إثيلي).
6. طول وحجم ومساحة المقطع والقطر المكافئ والمحيط المكافئ لكل عينة.
7. المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل خاصية من الخواص.
8. درجة الحرارة والرطوبة وتاريخ الاختبار واسم القائم بالاختبار.
9. طريقة تجهيز العينة للاختبار.

م - 3 اختبار تعين خصائص الشد المحوري لقضبان الفايبر:

م - 3 - 1 المجال:

تحدد هذه الطريقة متطلبات الاختبار لتحديد مقاومة الشد ومعامل المرونة والاستطالة القصوى لقضبان الفايبر المستخدمة كقضبان تسليح أو أوتار مسبقة الإجهاد في الخرسانة.

م - 3 - 2 الأهمية والاستخدام:

تفوز هذه التجربة للحصول على مقاومة الشد ومعامل المرونة والانفعال الأقصى. وغالباً ما تجرى في مصنع القضبان، حيث يكون فيها المتغير الرئيسي هو حجم أو نوع القضبان. تركز طريقة الاختبار على قضبان الفايبر دون الاهتمام بخاصية التماسك. لذلك يتم إهمال أي انهيار يحدث في منطقة التثبيت (Anchorage). وتعتمد نتائج الاختبار على الانهيار الحادث داخل طول الاختبار فقط.

م - 3 - 3 المصطلحات:

م - 3 - 3 - 1 المقطع المختبر:

هو الجزء المحصور للعينة بين أجزاء تثبيتها في آلة الاختبار.

م - 3 - 3 - 2 نهايات التثبيت:

هـما طرفا العينة المجهزان لثبيتها آلة الاختبار، لضمان نقل الحمولات من الآلة إلى العينة.

م - 3 - 3 - 3 طول القياس:

هي المسافة بين نقطتي القياس على المقطع المختبر، والذي على أساسه يتم حساب النسبة المئوية للاستطالة.

م - 3 - 3 - 3 أداة التثبيت:

هي أداة توضع في نهايتي العينة لثبيتها في الآلة من أجل نقل الحمولة من الآلة إلى مقطع العينة.

م - 3 - 3 - 5 مقاومة الشد القصوى:

هي أقصى حمولة شد تتحملها العينة قبل الانهيار مباشرة.

م - 3 - 3 - 6 مقاومة الضمان على الشد:

هي متوسط مقاومة الشد القصوى مطروح منها ثلاثة انحرافات معيارية، وتمثل قدرة الشد التي يضمن المصنع أن القصبان ستتحملها دون انهيار.

م - 3 - 3 - 7 الانفعال الأقصى:

نسبة هو التغير في الطول (في واحدة الأطوال) والمقابلة لمقاومة الشد.

م - 3 - 4 الأجهزة اللازمة – آلة الاختبار:

يجب أن يكون الحمل الأقصى للآلة أكبر من مقاومة الشد للعينة. كما يجب أن تتم معايرتها طبقاً لأية مواصفة قياسية عالمية مثل المواصفة الأمريكية (ASTM E4)، حيث يمكن التحكم بطريقة التحميل طبقاً لمعدل التحميل أو لمعدل الإزاحة.

م - 3 - 5 قياس الانفعال:

يجب أن تستخدم مقاييس انفعال قياسية عالمية قادرة على تسجيل التغير في طول العينة أثناء الاختبار بدقة لا تقل عن (0.02 %) من طول العينة.

م - 3 - 6 طول القياس:

لتحديد معامل المرونة وأقصى انفعال للعينة، يجب تثبيت أجهزة قياس الانفعال في منتصف العينة، وعلى بعد لا يقل عن (8) مرات قطر القضيب من نهايات التثبيت. كما يجب مراعاة المحورية عند وضع العينة في الجهاز.

أما بالنسبة لطول العينة فيجب ألا يقل عن (8) مرات قطر القضيب أو الطول المميز.

م - 3 - 7 تسجيل المعلومات:

1. يجب أن يكون نظام الحصول على المعلومات قادرًا على تسجيل كل من الحمولة والإزاحة والانفعال بصورة مستمرة، وبمعدل لا يقل عن قرائتين في الثانية.
2. يجب أن تكون أقل وحدة حمولة (100 N).
3. يجب أن تكون أقل وحدة انفعال (1×10^{-5}).
4. يجب أن تكون أقل وحدة إزاحة (0.001 mm).

م - 3 - 8 تجهيز العينة:

م - 3 - 8 - 1 يجب أن تكون العينات ممثلة للكمية أو الدفعه المراد اختبارها. أما بالنسبة لعينات قضبان الفايبر الشبكية، فمن الممكن تحضير عينات طولية للاختبار عن طريق قطع الأجزاء الزائدة بحيث لا يتأثر الجزء الذي سيتم استخدامه. كما يجب ترك (2 mm) بارزة من القضبان العرضية في الطول المقاس للعينة.

م - 3 - 8 - 2 أثناء إعداد وتجهيز العينات يمنع القيام بأية عمليات تشغيل مثل الكشط وخلافه. ولكن من الممكن عمل تشغيل في نهايات التثبيت لزيادة التماسك.

م - 3 - 8 - 3 أثناء إعداد وتجهيز العينات، يجب تجنب أية عوامل خارجية قد تؤثر على خواص المواد كالالتغيرات في الشكل والتعرض للحرارة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية وأية عوامل بيئية أخرى.

م - 3 - 8 - 4 يجب أن يكون طول عينة الاختبار مساوياً لطول الجزء المختبر مضافاً له نهايات التثبيت. مع مراعاة ألا يقل طول الجزء المختبر عن (100 mm) أو عن (4) أمثال قطر القضيب.

بالنسبة للأسياخ المجدولة يجب أن يكون طول الجزء المختبر أكبر من ضعفي خطوة الجديلة.

م - 3 - 8 - 5 يجب ألا يقل عدد عينات الاختبار عن خمس عينات، وفي حالة حدوث انهيار للعينة أو انزلاق في نهايات التثبيت، يجب إجراء اختبار إضافي على عينة أخرى مأخوذة من نفس الدفعه المختبرة.

م - 3 - 9 ظروف الاختبار:

يجري الاختبار ضمن شروط المعمل القياسية في درجات حرارة (23 ± 3) ورطوبة نسبية ($50\% \pm 10$).

م - 3 - 10 كيفية إجراء الاختبار:

- ١ — تثبت العينة في آلة الاختبار مع مراعاة محورية العينة مع محور فكي الآلة.
- ٢ — يجب أن يبدأ نظام تسجيل المعلومات بثواني قليلة قبل بدأ التحميل. كما يجب أن يكون معدل التحميل (أو معدل الإزاحة) ثابتاً طوال فترة الاختبار، بحيث يحدث الانهيار في فترة تتراوح بين (10 - 1) دقيقة.
- ٣ — يزداد الحمل حتى انهيار العينة. ويتم تسجيل انفعال العينة حتى تصل الحمولة إلى (50%) على الأقل، من قدرة الشد. أو قدرة الشد المضمونة... أيهما أكبر.

م - 3 - 11 تقييم النتائج:

- أولاً — يتم رسم منحنى (الإجهاد/الانفعال) من القراءات التي تم تسجيلها من مقاييس الانفعال.
- ثانياً — تحسب مقاومة الشد للعينة من المعادلة التالية لأقرب ثلاثة أرقام عشرية.

$$f_u = \frac{F_u}{A}$$

حيث:

f_u = مقاومة الشد (Mps)

F_u = قوة الشد (N)

A = مساحة مقطع الفعلية (mm^2), مع مراعاة أن مساحة المقطع المقطعي الفعلية (A) محددة طبقاً لما هو وارد بطريقة الاختبار.

م - 3 - 12 تقييم النتائج:

أولاً — عند تحديد طول وحجم كل قضيب من العينات الخمسة، تحسب مساحة مقطع العينة (A) وتقرب إلى أقرب (1 mm^2) من خلال تقسيم حجم العينة على طولها (L).

يمكن عند التصميم تقسيم الحمولة المحددة من الاختبار على مساحة المقطع القياسية للقضبان ذات القطر الإسمى نفسه. على أنه يجب ذكر ما إذا كانت مساحة المقطع المستخدمة هي المساحة الفعلية أو المساحة القياسية.

ثانياً — يعين معايير المرونة بأقرب ثلات أرقام عشرية من منحني الإجهاد / الانفعال، وذلك بين النقطتين المحددتين بالحمولتين (50% - 20%) من الحمولة القصوى، باعتبار أن العلاقة في هذه المنطقة علاقة خطية.

في حال معرفة قدرة الشد المضمونة، تحسب النسب (50% - 20%) من مقاومة الشد المضمونة باستخدام المعادلة التالية:

$$E_L = \frac{F_1 - F_2}{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \times A}$$

حيث:

E_L = معامل المرونة المحوري (أو الطولي) (Mpa).

A = مساحة مقطع (mm^2).

(F_1 , ε_1) الحمولة والانفعال المناظر لها عند (50%) من مقاومة الشد القصوى، أو قدرة الشد المضمونة. (N , mm^2).

(F_2 , ε_2) الحمولة والانفعال المناظر لها عند (20%) من مقاومة الشد القصوى، أو قدرة الشد المضمونة. (N , mm^2).

م - 3 - 13 تقرير النتائج:

يجب أن يحتوي التقرير على البيانات الآتية:

يجب أن يحتوي التقرير النهائي لنتائج الاختبار على البيانات الآتية:

1. الاسم التجاري للقضبان، وتاريخ تصنيعها وأبعادها.

2. نوع الألياف والمادة الرابطة ونسبة الألياف (V) في العينة.

3. وصف لعينات الاختبار وأرقامها.


م - 4 - 5 الأجهزة اللازمة:

1. يجب أن يكون الحمل الأقصى للآلة أكبر من مقاومة الشد للعينة. كما يجب أن تتم معايرتها طبقاً لأية مواصفة قياسية عالمية مثل المواصفة الأمريكية (ASTM E4)، حيث يمكن التحكم بطريقة التحميل طبقاً لمعدل التحميل أو لمعدل الإزاحة.

يجب تحميل القضيب بمعدل لا يزيد على (20 kN/min) أو (1.3 kN/min) طبقاً لطبيعة آلة الاختبار وطريقة التحكم بها.

2. لوح التحميل:

يجب أن يكون لوح التحميل مربعاً مصنوعاً من الحديد بطول ضلع لا يقل عن (200 mm) وسمك (20 mm)، ويحتوي على فتحة في المركز بقطر مناسب تسمح بمرور القضيب كما الشكل (الشكل م - 3).



الشكل (م - 3) - تجهيزات اختبار طول التماسك

3. يجب أن تثبت النهاية المحمولة من القصيب بطريقة تسمح بنقل الحمولة حتى يتم انتزاع القصيب من الخرسانة بعد انهيار التماسك. كما يجب نقل حمولة العينة محورياً دون حدوث عزوم أو التواطات في القصيب.

4. يتم تركيب أجهزة قياس الإزاحة (LVDT) /أو أي جهاز مماثل/ على كل من النهاية الحرة والنهاية المحمولة لعينة الاختبار. على لا تقل دقة الأجهزة عن (0.001 mm) من الأفضل استخدام ثلاثة أجهزة قياس (LVDT) موضوعة على زوايا بينية مقدارها (120°) عند النهاية المحمولة. ومقاييس واحد أو مقاييس خطيبين بزاويا بينية مقدارها (180°) عند النهاية الحرة للقصيب.

5. يستخدم في هذا الاختبار نوعان من القوالب لصب العينات الخرسانية: مكعب بطول ضلع داخلي (200 mm) ويحتوي على قضيب مغموس رأسياً في كل منها. والثاني موشوي بأبعاد داخلية (200 x 200 x 400 mm) وتحتوي على قضيبين أفقيين في كل عينة. ويفضل أن تكون القوالب مصنوعة من الحديد بسمكرة لا يقل عن (6 mm). كما يجب أن تكون هذه القوالب كتيمة، ويمكن إخراج العينة منها بسهولة.

م - 4 - 6 تجهيز العينات:

1. يجب أخذ عينات من (5) قضبان على الأقل بطول (20 cm) بحيث تعبر عن دفعه الإنتاج. شريطة أن تكون هذه العينات غير معرضة لأي نوع من أنواع التشغيل أو التشكيل.

2. قطع كل عينة من الأسياخ بطول (1200 mm).

3. بعد صب العينات، يجب أن تحتوي العينة على قضيب واحد مغروز رأسياً في اتجاه صب الخرسانة كما في الشكل (م - 1). أو قضيبين مغروزين أفقياً عمودياً على اتجاه الصب كما في الشكل (م - 2).

4. يتم عمل خمس عينات من كل نوع ل القيام بتجربة اختبار واحدة. وفي حالة حدوث انهيار أو انزلاق للعينة في منطقة التثبيت، يجب إعادة الاختبارات على عينة أخرى مأخوذة من نفس الدفعه المختبرة.

م - 4 - 6 - 1 عينات القضبان المغروزة رأسياً:

تكون هذه العينات من مكعبات خرسانية طول ضلعها (20 cm)، وفيها قضيب فاير واحد مغروز رأسياً في منتصف العينة كما في الشكل (م - 2).

يجب أن يكون القضيب بارزاً من سطح العينة العلوي بمسافة تكفي لتركيب بлокات التحميل وأداة تثبيت العينة، كما يجب أن يكون الطول البارز للسيخ بطول يسمح بنقل حمولة الاختبار من خلال كlapات الآلة.

في حالة حدوث انهيار بالمكعبات الخرسانية أثناء الاختبار، يعاد الاختبار بمكعبات أكبر بطول ضلع 300 مم.

م - 4 - 6 - 2 العينات ذات الأسياخ المغروزة أفقياً:

1. تكون هذه العينات من مواسير خرسانية بأبعاد (20 x 20 x 40 cm)، يوضع بعدها الطوبل في الإتجاه الرأسي.
2. يستخدم قضيبان لكل عينة، يتم غرزهما في الإتجاه الأفقي عمودياً على محور المنشور الأطويل على مسافات متساوية من جوانب العينة. أما بالنسبة للإتجاه الرأسي فيكون القضيب الأول على بعد (10 cm) من السطح السفلي للمنشور. ويكون القضيب الثاني على بعد (30 cm) من السطح السفلي أيضاً.
3. يجب أن يكون القضيبان بارزتين من المنشور لمسافات مماثلة للبروز بالعينة الرأسية، بحيث يكفي الطول لتركيب بлокات التحميل وأداة تثبيت العينة. ويجب أن يكون الطول البارز للقضيب يسمح بنقل حمولة الاختبار من خلال كlapات الآلة.
4. يتم عمل تجويف مثلث الشكل على كل من السطحين المتوازيين للعينة وموازيين للأسياخ عند منتصف العينة وبعمق (13 mm) مقارنة بسطح الخرسانة، وذلك بهدف تسهيل كسر العينة إلى عينتين متماثلتين عند هذا الجزء قبل إجراء اختبار السحب أو الانزلاق.
5. يجب أن يكون طول تماسك القضيب خمس أمثال قطره. وفي حالة عدم كفاية هذا الطول يمكن زيادته إلى أي طول مناسب.
6. يجب عزل القضيب منطقة التماسك بتغليفه بمادة (PVC) أو أية مادة أخرى مناسبة تمنع التماسك بين القضيب والخرسانة خارج منطقة التماسك. كما يجب أن يبرز الطرف الحر للقضيب إلى مسافة مناسبة تسمح بتركيب جهاز لقياس الإزاحة الخطية (LVDT) عليه كما في الشكل (م - 3).

م - 4 - 3 وضع القضبان في العينات:

يتم وضع قضبان التسلیح في قوالب الصب كما يلي:

- 1 — تملأ الفتحة التي يمر منها القضيب إلى داخل العينة بأي مادة تمنع تسرب الماء (كالشحم أو الزيت).
- 2 — يجب عدم تحريك العينة حتى فكها من القوالب.
- 3 — يجب دهان الجوانب الداخلية للقوالب باستخدام زيت معدني أو شحم، أو بأية مادة مشابهة.

م - 4 - 4 شروط صب وحفظ فك العينات ومعالجتها:

- 1 — يتم صب العينات المكعبية بطول ضلع (20 cm)، أو العينات الموشورية ذات الأبعاد (20 x 20 x 40 cm) على أربع طبقات متساوية. ويتم دمك كل طبقة باستخدام قضيب دمك بقطر (16 mm) من خلال (25) طرفة.
- 2 — يسوى سطح العينة بأداة تسوية مناسبة. ويتم حماية السطح من تبخر الماء بطريقة مناسبة، مع مراعاة عدم حدوث أي تبخر للماء في المنطقة المحيطة بالقضبان عند صب العينات الرئيسية.
- 3 — يتم إعداد خلطة خرسانية قياسية بركام كبير مقاسه الأعظمي (20 - 25 mm). على أن يكون هبوط المخروط للخلطة (100 ± 20 mm)
- 4 — يجب أن تتحقق العينات مقاومة على الضغط بعد (28) يوماً (30 ± 3 Mpa). ويتم تحديد مقاومة الضغط لكل صبة من الخرسانة باختيار (5) عينات أسطوانية قياسية على الأقل، بحيث تكون أبعاد العينة (300 x 150 mm) أو (2000 x 100 mm).
- 5 — لا يجب فك العينات من القوالب قبل (20) ساعة من الصب. مع ضرورة توخي الحذر وعدم تحريك أو هز القضبان.
- 6 — يجب البدء بالمعالجة مباشرة بعد فك القوالب حتى وقت اختبارها (عند عمر 28 يوم).
- 7 — يتم كسر العينات الموشورية ذات الأبعاد (20 x 20 x 40 cm) عند عمر بين (7 - 14) يوماً، إلى نصفين، بحيث يمثل كل نصف، عينة مكعبة ذات طول ضلع (20 cm)، وذلك من خلال تحملها ككرة بسيطة بحمل مركزي في منتصف المجاز. مع مراعاة أن التجويفان المثلثان الموجودان عند السطح العلوي والسفلي للعينة يكونان عند منتصف مجاز التحميل (للتحميل يتم استخدام قضيب بقطر 19 mm). ويجب توخي الحذر لعدم تحريك أو هز الأسياخ أثناء الكسر.

8 – يتم عمل غطاء (Capping) على سطح المكعبات ذات (20 cm) والمحتوية على قضبان مغروزة رأسياً، وذلك بهدف استخدامها كمسند تحمل أثناء الاختبار.

م - 4 - 7 ظروف الاختبار:

1. يتم إعداد العينات في ظروف المعمل القياسية في درجة حرارة ($23 \pm 3^{\circ}\text{C}$) ورطوبة نسبية ($50\% \pm 10\%$).
2. من الممكن إعداد القضبان قبل عملية الصب مع ذكر طريقة الإعداد المستخدمة.

م - 4 - 8 كيفية إجراء الاختبار:

توضع العينة في آلة الاختبار بإحدى الطريقتين التاليتين:

1. يكون سطح العينة ذو التغطية (Capping) والذي يبرز منه القضيب المزروع داخل العينة مواجهاً لوح التحميل ذو الاستناد الكروي. ويوضع لوح التحميل على ركيزة تعمل على نقل الحمولة من الآلة.
2. يجب أن يمتد القضيب من خلال لوح التحميل والركيزة، ويتم تثبيت نهاية القضيب المجهزة بين فكي الآلة.
3. يتم تثبيت المكعب الخرساني على الفك الثابت لآلة الاختبار، وتوضع أجهزة قياس الإزاحة (LVDT) على كل من النهاية المحملة والنهاية الحرة للقضيب لقياس انزلاق القضيب كما هو موضح في الشكل (م – 3)، ثم يتم تثبيت نهاية القضيب في فك الآلة المتحرك.
4. تركب جميع التجهيزات وأجهزة القياس على العينة وتقاس المسافة بين السطح السفلي للمكعب الخرساني (أي نهاية طول التماسك) ومكان تركيب أجهزة قياس الإزاحة على القضيب (Lc) وتقرب هذه المسافة إلى أقرب (0.5 mm).
5. وذلك لتحديد قيمة الانزلاق فقط يتم حساب الاستطالة لهذا الجزء وتطرح من القيمة المسجلة بواسطة الأجهزة (الانزلاق + الاستطالة). كما يقاس الانزلاق عند الطرف الحر من القضيب بواسطة أجهزة قياس الاستطالة. وتقرب هذه المسافة إلى أقرب (0.5 mm).
6. يتم تطبيق الحمولة على القضيب بمعدل لا يزيد عن (20 kN/min) أو بسرعة حركة رأس الآلة التي يجب ألا تتجاوز (1.3 mm/min).

7. تتم قراءة وتسجيل قيمة الحمولة المؤثرة وقراءة أجهزة قياس الإزاحة خلال فترة الاختبار بحيث يتم الحصول على (15) قراءة على الأقل عند الوصول لانزلاق قدره (25 mm) عند الطرف المحمى من القصيب.

يجب تسجيل الانزلاق عند الطرف الحر والحمولة المناظرة له بدقة (0.01 mm).

8. يستمر التحميل والقراءة على فترات ثابتة حتى حدوث إحدى حالات الانهيار الآتية:

- انهيار قضيب الفايبر FRP.

- حدوث انفلاق أو كسر في الخرسانة.

- حدوث انزلاق بالقضيب يساوى على الأقل 2.5 مم. عند الطرف المحمى.

9. في حال حدوث انهيار شد للقضيب عند منطقة التثبيت أو حدوث انزلاق للقضيب في منطقة التثبيت قبل الانزلاق من العينة الخرسانية، أو حدوث انخفاض ملحوظ في الحمولة نتيجة التشغقات، أو انفلاق الخرسانة، فيتم إهمال نتيجة هذا الاختبار، ويلزم إجراء اختبارات إضافية، بحيث لا يقل عدد الاختبارات الصحيحة عن خمسة.

م - 4 - 9 تقييم النتائج:

1. يحسب متوسط إجهاد التماسك كما يلى، وتسجل القيمة لأقرب (3) أرقام عشرية. وترسم العلاقة بين إجهاد التماسك والانزلاق عند كل من الطرف الحر والطرف المحمى من القصيب.

$$\tau = \frac{F}{C_b \times L}$$

حيث:

τ = متوسط إجهاد التماسك (Mpa).

F = حمل الشد (N).

C_b = المحيط الاعتباري الخارجي للقضيب (mm).

L = طول التماسك (mm).

2. يحسب متوسط إجهاد التماسك لكل من الطرف الحر و الطرف المحمى من القصيب، عندما تكون قيم الانزلاق مساوية لـ (0.25, 0.10, 0.05 mm). و عند الانهيار (أقصى مقاومة للتماسك).

3. يحسب مقدار الانزلاق عند الطرف المحمى من خلال حساب متوسط القراءات لمقاييس الإزاحة، مطروح منها مقدار الاستطالة الحادثة بالقضيب (S_c) للطول (L_c) المقاس بين نهاية طول التماسك والنقطة المركب عليها مقاييس الإزاحة على قضيب الفايبر.

$$S_c = \frac{F \times L_c}{E_L \times A}$$

حيث:

S_c = الاستطالة المرنة، مم.

F = حمل الشد، نيوتن.

L_c = الطول بين نهاية طول التماسك والنقطة المركب عليها مقياس الإزاحة على القضيب.

E_L = معاير المرونة الطولي للقضيب، ميجا باسكال.

A = المساحة مقطع للقضيب مم².

م - 4 - 10 تقرير النتائج:

يجب أن يحتوي التقرير النهائي لنتائج الاختبار على البيانات التالية:

1. خصائص الخرسانة، وتتضمن:

- نسب الخلط (الإسمنت - الركام - الرمل - الإضافات (إن وجدت) - نسبة الماء إلى الإسمنت.
- مقدار هبوط مخروط /آبرامز/ في تجربة قوام الخرسانة.
- مقاومة الخرسانة المميزة عند عمر (28) يوم للعينات الاسطوانية.
- أي تغيير في طرق الخلط أو المعالجة أو تاريخ الفك من القوالب أو تاريخ الاختبار وأى اختلاف عن الطرق القياسية المعروفة.

2. خصائص قضبان الفايبر، وتتضمن:

- الاسم التجاري وتاريخ الإنتاج وشكل القضيب.
- نوع الألياف والمادة اللاصقة ونسبة الألياف في العينة ونوع المعالجة لسطح القضيب.
- القطر الاعتباري ومساحة المقطع الاعتبارية للقضيب.
- معامل المرونة ومقاومة الشد القصوى.
- صورة فوتوغرافية للقضيب تبين تعرج وتشكل خصائص السطح.
- الأعداد والعلامات المميزة للعينات.
- تاريخ الاختبار ودرجة الحرارة ومعدل التحميل.

- أبعاد العينة وطول التماسك لقضيب الفايبر .
- وصف مختصر لأداة وطريقة الربط للعينة.
- متوسط إجهاد التماسك للعينة المسبب لانزلاق عند الطرف الحر عند قيم (0.05 , 0.10 , 0.10) mm .
- متوسط إجهاد التماسك المسبب لانزلاق عند الطرف المحمل على فترات تحمل من صفر مم إلى 0.25 مم لكل عينة.
- أقصى إجهاد تماسك والإجهاد عند الانهيار والمتosteats لكل عينة .
- منحني العلاقة بين إجهاد التماسك والانزلاق (عند الطرف الحر والطرف المحمل) لكل عينة .

م - 5 اختبار مقاومة قضبان الفايبر لتحمل القلويات:

م - 5 - 1 المجال:

تناول هذه الفقرة متطلبات اختبار تقييم مقاومة قضبان الفايبر المستخدمة في تسليح الخرسانة للقلويات، عن طريق غمر العينة في محلول مائي قلوي. حيث تفاص مقاومة القضبان للقلويات من خلال تعريضها للقضبان لبيئة قلوية، مع أو بدون إجهاد، وبعد ذلك يجري عليها اختبار الشد طبقاً للطريقة المذكورة في هذا الملحق.

م - 5 - 2 طرق الاختبار:

هناك ثلاث طرق للاختبار تجرى تغير فيها طرق تحمل العينة بحمولة شد.

م - 5 - 2 - 1 الطريقة الأولى:

في هذه الطريقة يتم غمر عينات القضبان في محلول القلوي بدون التأثير بحمولة شد. والمتغيرات المتحكم في الاختبار هو قيمة الأس الهيدروجيني (PH) ودرجة حرارة محلول القلوي وفترة الغمر .

م - 5 - 2 - 2 الطريقة الثانية:

في هذه الطريقة غمر عينات القضبان بمحلول قلوي مع تطبيق حمولة شد دائمة ومستمرة عليها.

إن متغيرات الاختبار بهذه الطريقة هي قيمة حمولة الشد وقيمة الأُس الهيدروجيني (PH) ودرجة حرارة المحلول القلوي وفترة الغمر.

م - 2 - 3 الطريقة الثالثة:

يتم في هذه الطريقة وضع العينات داخل خرسانة رطبة تحت تأثير حمولة شد دائمة ومستمرة. ومتغيرات الاختبار بهذه الطريقة هي قيمة حمولة الشد وقيمة الأُس الهيدروجيني (PH) ودرجة حرارة الخرسانة ومدة البقاء داخل الخرسانة.

م - 5 - 3 الأهمية والاستخدام:

1. تستخدم طرق اختبار مقاومة قضبان الفايبر للقلويات معملياً. والمتغيرات الأساسية بالاختبار هي درجة حرارة وتركيز المحلول القلوي ونوع القضبان وقيمة الحمولة الدائمة.
2. يقاس التغير في وزن العينة ومقاومة الشد في القضبان بعد غمرها في محلول قلوي بدون إجهاد (الطريقة الأولى). وقدرة الشد للقضبان بعد غمرها في محلول قلوي تحت حمولة شد دائمة أو معروفة في الخرسانة (الطريقتان الأولى والثانية).
3. تستخدم الطريق المذكورة لتحديد مقاومة قضبان الفايبر، لاستخدام النتائج في توصيف المواد والأبحاث والتطوير وتأكيد الجودة والتصميم والتحليل الإنساني. وتعتبر نتائج الاختبار الأساسية هي التغير في الكتلة وانخفاض مقاومة الشد لعينات الاختبار. وهي من أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام قضبان الفايبر.
4. لم يتم في الطريقتين الأولى والثانية تحديد قيمة حمولة الشد الدائمة والمؤثرة على العينات كجزء من الاختبارات، حيث أن قيمة هذا الحمولة تساوي قيمة الحمولات الميتة الدائمة وأي جزء من الحمولات الحية الدائمة، التي يتعرض لها القضيب عند الاستخدام الفعلي. ويجب في حال عدم معرفة قيمة هذه الحمولات ضبط إجهاد الشد الدائم في القضبان المختبرة.

م - 5 - 4 الأجهزة اللازمة:

1. ميزان عالي الدقة.
2. آلة اختبار الشد.

م - 5 - 5 تجهيز العينات:

م - 5 - 5 - 1 يجب أن تكون العينات ممثلة للكمية أو الدفعة المراد اختبارها. أما بالنسبة لعينات قضبان الفايبر الشبكية، فمن الممكن تحضير عينات طولية للاختبار عن طريق قطع الأجزاء الزائدة بحيث لا يتأثر الجزء الذي سيتم استخدامه.

م - 5 - 5 - 2 أثناء إعداد وتجهيز العينات، يجب تجنب أية عوامل خارجية قد تؤثر على خواص المواد ومن أمثلتها: التغيرات في الشكل، الحرارة، التعرض للأشعة فوق البنفسجية وأية عوامل بيئية أخرى.

م - 5 - 5 - 3 أثناء إعداد وتجهيز العينات يمنع القيام بأية عمليات تشغيل مثل الكشط والخلاف.

م - 5 - 5 - 4 أثناء إعداد وتجهيز العينات، يجب تجنب أية عوامل خارجية قد تؤثر على خواص المواد كالتغيرات في الشكل والتعرض للحرارة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية وأية عوامل بيئية أخرى.

م - 5 - 5 - 5 يجب أن يكون طول عينة الاختبار مساوياً لطول الجزء المختبر مضافاً له نهايات التثبيت. مع مراعاة ألا يقل طول الجزء المختبرة عن (40) مرة قطر القضيب. وبالنسبة لقضبان المجدولة يجب أن يكون طول الجزء المختبر أكبر من ضعفي خطوة الجديلة.

م - 5 - 5 - 6 يجب ألا يقل عدد عينات الاختبار عن خمس عينات. وخمس عينات بعد الغمر.

م - 5 - 5 - 7 يتم تغطية نهايات القضبان ونهايات الأجزاء العرضية في الشبكات باستخدام راتنج مناسب لمنع تغلغل المحلول القلوي داخل العينات. ويجب معالجة الراتنج معالجة كاملة قبل البدء بالاختبار.

م - 5 - 5 - 7 يجب أن يكون تركيب المحلول القلوي عن الاختبار بإحدى الطريقتين الأولى والثانية مماثلاً للماء المتواجد في الفراغات الداخلية للخرسانة. ويفضل أن يكون المحلول القلوي المذكور مكوناً مما يلي في لتر واحد من الماء الحالي من الشوارد:

(Ca(OH)₂) - 118.5 g - (4.2 g).

(NaOH) - 0.9 g - .

- (KOH) - 4.2 g - .

ونكون قيمة الأس الهيدروجيني للمحلول (PH) بين (12.6 - 13.0)، وهي القيمة الممثلة للماء المتواجد بالفراغات الداخلية للخرسانة المتصلة.

م - 5 - 5 - 8 يجب تغطية المحلول قبل وأثناء الاختبار لتجنب تفاعله مع ثاني أكسيد الكربون المتواجد في الهواء ومن تبخر الماء أثناء الاختبار.

م - 5 - 6 ظروف الاختبار:

م - 5 - 6 - 1 ظروف الاختبار بالطريقة الأولى:

عند الاختبار بالطريقة الأولى يتم عمر العينات في المحلول القلوي في درجة حرارة (60 ± 3) درجة مئوية، وذلك لفترات تعرض لمدة (1, 2, 3, 4, 6) أشهر. إلا إذا كان مطلوب مدد أطول للاختبار.


بعد نهاية فترة الاختبار ترفع العينات من المحلول وتغسل بالماء ثم تجفف وتوزن ويجري عليها اختبار الشد.

م - 5 - 6 - 2 ظروف الاختبار بالطريقة الثانية:

عند الاختبار بالطريقة الثانية يتم تجهيز نهايات التثبيت للعينات. ثم توضع في وعاء يحتوي على المحلول القلوي في درجة حرارة (60 ± 3) درجة مئوية، مع مراعاة وضع العينة بطريقة تسمح بتعريفها لحمولة الشد الدائم المطلوبة وذلك لفترات تعرض (1, 2, 3, 4, 6) أشهر إلا إذا كان مطلوب مدد أطول للاختبار.

م - 5 - 6 - 3 ظروف الاختبار بالطريقة الثالثة:

عند الاختبار بالطريقة الثالثة يتم غرز العينة في خرسانة رطبة وفز لأبعاد الموضحة في الشكل (م - 4). ويمكن زيادة قطر العينة إذا زاد قطر القضيب.



الشكل (م - 4) أبعاد العينة الخرسانية

تكون الخلطة الخرسانية المستخدمة خلطة بعد (28) يوم من المعالجة بالماء. ويتم عمل نهايات التثبيت عند أطراف القضيب، ثم توضع العينة بطريقة مناسبة لضمان تأثير الحمولة الدائمة المطلوبة طول فترة الاختبار.

تحفظ الأسطوانة الخرسانية رطبة وداخل غرفة تحكم عند درجة حرارة ثابتة تساوي (3 ± 3) درجة مئوية. وعند عمر الاختبار يختبر القضيب وهو مغروز بالخرسانة.

م - 5 - 7 طرق الاختبار:

1. تفاصيل قيمة الأس الهيدروجيني (PH) للمحلول القلوي عند بداية الاختبار وخلال الاختبار وبعد انتهاءه ، ويتم متابعة قيمة (PH) كل خمسة أيام على الأكثر ، حيث يتم التعديل إن لزم للبقاء على نفس المكونات وعلى قيمة (PH) كما كانت عند بداية الاختبار.

2. تتم معاينة الشكل الخارجي للعينات المختبرة قبل وبعد اختبار مقاومة القلويات ، وذلك لمقارنة اللون وحالة السطح والتغير في الشكل. وإذا لزم الأمر يمكن قطع العينات وتلميعها ويتم معاينة المقطع العرضي تحت الميكروسkop.

3. اختبار تغير الوزن للعينات الخاصة بالطريقة الأولى:

تجف عينة الاختبار قبل الغمر حتى تثبت كتلتها. ويتم وزنها حيث يسجل الوزن الأصلي (W_0). ويتم إخراج العينة من محلول القلوي عند كل عمر من أعمار الاختبار ، وتغسل سريعاً بالماء وتجف بمناديل ورقية ، ثم توزن.

يكون هذا هو وزن العينة عند العمر الأول (W_1). حيث يتم بعدها إعداد نهابات تثبيت للقضيب لاختباره في الشد.

4. اختبار انخفاض مقاومة الشد:

في كل طرق الاختبار (الأولى والثانية والثالثة) ، يتم اختبار العينات في الشد حتى الكسر خلال (24) ساعة بعد إزالتها من بيئة التأثير عند الأعمار المختلفة. ويتم اتباع الخطوات المذكورة في البند السابق عند إجراء الاختبار وتعيين مقاومة الشد.

م - 5 - 8 تقييم النتائج:

1. يحسب تغيير الكتلة لقضبان البوليمرات المسلحة بالألياف كما يلي:

$$M_{ass\ gain} (\%) = \frac{W_1 - W_0}{W_0} \times 100$$

$$M_{ass\ Loss} (\%) = \frac{W_0 - W_1}{W_0} \times 100$$

حيث:

W_1 = وزن العنصر بعد الغمر للعمر (1)، (g).

W_0 = وزن الأصلية للعينة قبل الغمر (g).

2. يتم تعين خواص المادة على الشد للقضبان المختبرة والتي حدث فيها انهيار ضمن طول الاختبار، وفي حالة انهيار العينة عند مناطق التثبيت، تهمل نتائج هذه العينة ويعاد الاختبار على عينة أخرى.

يتم حساب الفرق في مقاومة الشد للعينات كما يلي:

$$R_{et} (\%) = \frac{F_{u2}}{F_{u1}} \times 100$$

حيث:

R_{et} = النسبة المئوية لفقد في مقاومة الشد.

F_{u1} = مقاومة الشد قبل الغمر، (N).

F_{u2} = مقاومة الشد بعد الغمر، (N).

م - 5 - 9 تقرير النتائج:

يجب أن يحتوي التقرير النهائي لنتائج الاختبار على البيانات التالية:

1. الاسم التجاري للقضبان، وتاريخ تصنيعها وأبعادها.
2. نوع الألياف والمادة الرابطة ونسبة الألياف (V_f) في العينة.
3. وصف لعينات الاختبار وأرقامها.
4. التشكيلات الموجودة على سطح العينة.
5. مساحة مقطع والقطر المكافئ لكل عينة طبقاً لطريقة الاختبار.
6. تاريخ الغمر بالمحلول وتاريخ الاختبار.
7. مكونات محلول القلوي والأسس الهيدروجيني (PH) وحرارة محلول وفترة الغمر.
8. قيمة حمولة الشد الدائمة ومدتها وطريقة الحفاظ عليها.
9. التغيرات في الشكل الخارجي للعينات.
10. منحني العلاقة بين الانخفاض أو الزيادة في الوزن مع الزمن.
11. تاريخ اختبار الشد للعينات وطريقة الاختبار.

12. درجة الحرارة عند اختبار الشد.
13. قدرة الشد للعينات ومقاومة الشد عند الأعمار المختلفة ومتوسط النتائج وإنحراف المعياري للنتائج.
14. معاير المرونة لكل من العينات المغمورة وغير المغمورة والمتوسط لكل منها.
15. الانفعال الأقصى للعينات المغمورة وغير المغمورة والمتوسط لكل منها.
16. الفقد في قدرة الشد عند الأعمار المختلفة.
17. منحنى الإجهاد الانفعال لكل العينات المغمورة وغير المغمورة.
18. منحنى يوضح نقص قدرة الشد مع الزمن لكل عينة.
19. اسم القائم بالاختبار.

1. *Chlorophytum Topographicum* Willd.

2. *Chlorophytum Topographicum* Willd. var. *variegatum* Pers. ex Willd. (var. *variegatum* Pers.)

3. *Chlorophytum*.

4. *Chlorophytum* var. *variegatum* Pers. ex Willd. (var. *variegatum* Pers.)

5. *Chlorophytum* var. *variegatum* Pers. ex Willd. (var. *variegatum* Pers.)

6. *Chlorophytum* var. *variegatum* Pers. ex Willd. (var. *variegatum* Pers.)

7. *Chlorophytum* var. *variegatum* Pers. ex Willd. (var. *variegatum* Pers.)

8. *Chlorophytum* var. *variegatum* Pers. ex Willd. (var. *variegatum* Pers.)

9. *Chlorophytum* var. *variegatum* Pers. ex Willd. (var. *variegatum* Pers.)